

TRATADO DA GRAVURA.



Quinta feiz

No Arco do Cego

TRATADO DA GRAVURA

A

AGUA FORTE, E A BURIL, E EM MANEIRA NEGRA COM
O MODO DE CONSTRUIR AS PRENSAS MODERNAS,
E DE IMPRIMIR EM TALHO DOCE.

P O R

A B R A H A M B O S S E
GRAVADOR REGIO.

N O V A E D I Ç Ã O

TRADUZIDA DO FRANCEZ
DEBAIXO DOS AUSPICIOS E ORDEM

D E

S U A A L T E Z A R E A L ,
O P R I N C I P E R E G E N T E ,
N O S S O S E N H O R ,

P O R

J O S É J O A Q U I M V I E G A S M E N E Z E S
PRESBYTERO MARIANNENSE.



L I S B O A .

NA TYPOGRAPHIA CHALCOGRAPHICA, TYPOPLASTICA,
E LITTERARIA DO ARCO DO CEGO.

M. DCCCXI.

SENHOR

NA constante alternativa de mutuos e proporcionados soccorros , á que propendem todos os membros , que ajustadamente consentem com a sua cabeça , se observa a harmoniosa conducta da Natureza , e se funda o intimo respeito , com que chego á Augusta Presença de V. A. R. para dedicar-lhe o pequeno trabalho , de que me encarreguei a favor da Gravura Portugueza , traduzindo do Francez o Methodo de gravar á agua forte , à buril , e em maneira negrá ; pois além da necessidade , que ha , de huma instrucção methodica para a boa execução desta Arte , (ao que satisfaz o presente Tratado ;) parece que se conforma a minha offerta com o zello , e feliz acerto , com que V. A. R. se tem dignado promover , e aperfei-

feiçãoar a Gravura pela brilhante Direcção da Officina Calcographica na Caza Literaria desta Corte; onde influindo os favoráveis Auspicios da Real Beneficencia, prosperamente se tem aberto esta Flor, que, ainda a pouco, envolvida no ressecado germe da indolencia, existia entre nós tão pouco conhecida, ou pelo menos tão pouco cultivada.

Ah! Quanto he feliz, Senhor, quanto he feliz qualquer empreza, que affortamente conta em seu favor o interessante amparo de hum Soberano! Tanto mais segura deste abrigo rompe animosa as difficuldades do seu principio, com valor arrostros os obstaculos do seu progresso, e cada passo, que avança, he hum certo penhor do seu triumpho.

Es-

*Esperava pois esta mimosa Flor das Bel-
las Artes pela Quadra risonha , e d'abun-
dancia , em que o espirito providente que
à par da escolha reluz sempre nas respeita-
veis intenções de V. A. R. tomando em vis-
ta a creação de humas , o augmento de ou-
tras , e a perfeição de todas , applicasse tam-
bem para ella huma parte das suas Sobera-
nas Contemplações ; (delicioso polen , que
a todas fertiliza!)*

*Chegou finalmente a epoca productiva ,
renasce a arte da Gravura , entra logo a
ser cultivada pelo louvavel capricho dos
seus Amadores , e proseguindo vantagosa-
mente as indispensaveis leis da formalidade ,
já nos segura que , daqui a pouco florecen-
do , se revestirá daquelle porte airoso , da-
quelle*

quelle tom de belleza , daquelle ar expressivo , que tudo parece animar , quanto apresenta nos seus traços.

Então gostaremos de a contemplar na sua perfeição , e reconhecendo neste auge o prazer da sua existencia , ella se fará mil vezes digna de beijar a Augusta Mãe , que a suscitou ; e reproduzindo-se de mais a mais na fecundidade dos seus differentes ramos , fará accrescer outros tantos monumentos , que eternizem na futura idade as heroicas virtudes do seu Excelso Bemfeitor.

*Assim será sempre plausivel a feliz Memoria de V. A. R. assim terão sempre os vindouros mais affastados hum permanente objecto de admiração , de respeito , e de saudade ; assim serei tambem contente , se , me-
re-*

*recendo o meu trabalho a Benevola Aprova-
ção de V. A. R., for tão venturoso , que
me considere de algum modo cooperar para
o fiel desempenho dos seus mesmos cuidados.*

*Deos guarde a V. A. R. e o conserve
por dilatados annos na pacifica Moderação
dos seus Estados , para a consolação de to-
dos os que , tem a gloria de ser , como eu ,*

De V. A. R.

SENHOR

O mais obediente e humilde vassalo

José Joaquim Viegas Menezes.

PREFACIO DO EDITOR.

Parece, que Mr. *Bosse* fazia consistir a maior difficuldade, e o principal merito da Gravura a agua forte n'hum exacta imitação da do buril: elle acertou perfeitamente no objecto que se propoz, e suas obras, ainda que muito avançadas a agua forte, tem com tudo a mesma limpeza daquellas, que são puramente a buril. Tambem he verdade, que a firmeza do verniz duro, de que elle usava, contribuiu muito para isso. Com tudo, tem-se abandonado não só o verniz duro, de que se serviaõ quasi todos os Gravadores do seu tempo, como ainda mesmo esta limpeza; de que elle fazia tanto apreço. e que de algum modo se evita presentemente, porque ella conduz a hum certa dureza de talhos; e a hum fria ordem de trabalho, que não he do gosto moderno.

Esta mudança de gosto (se com effeito se deve julgar do sentimento dos Gravadores do tempo de Mr. *Bosse* pelo seu) he fundada sobre a experiencia, e admiração, que

II

se tem concebido por bellas cousas , que tem apparecido depois de Mr. *Bosse* , e que elle não chegou a ver , por se terem feito muito tempo , depois que elle publicou esta obra (*).

Toda via não se vê, que *Gerardo Audran*, que por justo titulo , pôde passar pelo mais excellente Gravador de Historia que tem apparecido , procurasse esta extrema limpeza , nem este servil arranjo de talhos , que he essencial á Gravura a buril. Bem longe disso , por hum mistura de traços livres , e de pontos sem ordem na apparencia , mas com hum gosto inimitavel , elle deixou á posteridade exemplos admiraveis do verdadeiro character , em que a Gravura de Historia se deve tratar. As suas obras , a pezar da grossaria do trabalho , que em algumas se vê , e que não parecerá bem aos ignorantes , fazem a admiração dos conhecedores , e das pessoas de bom gosto.

Estevaõ LaBelle , que se pôde respeitar como modello de perfeição para a Gravura em pequeno , muito preferivel á *Cullot* pela gentileza do seu trabalho , em hum palavra , que he no seu genero , o que Gerardo Au-

(*) A primeira Edição deste Tratado da Gravura á agna forte , foi Impressa em Pariz , em 1643. A segunda Edição se fez depois da morte do Autor em 1701 , sem mudança alguma nem augmento consideravel.

Audran he em grande , não se obrigou tanto a esta excessiva firmeza , e arrançamento de bellos talhos , que Mr. *Bosse* com tanto cuidado recommenda. Pelo contrario o seu methodo he , hum composto de pequenos talhos curtos e misturados com hum gosto , e hum espirito inexplicavel ; e he de admirar , que servindo-se de verniz duro , elle pudesse gravar de hum modo tão docil , e evitar a inflexibilidade , que se percebe nas obras de seus predecessores.

Naõ he porque a limpeza , e a bella ordem dos traços não faça hum maravilhoso effeito , quando he empregada a proposito , e misturada com outros trabalhos mais livres , segundo o gosto da obra , e o character das cousas , que se quer representar : isto he a mesma perfeição da Gravura , e esta opposição de differentes trabalhos não serve mais , que de augmentar o seu valor. Naõ ha exemplos mais bellos dos felizes successos da limpeza do buril em obras começadas á agua forte , do que os pedaços admiraveis gravados por *Cornellio Vischer* , onde ao mesmo tempo se vê o que o mais delicado buril tem de lisongeiro , unido á agua forte a mais expressiva.

Pode-se logo dizer , que , se o buril acaba , e aperfeioa a agua forte , elle recebe tam-

IV

tambem della muito merito , muito gosto , e huma alma , que elle não tinha , ou ao menos , que com difficuldade a teria sem ella ella lhe desenha os seus contornos com segurança e espirito ella esboça as suas sombras de hum relevo apparente , e variado , segundo os diversos caracteres dos objectos , como ; térrassos , pedras , paysageus , ou panos de differentes grossuras ; o que o buril não póde fazer sem huma certa igualdade ou de tom , ou de còr , que nunca satisfaz tão bem ella em fim lhe prepara nas carnes huns pontos differentes dos do buril , que são compridos , e dos da ponta secca (1) exactamente redondos ; os que produz porém a agua forte são de hum redondo mais irregular , e de hum negro differente , de cuja combinação resulta hum empaste cheio de gosto ; o certo he que alguma cousa faltava á Gravura antes da invenção da agua forte , principalmente para bem representar os quadros de Historia , logo que se quizessem fazer com facilidade e affouteza.

Os retratos pedem ser feitos a buril , e poucos exemplos ha , de que tenham acertado bem os que tem avançado a fazellos á agua forte. A experiencia mostra , que ainda ha-

ven-

(1) Ponta secca. Diz-se da Gravura feita com ponta , para estampar , sem proceder á acção da agua forte.

vendo alguns, que se possam estimar, como são os de *Morino*, *Svviderhoof*, e outros, com tudo os de *Nanteuil*, *Edelink*, e *Drevet* são os chefes d'obra os mais estimaveis neste genero; a razão desta differença vem do differente modo porque se pinta a Historia e o retrato.

Na Historia se supprimem todas as pequenas partes, para tratar sómente das grandes; e se pintaõ, sem se embaraçar com detalhes pouco importantes, como seriaõ os cristalinos e palpebras, ou pequenas dobras, que cercaõ ordinariamente os olhos; despreza-se mostrar sensivelmente nella as differentes e pequenas meias tintas, que se achão entre as sombras e os claros, e quando se mostrem, he de hum modo, que não parece completo, e que he sempre subordinado ao effeito geral do quadro. O Pintor, inteiramente senhor da sua idéa, e não tendo em vista objecto algum particular, a que servilmente se possa unir, sómente cuida em fórmr traços grandes, e affoutos, que possam concorrer para a intelligencia geral da mesma idéa.

He verdade que o retrato se pinta, seguindo os mesmos principios, mas com esta differença, que a exactidaõ com que o Pintor segue o modello, que tem adiante dos
olhos,

VI

olhos , o obriga a mostrar com maior cuidado tudo , ainda as menores cousas que elle descobre na Natureza , porque disto he que muitas vezes depende a fiel semelhança. Tendo finalizado a cabeça com hum tal exactidão , elle he obrigado a terminar proporcionadamente o resto ; do contrario , não pareceria mais , que hum esbosso em comparação da cabeça. Eis-aqui a ultima , e precisa execução , que perfeitamente se pôde dar pela limpeza do buril ; em lugar de que a liberdade do pincel de Historia se manifesta melhor pela affouteza , e facilidade da ponta a agua forte. Pode-se dar por exemplo os pedaços de Historia gravados por *P. Drevet* , o filho , que são admiraveis pelo mimo e delicadeza do trabalho , mas tambem muito perfeitos para o character da Historia , o que fez dizer a muita gente de gosto , que certamente o trabalho era mui bello , porém muito mal empregado , e que só servia para fingir que as figuras eraõ de bronze. Pode-se ver tambem a familia de Dario gravada por *Edelink* , cuja Gravura , ainda que perfeita pelo buril , he muito menos conveniente em semelhante pedaço , do que a de *Gerardo Audran*. Por esta causa se observa , que muitos Gravadores a buril aliás bem habeis , entre outros Bolswert , tendo de gravar pedaços

ços de Historia , fazem por imitar , quanto póde o buril , esta desordem pintoresca , e esta mistura de trabalho , que a agua forte produz com tanto acerto.

Deixemos pois brilhar a Gravura á buril , na execução dos retratos , onde a agua forte não he tão feliz , e reservemo-la para a Historia onde ella espalha mais gosto e facilidade ; e para o trabalho em pequeno , a que ella dá hum espirito e hum character de desenho , que o buril teria bem difficuldade a imitar. Em lugar de tomarmos por modelo , gravando á agua forte , estampas a buril de huma grande limpeza , (como aconselha *Mr. Bosse*) o que só nos poderia causar medo ; tomemos antes em vista os Quadros dos excellentes Mestres , de que temos falado , ou ainda mesmo das aguas fortes puras dos Pintores , que tem gravado , como *Benedicto de Castilhona* , *Bimbrant* , *Berghem* , etc. ou ainda dos nossos Pintores modernos , dos quaes muitos tem gravado com hum tal espirito , que os mais habeis Gravadores a penas poderiaõ igualar. Porque ainda que o Gravador deve guardar muito mais ordem do que não ha nesta qualidade de obras , por causa da necessidade , em que está de terminar as suas aguas fortes com o buril , com tudo a affouteza , com que ahi trabalha ,

pó-

VIII

póde algumas vezes arrebatá-lo , e fazê-lo produzir os rasgos felizes , que os bons conhecedores preferem infinitamente á humá limpeza sem gosto. Carranjo , e a igualdade dos talhos he o que se aprende mais depressa , sendo o que he mais importante na Gravura : porém o mais difficil , e o que já mais se não sabe , he o bom gosto de humá Gravura macia , e a correcção das fórmás.

Terminaremos este Prefacio por humá comparação bem capaz de fazer sentir a differença , que caracteriza os dous modos de gravar , de que temos falado. A Gravura a buril pode-se comparar a humá Dama de hum talhe e de humá belleza regular , cujos vestidos são de hum pano rico e precioso , e de que o amanho e arte fazem valer até os menores encantos que ella possui , em humá palavra os attractivos mais lisongeiros : porém seu semblante magestoso está sempre armado de humá serieclade a mais severa. Ah ! Quanto he cara a felicidade de possuir os seus favores á custa das vigílias , e dos cuidados mais terriveis ! O caminho , que vai ter a sua presença , he semeado de espinhos e difficuldades ; não se póde lá chegar , se não depois de ter feito humá longa e penosa carreira.

A Gravura á agúa forte pelo contrario ,
he

he huma Donzella galante e encantadora , natural , e sem affectação nos seus gestos , mas que não sabe tirar menos partido de todos os seus encantos. A simplicidade dos seus vestidos he hum certo dezalinho cheio de arte , que não descobre sem muito proposito o que ella tem de attractivo. Sempre affavel , e de facil accesso , seus amaveis caprichos animão áquelles que a procuraõ , e lhes daõ hum anticipado gosto do prazer de participar dos seus favores.

Ella parece facilitar o caminho da sua morada , e se nelle se encontraõ alguns espinhos , suas pontas estaõ embotadas pelas flores , que ella tem o cuidado de semear na sua passagem : em fim ella sabe accommodar-se ao humor , e aos differentes gostos de cada hum dos seus Cortesões ; e ainda que a sua verdadeira posseção seja taõ rara , e taõ difficil como a de sua Irmãa , ella tem com tudo o talento de entreter a todos aquelles , que a seguem , na idéa lisongeira de serem do numero dos seus favoritos.



MODO DE GRAVAR



AGUA FORTE , E A BURL.

PRIMEIRA PARTE

DAGRÁVURA A VERNIZ DURO.

INTRODUÇÃO.

CONHEÇO duas sortes de verniz , e tambem duas de agua forte , que em seu lugar descreverei.

O verniz da primeira sorte , estando frio , tem a consistencia de oleo graxo , ou de xarope transparente , e avermelhado , e , sendo applicado á chapa de cobre , nella se secca , como adiante se dirá , de modo que fica duro , e por isso se chama verniz duro.

O verniz da segunda sorte , estando frio , fica em massa de huma consistencia quasi de resina , ou cera negra , e sendo applicado á chapa , só se trata de enegrecello , ou embranquecello , sem o secar , como depois direi , de modo que conserva toda a sua moleza , e por isso se chama verniz mole.

A primeira sorte d'agua forte se faz de vinagre , verdete , sal ammoniaco , e sal commum fervidos juntamente , e como não se vende , eu darei o modo de a fazer.

A segunda sorte he feita de vitriolo , e de salitre , e algumas vezes tambem de pedra hume de

rocha, distilados juntamente, segundo a arte ; e desta he, que se servem os Refinadores, para separar o ouro da prata, e do cobre, a que elles chamaõ d'outro modo, *agua de partir*; estes e outros a vendem, e por isso não descrevo a sua receita.

Esta agua forte, ou *de partir*, assim distilada, só serve para o verniz mole, e não para o duro, porque o dissolve.

A outra, que he sómente fervida, serve igualmente para ambas as sortes de verniz, por isso mesmo, que os não dissolve.

Neste Tratado serei mais extenso sobre o modo de gravar a verniz duro; que a verniz mole, porque o primeiro me parece digno de preferencia; com tudo, darei tambem o modo de gravar a verniz mole, que prova bem em muitas occasiões, como depois se verá; por quanto a minha tenção nesta obra he, expor ao Publico os meios, de que me sirvo para gravar, como em tallio doce, por meio da agua forte.

Observação.

Já se não usa do verniz duro; pois tem sido inteiramente abandonado, para se servir do verniz mole, de que Mr. Bosse tão pouco pertende falar; por não ser ainda muito usado no seu tempo; com tudo deste verniz he que mais diffusamente se ha de tratar nesta nova edição; aqui se achará o meio de se servir d'elle, para gravar á agua forte, e descrito com tanto cuidado, como fez Mr. Bosse do verniz duro; além disto, se acharão tambem os principios da gravura; que facilitarão aos Principiantes os meios de se aperfeiçoarem na pratica desta bella Arte.

Modo de fazer o verniz duro para gravar a agua forte sobre o cobre vermelho.

Toma-se 5 onças de pez Grego, ou, na sua falta, pez graxo, ou de Borgonha: 5 onças de resina de Tyro, ou colofonia, ou tambem na sua falta resina commum. Derrete-se tudo junto a fogo brando em hum vaso de barro novo bem vidrado e limpo; depois de derretido, e bem misturado, se lhe ajuntão 4 onças de bom oleo de nozes, ou de linhaça; mistura-se tudo muito bem sobre o fogo por meia hora; depois se deixa cozer esta mistura até que, pondo-a a esfriar, e tocando-a com o dedo, faça fio, como hum xarope bem espesso, e viscoso. Tira-se então o vaso do fogo, e, estando o verniz hum pouco frio, se passa por hum pano de linho novo para huma vasilha vidrada, e se guarda depois em huma garrafa de vidro grosso, ou em qualquer outro vaso, que não embeba, e se possa tapar bem. O verniz feito deste modo se póde conservar por vinte annos, e cada vez será melhor.

O falecido Mr. Callot me certificou, que todo o seu verniz lhe vinha de Italia, onde os Marcineiros o fazem, para envernizar as suas obras de madeira, e o chamaõ *vernice grosso de lignaioli*, elle me deu huma porção deste verniz, de que eu me tenho servido a muito tempo, e agora me sirvo daquelle, que acima descrevi. O melhor nos vem de Veneza, e de Florença.

Observação.

O verniz duro, de que Mr. Bosse deu a descripção, he sugeito a muitos inconvenientes; o de

Callot , que se segue , he muito melhor , e mais facil a empregar. Eis-aqui o modo , porque elle se faz em Florença , e em Veneza.

Verniz duro , de que usava Callot , chamado communmente verniz de Florença.

Toma-se hum a quarta de oleo graxo bem cláro , e feito de bom oleo de linhaça , semelhante ao de que usão os Pintores , faz-se aquentar em hum a panella nova vidrada , e ajunta-se-lhe depois hum a quarta de almecega em lagrimas pulverizada ; mexe-se tudo muito bem até que inteiramente se tenha derretido. Passa-se então toda a massa por hum panno de linho fino e limpo para hum a garrafa de boca larga , que se tapa bem , para a conservar melhor , e servir-se della , como depois se dirá.

Modo de fazer a mistura de sebo e azeite para cobrir as chapas nos lugares , que se não querem muito profundados pela agua forte.

Lança-se hum a porção de azeite em hum a panella vidrada grande , ou pequena , segundo a quantidade , que se quer fazer da mistura , põem-se ao fogo , e depois de bem quente o azeite , ajunta-se-lhe o sebo ; estando este derretido , toma-se hum pouco com hum pincel , e deixa-se cair algumas gottas d'elle sobre qualquer couza dura e fria , por exemplo , hum a chapa de cobre ; se as gottas se tornão mediannamente duras , he prova de que adoze de sebo e azeite foi bem proporcionada ; porque bem se vê , que , estando a mistura muito liquida ; he porque tem muito azeite. Tendo-a pois feito de boa sorte , deixa-se ferver por espaço de hum a hora , para que se misturem , e liguem bem ambas as materias , até que a mistura se faça vermelha , ou quasi vermelha , porque de outra sorte são sujeitas a
se-

separar-se, quando se emprega a mistura. A razão de se ajuntar azeite ao sebo, he só, para que este fique mais liquido, e não se endureça tão depressa; pois que, se se fizer derreter sómente sebo, ainda bem se não terá applicado ao lugar competente, quando já elle estará duro. No Inverno he preciso ajuntar sempre mais azeite.

Modo de fazer a agua forte para o verniz duro.

Já dice, que esta agua forte se faz de vinagre, sal ammoniaco, sal commum, e verdete. O vinagre deve ser do melhor, o mais forte, e mais palhete; o branco he ordinariamente o melhor. O sal ammoniaco deve ser bem claro transparente, e limpo. O sal commum deve tambem ser bem limpo. O verdete, que seja tambem puro, secco, sem raspas de cobre, e sem os páoszinhos de caixos de uvas, que costuma trazer.

Composição da agua forte.

Tomaõ-se 3 canadas de vinagre, 6 onças de sal commum, 4 onças de verdete, ou de tudo a proporção, que se quizer fazer mais ou menos agua forte, pizaõ-se miudamente estas materias, e mettem-se todas n'hum vaso de barro bem vidrado, e sufficiente para conter maior quantidade, de modo que em fervendo, não tresborde por fóra, o que está dentro; cobre-se este vaso, e leva-se a hum fogo forte, para lhe dar promptamente duas ou tres fervuras, e não mais, e descobrindo-o sempre ao ponto em que ellas vem a subir, e não antes, mexe-se com hum pequeno páo, tendo sempre cuidado em que não deite por fóra, porque, d'ordinario, quando esta agua começa a ferver, se empola, e sobe muito; por isso he que eu recomendo que o vaso seja grande.

Ten -

Tendo pois dado duas ou tres fervuras , tira-se o vaso do fogo , e deixa-se esfriar coberto : depois de frio despeja-se em huma garrafa , que se deixa repousar por hum ou dous dias para entaõ se servir da agua forte , que ella contém. Se, applicando-a á chapa , se observa, que ella he taõ forte , que emmassa os talhos fazendo estalar o verniz ; não tem mais que , moderalla , deitando-lhe hum copo ou dous do vinagre , de que ella se fez.

O vinagre distilado he o melhor para fazer esta agua forte , e não he taõ sugeito a fazer estalar o verniz.

Meio de conhecer o bom cobre , de o reduzir a chapas , de o polir , e desengraxar antes de lhe applicar o verniz.

O Cobre vermelho foi sempre tido pelo melhor para a gravura assim a buril , como a agua forte ; ha o amarello , que tambem se chama latao , o qual he ordinariamente mui agro , cheio de partes estranhas , e mal limpo : tambem o ha vermelho com estas más qualidades , que por consequencia se deve regeitar , e tanto mais , porque a obra , que nelle se fizesse , pareceria aspera , e má. Tambem apparece algum , que he quasi tão brando , como o chumbo ; e este não he ainda da sorte , que se deve procurar ; porque deitando-se-lhe a agua forte depois de gravado , ella o profunda pouco , e em muito tempo , e (o que he peor) estala o verniz , e faz os traços mal limpos ; para me explicar melhor , he como , em comparação , se se fizessem com pena e tinta alguns riscos em papel passento ; assim ficam os traços pouco limpos , e confusos huns com os outros ; o que não admira , visto que a agua forte estala o verniz , e achando o cobre tão brando , e tão poroso , ella o corroe , e facilmente se introduz para baixo do verniz , fazendo-o deixar o lugar , em que estava applicado.

Ha tambem cobre com humas certas veias moles e agras ; outro , que he cheio de pequenos buracos , chamado cinzento ; outro cheio de manchaszinhas , que he preciso brunir , chamado tinioso.

Mas o bom cobre vermelho he cheio , e tapado ; o que se póde conhecer , gravando nelle com o buril ; porque se for agro , sentir-se-ha difficuldade e rangido em abrillo ; e se for brando , parecerá que se corta chumbo ; pelo contrario , sendo bom ,

o buril o corta sem sentimento de rangido , nem de moleza , mas com huma pequena força , e huma resistencia cheia e doce , como quando se corta o ouro e a prata em comparação dos outros metaes.

Modo de estaquear e polir o cobre.

Naõ he absolutamente necessario ao que quer saber gravar , o saber tambem estaquear (1) e polir elle mesmo a sua chapa mas como se pôde achar em parte , ondê naõ haja cobre se naõ no estado , em que os Caldeireiros o compraõ; julguei conveniente ensinallo , e isto mesmo poderá servir para se conhecer se está bem polido , e capaz de nelle se fazer huma gravura limpa.

Estando seguro da boa qualidade do cobre , da-se ao Caldeireiro a medida , da grandeza e grossura , de que se quizer a chapa.

Huma chapa do tamanho que os officiaes chaã mãõ de meia folha , e que he , pouco mais ou menos , de doze polegadas de hum lado , e nove de outro , deve ter quasi a grossura de huma linha , e á proporção para os outros tamanhos.

Recommenda-se , que seja bem estaqueada , ou applanada a frio , porque sendo assim , o cobre se faz muito menos poroso , e isto he de muito grande consequencia. Toma-se depois a chapa assim estaqueada escolhe-se o seu lado mais igual , e menos escamoso , e assenta-se sobre huma taboa inclinada , pondo-lhe de encosto pela parte debaixo dous pequenos pregos , para que ella naõ escorregue , e se conserve firme sobre a taboa.

Entaõ para começãr a empomesalla (2) toma-se hum

(1) Estaquear , termo conhecido e adoptado pelos Artistas para explicar o mesmo que aplinar ou bãter a frio.

(2) Assim se diz geralmente da acção de esfregar as chapas de cobre com tijollo ou outra semelhante materia , que possa

hum grande pedaço de tijollo, e agua limpã, e com isto se esfrega bem firme, e igualmente a chapa huma vez por todo o seu comprimento, e depois pela sua largura, molhando-a de vez em quando, até que não appareça mais cavidade, nem sinal algum, ou massa de martello, nem alguns buracos, ou escamas, ou outra sorte de dezigualdades; depois do que se lava muito bem. Toma-se agora a pedra pomes bem escolhida, esfrega-se com ella a dita chapa, deitando-lhe tambem agua, assim como se fez com o tijollo pelo comprimento e largura, tantas vezes, e com tanta força, e igualdade, até que não appareçaõ mais traços, nem raio algum do tijollo, sendo outra vez bem lavada.

Torna-se a fazer ainda a mesma operação com huma pedra macia de afiar, e agua, para desvanecer os traços da pedra pomes: esta pedra de affiar he ordinariamente azulada, e se acha tambem da côr de azeitona; e vermelha. Feito isto, lava-se outra vez a chapa com agua clara, de sorte que fique bem limpa.

Então se tomará hum carvão dos que se tem já escolhido, e queimado do modo seguinte: a saber tres ou quatro carvões de salgueiro bem macios, grossos, e cheios, sem fendas, e de que os ourives communmente se servem para soldar: raspase bem a sua casca, mettem-se juntos no fogo: e cobrem-se depois com outros carvões acesos, e com huma quantidade de cinza por cima, de modo que a li possaõ ficar, sem receber muito ar, por hora e meia, pouco mais ou menos; segundo a grossura dos carvões, entre tanto he preciso, que o fogo os tenha penetrado até ao centro, e que lhes não reste vapor ou humidade alguma; por isso

B he

aplainar a sua superficie, desgastando, com moderação as dezigualdades, como especialmente faz a pedra pomes.

he melhor tellos no fogo mais , do que menos tempo ; esquando se julgar , que elles estão em estado de se tirar do fogo , lança-se agua em hum vasilha sufficiente para os conter todos ; e tirando-os então lança-se assim mesmo em brasa na dita agua para os apagar , e deixar esfriar ; alguns ha , que se servem de ourina em lugar de agua , mas eu acho , que a agua he da mesma sorte boa.

Querendo agora servir-se destes carvões para acabar de polir com elles a chapa , escolhe-se hum delles , ou hum pedaço , que seja grosso e firme , e que se tenha sustentado no fogo , sem se rachar ; segura-se bem com a mão , e apoiando hum dos seus cantos ou angulos sobre a chapa esfrega-se firmemente com elle para tirar os riscos da pedra ; não importa que seja para esta ou para aquella parte , com tanto que todos os riscos se apaguem. Se acontecer que o carvão não faça mais que escorregar sobre o cobre , sem fazer-lhe alguma mordicção , he signal de que elle não he bom , pelo que deve-se escolher outro , que tenha esta qualidade , e que , logo ao esfregallo na chapa com agua , se sinta aspero , e que elle a desgasta , fazendo hum brando rugido ; sendo assim , passase sempre na mesma direcção sobre a chapa hum e muitas vezes , até que não appareça mais em toda ella risco algum , palha , ou buraco , por pequeno que seja.

Se por acaso , como muitas vezes se encontra , o carvão he algum tanto mais aspero , e riço , e desgasta o cobre com muita aspereza , escolhe-se outro , que seja hum pouco mais brando , e torna-se a passar com agua sobre o polimento do primeiro.

Tendo feito todo o possivel com o carvão , e aparecendo a chapa bem lisa , isto he , sem riscos profundos nem buracos , he preciso tomar hum instrumento de aço bem polido , e redondo ou chato em ponta pelas duas extremidades em forma de coração , chamado *bruuidor* ; e tendo esfregado a

cha-

chapa com hum pouco de azeite, faz-se passar por cima o brunidor, apoiando-o com força sobre o cobre. O melhor modo de *brunir hum chapa* he de não passar o brunidor sobre o seu comprimento, nem sobre a largura, mas sim de esguelha, isto he, diagonalmente, de hum angulo a outro, o que tira muito melhor os riscos ou manchas, que o carvão fez. Assim se brunirá toda a chapa de modo que fique por toda a parte luzente como hum espelho. Se por acaso lhe ficaõ ainda depois disto alguns riscos, he preciso repassar o brunidor sómente por esse lugar em rhombo sobre os riscos até que elles totalmente se apaguem.

Os caldeireiros ordinariamente não brunem as chapas, menos que expressamente se lhes não encomende, e que por este trabalho se lhes não pague mais alguma cousa: eis-aqui porque o Gravador he muitas vezes obrigado a f. zello em seu lugar, o que elle não deve desprezar; do contrario as provas, ou estampas que se tirassem depois d'agua forte ter comido, ficariaõ todas manchadas, e cheias de riscos.

Estando assim pois bem polida, lava-se com agua limpa, e chega-se ao fogo pela parte de traz para lhe consumir toda a agua, que tiver ficado em cima; e estando secca, esfrega-se com hum pano de linho bem limpo. Para estar seguro de que ella não contém coua alguma de gordura esfrega-se com miolo de pão; tambem, tendo raspado sobre a dita chapa greda fina, esfrega-se muitas vezes com hum pano branco, e depois limpa-se muito bem de modo, que lhe não fique pão, nem greda, nem outra qualquer cousa.

A chapa neste estado está prompta para se lhe applicar o verniz.

Ainda se pôde fazer outra cousa para estar certo de que a chapa está bem polida, e he mandalla ao Impressor de talho doce, para que lhe dê tin-

2 M O D O D E G R A V A R

...; como se ostivesse gravada, e tire huma prova
bela em papel limpo: se a chapa estiver bem po-
lada, o papel não perderá da sua limpeza e bran-
queza: mas depois he preciso ter muito cuidado
em limpalla bem, que lhe não fique alguma parte
da tinta de clico do impressor, nem outra alguma
porcaria.



Modo de applicar á chapa o verniz duro, e de o enegrecer.

(*Estamp. 1.*)

EStando a chapa perfeitamente dezengordurada e enxuta, como tenho dito, assenta-se em hum rescaldo, que tenha algum pequeno fogo, e quando ella estiver medianamente quente, tira-se, e toma-se do dito verniz com hum pequeno páo, ou outra qualquer coisa limpa, e tira-se delle com a ponta do dedo huma pequena quantidade, e tocando ligeiramente a chapa por muitas vezes com esta ponta do dedo, se applicará o dito verniz com a maior igualdade possível por pequenos toques mediados de distancias quasi iguaes, como mostra a figura superior da Estampa assignalada O. Haja o o cuidado de não deixar mais em huma parte, que na outra, e se a chapa se tem esfriado, será preciso tornalla a aquestar, como antes, tendo sempre o cuidado de que lle não assente algum pó, ou sisco. Depois disto tendo enxugado bem a palma, ou parte carnuda da mão, que corresponde ao dedo minimo, bate-se com ella por toda a chapa, até que todos os pequenos toques de verniz cubraõ bem igual, e unidamente toda a extensão da sua face polida.

Torna-se então a passar ainda a mesma palma da mão sobre a chapa, como enxugando ou correndo sobre o verniz já estendido, a fim de o fazer mais unido, e mais luzente; e sobre tudo se deve cuidar em duas cousas; huma, que haja muito pouco verniz sobre a chapa; outra, que não esteja a mão suada; porque a humidade do suor se appes-
ga

ga ao verniz , e em sentindo fogo , ferve e deixa pequenos buraquinhos , quasi imperceptiveis ; não havendo este cuidado , a agua forte faria nelles o mesmo effeito , que fará na obra , que assim se tiver gravado.

Observação.

O modo de applicar , e estender o verniz sobre a chapa com a palma da mão , he sujeito á muitos inconvenientes , como bem observa Mr. Bosse ; porque além da incommodidade de se queimar neste trabalho , o que se não póde evitar , tambem acontece muitas vezes suar a mão , e este suor occasionar pequenos buracos imperceptiveis no verniz , de modo que , quando se vai a profundar a obra por meio da agua forte , esta se introduz pelos ditos buracos , e vai fazer manchas na chapa em muitos lugares. Por tanto , para evitar estes accidentes , he preciso estender o verniz com huma pequena ponceta de tafetá novo cheio de algodão , como se costuma fazer ao verniz mole.

Quanto ao modo de enegrecer o verniz , he o mesmo que Mr. Bosse ensina , excepto , que em lugar de huma candeia , he melhor servir-se de hum pedaço de archote , ou de hum rolo de cera dobrado em tres ou quatro dobras para dar hum fumo mais espesso. Em lugar de sustentar a chapa com a mão , o que he muito custoso , quando ella he grande , e fiz , que muitas vezes se queima a mão , quando he pequena , serve-se de hum ou mais alicates , ou torninhos pequenos para a sustentar mais commodamente. Pode-se ver o que dicermos sobre esta materia no artigo do verniz mole , sendo esta operação a mesma para ambas as species de verniz.

Estando pois o verniz assim benignamente estendido sobre a chapa , o meio de o tornar negro

gro he, tomar hum pedaço de archote, ou rolo dobrado, como acima dice, e tendo-o aceso, applicar sobre a sua chama a face envernizada da chapa, encostando á parede hum dos seus cantos, como mostra a figura inferior da Estampa 1. tendo cuidado, em que os dedos, que a seguraõ, não toquem o verniz, e que applicando a luz á chapa, seja sempre de modo, que o morraõ a não toque; e assim se hirá applicando por toda a extensão do verniz, até que elle fique bem negro, aticando-a de tempos em tempos, para que possa expedir melhor o fumo.

Feito isto, he preciso cozer, ou seccar o dito verniz, como vou a dizer; e'entretanto he preciso ter a chapa assim envernizada de modo, que elle não caia poeira.



Modo de fazer secar , e endurecer o verniz sobre a chapa.

(Estampa 2.)

HE preciso acender huma grande quantidade de carvões , que não estalem ao queimar , se for possível , e preparar hum fogareiro chato , e da forma da mesma chapa , porém de maior extensão , para a por em cima.

Esta figura mostra , como se pôde fazer isto em hum fogaõ com huma trempe para supportar a chapa ; e antes de a pôr ali , será bom atar ao alto , como B C D , hum lenço limpo , ou cousa semelhante estendida sobre o fogo , para impedir , que lhe caia da chaminé algum sisco.

Eu direi a maneira de preparar o fogareiro , porque ella he de consequencia , não obstante que , sem explicação , a sua figura possa dar a intelligencia.

Primeiramente estando acceso o carvão de sorte , que não faça chama , nem estale mais , he preciso arranjallo de huma forma semelhante á da chapa , porém com tudo maior quatro dedos , pouco mais ou menos , em toda a extensão , ou de cada lado , pondo mais brazas nas extremidades , e muito poucas no meio.

Estando pois assim disposto o fogo , acenta-se a chapa O com as costas sobre a trempe bem no meio do fogareiro , como em P , e tendo-a conservado ali por espaço de dous minutos , pouco mais ou menos , principalmente no inverno , se verá que entra a lançar fumo ; e quando se vir , que este fumo se diminue , tira-se a chapa de cima do fogo ,

e com hum pequeno pedaço de páo duro e pontudo toca-se humna borda sobre o verniz , e se elle facilmente o levantar , achando-o ainda molé , he preciso pôr outra vez a chapa sobre o fogo , como estava ; e deixando-a ainda ahi por hum pouco , toca-se de novo com o páosinho , e se elle não tirar o verniz sem se fazer força , deve-se tirar logo a chapa de cima do fogo , e deixalla esfriar. Se o verniz porém resiste muito ao páo , he preciso lançar agua por detraz da chapa , para a fazer esfriar promptamente , temendo , que o seu calor endureça muito o verniz , e o queime.

Lembre-se sobre tudo , em quanto estiver a chapa sobre o fogo , de impedir que venha alguma cinza , ou qualquer cisco sobre o verniz ; porque ella se appegaria , e depois se não poderia tirar ; mas quando elle se tem totalmente endurecido , não ha mais que temer ; e se lhe cahir alguma cousa , se poderá tiralla , soprando , ou espanando ligeiramente com hum pincel proprio , e macio , ou cousa equivalente.

Cosido assim o verniz , e apparecendo com manchas pardas , ou quasi cinzentas , e sem lustro , fazem-se negras , e lustrosas , como o mais , esfregando-lhes a ponta do dedo com hum pouco de sebo , ou com a mistura , que direi , tocando ligeiramente com isto sobre as ditas nodoas ; depois com a palma da mão esfregando em todo o sentido esses lugares.



Modo de desenhar , on estarsir o desenho sobre a chapa.

HA dous meios de mostrar , o que se quer fazer , sobre a chapa envernizada a verniz duro.

O primeiro he , ter muito bom lapis vermelho , bem macio , e em pó subtil ; mas he muito difficiloso achallo taõ bom , que não fassa raios ou riscos no verniz ; por isso he , que eu me não inclinarei para este meio , e acho conveniente o servir-se d'elle só por necessidade , como quando , depois de ter estarsido o desenho , como vou a dizer , se quer mudar , ou se tem esquecido estarsir ahi alguma cousa : não fallarei pois senão do segundo meio , que he fazer , e aperfeiçoar bem correctamente a lapis , a pena , ou a pincel o desenho em bom papel , e esfregallo depois por detraz com o dito pó de lapis , de modo , que fique bem , e igualmente vermelho por todo esse lado : entãõ soprando fora o superfluo , se passará por cima desta parte pulverizada a palma da mão por sete ou oito vezes , a fim de que o tal pó se apeque bem ao papel , e assim não possa sujar o verniz ; e se por acaso for necessario olear , ou envernizar o desenho , como muitas vezes succede , que elle está para a direita , e por consequencia , tendo-o gravado , ficaria a impressãõ para a esquerda ; ou tambem , não o querendo sujar com o pó do lapis por detraz , toma-se hum papel muito fino do tamanho do mesmo desenho , esfrega-se de hum lado com o dito pó , como acima dice , e applica-se este mesmo lado sobre a face envernizada da chapa ; acenta-se depois sobre este papel o desenho , que fique bem unido sobre a chapa o papel avermelhado de modo , que :

que não possa fazer variação, ou mudança de modo algum; e para maior segurança, se ajuntado com cera, ou cousa semelhante.



*Modo de conhecer as boas agulhas, e encaballas
para serem proprias a gravar.*

HAvendo agulhas de todas as grossuras, destas se escolhem as que se quebram directamente, sem se curvar, e que sejam de huma grã fina: e tendo então pequenos páos redondos do comprimento de meio pé, e da grossura de huma pena de escrever, ou mais grossos alguma cousa, de huma madeira rija, e não sujeita a rachar-se, se introduz na extremidade de cada hum delles huma agulha, das que se tem escolhido, de sorte que lhes fique de fora do cabo, quasi o mesmo comprimento, que se mostra em huma figura da estampa que se vai explicar; e quando se tem encabado tres, ou quatro de diversas grossuras segue-se o aguçallas, como vou a dizer.



Forma , que se deve dar às pontas das agulhas , e o modo de as aguçar.

(Estampa 3.)

HE preciso ter duas qualidades de instrumentos para gravar sobre o verniz , hum a que eu chamo ponta , e outro chopa ; na figura superior da estampa se vê a representação das pontas , e na inferior a das chopas.

Tendo encabado as agulhas de differentes grossuras , como estas figuras representaõ , reservaõ-se as grossas , para fazer dellas as chopas , e as finas , e means para as pontas.

Para as pontas aguçaõ-se tres ou quatro de differentes grossuras , e pontudas quasi como o ordinario das agulhas de cozer á excepção das grossas , cuja ponta deve ser aguçada mais obtusamente ; na figura superior se representa da sorte ' que eu quero dizer.

Amolaõ-se depois duas , ou tres tambem de differentes grossuras , de sorte que a ponta seja chata ou de gume , e mesmo quasi em forma de hum chopa de ourives , ou da face de hum buril , como se vê na figura inferior. Nota-se que para as amolar , he preciso ter hum pedra de afiar com azeite , que não desgaste muito , a fim de lhe poder dar hum corte bem vivo ; porque quando a pedra he aspera , e desgasta muito , nunca o faz com igualdade , e deixa rebarbas ao redor das pontas , que são muito prejudiciaes , gravando sobre o verniz : he preciso sobretudo , que as agulhas pontudas se-jaõ amoladas em ponta bem redonda , para que com facilidade se possaõ manear em todos os sentidos

sobre o cobre, e o verniz ; porque não sendo assim, bem se vê, que ellas não correrão sempre do mesmo modo sobre o verniz, e será difficultoso conduzillas á vontade : quanto ás chopas, que se destinão para grossos tallios, não se lhes deve fazer muito comprido o oval ou face obliqua.

Se, depois de ter trabalhado hum pouco sobre a chapa, se sente, que as pontas, ou chopas não cortão limpamente, he porque a tempera das agulhas não presta para esta obra, e não se continue mais a usar dellas, porque seria preciso amollallas a cada talho, que se fizesse.

Resta dizer o modo de aguçar o ponteiro de estarsir para contrahir os desenhos sobre o verniz.

Toma-se hum das pontas means, e amola-se na pedra de afiar com hum tal geito, que ella possa ao depois correr para todas as partes no papel, sem o esfarpar; por quanto, se ficar muito pontuda, vindo a voltar de hum ou de outra parte sobre o papel, segundo os contornos, que compõem o desenho, ella não deixaria de o esfarpar; e he a razão porque se deve amolar de sorte que ella fique hum pouco romba, e polida, para correr livre e docemente, sem romper, nem esfarpar o papel quando for mais carregada.

Eu faço ver tambem na figura inferior desta estampa a forma de hum grosso pincel *A*, feito de pello de gris, que se deve ter, servindo como de escova para tirar de cima o verniz, que delle sair, quando se grava, e mesmo o pó que lhe tiver cahido em cima; isto se póde fazer tambem com a barba ou pluma de hum pena, porém acho melhor hum semelhante pincel.



Modo de contratirar , ou estarsir o desenho sobre a chapa.

JA' se dice acima o modo de applicar , e segurar sobre a chapa o desenho , que ahi se quer gravar ; eis-aqui agora o modo de o contratirar , ou estarsir.

Estando o desenho bem fixo sobre a chapa , toma-se hum ponteiro de estarsir , para o passar sobre os contornos das figuras , que ahi houverem , carregando forte , e igualmente , sobre tudo , quando ha dous papeis ; porque se o desenho he avermelhado por detraz , não he preciso carregar tanto , como quando ha dous papeis , ou seja hum delles oleado , ou não ; mas se o desenho não he avermelhado pelas costas , e o vermelho vai subposto em outro papel , já são dous papeis , que se tem debaixo do ponteiro ; e por consequencia he preciso carregar mais , do que se fosse só hum , quero dizer , o desenho avermelhado. Feito isto deve-se saber , que todos os contornos do desenho , sobre os quaes se tem passado assim o ponteiro , estarão marcados , impressos , ou estarsidos no verniz da chapa.

Então se o desenho he avermelhado por detraz , tira-se com geito levantando-o directamente de cima da chapa , sem que elle a esfregue de modo algum ; e se se tiver avermelhado outro papel , tira-se primeiramente o desenho , e depois levanta-se , como tenho dito , o papel avermelhado ; e tendo descuberto o verniz , bate-se com a polpa da mão aplumo sobre os traços vermelhos , que apparecerem , limpando de tempos em tempos em hum pano o pó , que se tiver apegado á mão , a fim de

o não transportar de huma para outra parte da chapa ; e tendo assim batido por toda a parte , se verá que os contornos, que eraõ vermelhos , se tornaõ esbranqueçados , e por este meio estaraõ firmemente unidos ao verniz.

Toma-se depois o grosso pincel , de que fallei acima , ou ainda mesmo a pluma de huma pena , e passase por todo o verniz limpando , ou espanando de sorte , que não fique pó algum , e para se trabalhar, o melhor he pôr a chapa sobre huma estante , ou outra cousa de igual commodidade.



Meio de conservar o verniz sobre a chapa , quando se está gravando.

EStando a chapa sobre hum a estante , põem-se sobre o verniz hum a folha de papel do mais fino , e sobre esta folha outra de papel pardo ou branco : estes papeis são para se assentar nelles a mão , quando se trabalha , e impedir , que ella toque o verniz , e para assentar sobre elles hum a parte da regua , quando se tem de traçar linhas direitas , a fim de que tambem ella não toque o verniz.

He preciso sobretudo acautelar , que não haja algum cisco entre estes papeis e a chapa , porque , se o houvesse , não deixaria de romper o verniz , e fazer-lhe raios , logo que se pozesse a mão , e fizesse qualquer movimento sobre os papeis ; e se fosse sebo , ou outra cousa de goidura , apegar-se-hia ao verniz , e , o que he peor , entraria pelos traços ou pontos , que já se tivessem feito ; por tanto he muito preciso acautelar todos estes successos. Eu não quiz dar hum a figura disto , por me parecer desnecessario , além de que n'outra parte , appresento hum a estampa , que mostra claramente dous Gravadores , que trabalhão , hum a agua forte , e outro a buril.

*Modo de gravar sobre o verniz.*

DEvem-se considerar na gravura muitas cousas, a saber, linhas, e traços, crusados, de differentes grossuras, direitas e curvas, etc. assim já vemos, que para fazer os mais delicados, se deve usar de huma ponta delgada, para os mais grossos, tambem huma ponta mais grossa, e assim proporcionadamente para os outros; mas he preciso notar, que com huma agulha grossa aguçada em ponta curta, não se podem fazer os traços grossos, se não de tres modos. O primeiro he, carregando-lhe com força; e sendo a ponta curta e grossa, fará sim huma passagem mais larga, mas se se attender bem a este modo, ver-se-ha que não póde sahir hum traço limpo, entretanto, que o redondo da ponta não corta o verniz, mas antes o entranha, esmagando-o. O segundo he, fazendo muitos traços juntos huns aos outros por muitas e repetidas vezes, mas isto he muito dilatado e difficil. O terceiro he, fazendo hum traço medianamente grosso, e expollo por mais tempo a acção da agua forte: porém aqui ha mais que dizer, como farei ver em seu lugar.

Óra, pela experiencia que faço todos os dias, acho, que as chopas são mais proprias para os traços grossos, do que as pontas, porque ellas cortão pelos lados, o que as pontas não fazem; e depois que eu dicer o modo de trabalhar com as pontas naquellas cousas, para que ellas são proprias, direi tambem o modo de trabalhar com as chopas nos lugares, em que ellas se devem preferir ás pontas; por onde conheceremos, que he este o meio de fazer os traços grossos com toda a limpeza.

Observação.

Haveriaõ muitas cousas , que ajuntar ao que diz Mr. Bosse neste artigo , e nos seguintes a respeito das pontas , e chopas , e do seu uso , segundo a natureza das differentes obras , que se tem de fazer ; mas como isto obrigaria a interromper muitas vezes o discurso por notas ou observações , e como além disto , o modo de gravar a verniz duro , como aqui se trata , já não está em uso ; julgou-se conveniente reservar tudo o que se houvesse de dizer de mais , para o introduzir na segunda parte , que pertence á gravura a verniz mole , e onde se trata a fundo desta materia : por isso enviamos para ahi o Leitor.



Modo de governar as pontas sobre a chapa.

(*Estampa 4.*)

JA' sabemos pelo que fica dito, que as pontas de gravar devern ser aguçadas bem redondamente, para que se possaõ voltar com liberdade sobre a chapa e que além disto devem ser bem agudas a fim de cortar limpamente o verniz e o cobre em todo o sentido, e achando-se, que ellas não vão com docilidade para todas as partes, que se quer, he por que não são bem redondas na extremidade.

Hora havendo-se de fazer linhas ou traços com igual grossura de huma á outra ponta, ou sejaõ rectas, ou curvas, como mostraõ as duas linhas *AB*, (fig. sup.) o senso natural nos diz, que he preciso em todo o seu comprimento carregar sempre a ponta com a mesma igualdade. Se se quer fazer huma de grossura desigual no seu comprimento, como as duas signaladas *a*, *b*, logo vemos, que he preciso carregar mais fortemente, começando em *a*, e sempre menos ao chegar a *b*, aliviando continuamente a mão de huma ponta á outra, segundo se quizer, que sejaõ de desigual grossura em todo o seu comprimento. Se se quer fazer, como as duas *a b*, nos representaõ, e de que a parte mais grossa he para *G*; deve-se começar mui levemente do lado *a*, e depois ao contrario das outras, carregando de mais a mais até *G*, e fazendo de *G* até *b*, como se tem feito, imitando a figura *b*, se teraõ os traços grossos e finos, como mostra a dita figura *a b*.

O que tenho dito sobre estas tres sortes de traços, que podem ser seis differentes linhas, basta para todas as formas de riscos, que se podem

encontrar, assombrando com elles o desenho tal, qual póde ser; porque bem se vé, que a linha recta *AB*, e a sua adjunta, que he curva, são de igual grossura de huma extremidade á outra, e que a curva comprehende em si todas as sortes de curvaturas geralmente, e quanto ás outras duas, a differença não consiste mais, que nos seus finos e grossos.


Para mostrar, que o numero dos traços convenientes á gravura não he mais, que huma reiteração de ambas estas sortes de linhas, eu repito cada huma dellas muitas vezes nas figuras *mn*, *op*, *qgr*, e para mostrar tambem, que quando se cruzão os primeiros traços, não he mais, que reiterar a mesma cousa; eu fiz estas tres sortes de traços cruzados, a saber, *t*, *e*, *u*, para os lugares, em que se tem de fazer traços direitos, ou curvos de igual grossura, ou que diminuaõ por huma ponta, ou por ambas; e por maior que seja a sombra, ainda mesmo para representar a noite, já sabemos, que he sempre a repetição de qualquer das ditas linhas.

Querendo-se, que esta gravura se assemelhe á do buril, he preciso carregar com mais força nos lugares, em que os traços devem ser grossos, e pela mesma razaõ carregar menos, onde elles devem ser finos, porque deve-se notar, que neste caso, a obra he feita em huma chapa envernizada, e que, quando se lhe applicar a agua forte, ella penetrará com mais violencia e promptidaõ aquelles traços, em que se tiver carregado mais fortemente, do que os outros, em que a penas se tem levantado o verniz; advertindo, que he preciso ainda nisto portar-se como direi depois, tratando da applicação da agua forte; para que por este meio venha a ficar a obra, seguudo a intenção.

Digo mais, que depois de se ter gravado com huma ponta delgada, se se quizer ainda engrossar
mais

mais o traço , he preciso então repassallo com outra ponta curta e grossa , conforme a grossura que se lhe quer dar , e com esta ponta carregar fortemente nos lugares mais grossos dos traços , assim daquelles , que se fizeram com a ponta , como principalmente dos que se tiverem feito com a chopa ; e por este meio as chapas imprimem muito mais.

Resta agora tratar do modo de trabalhar com as pontas amoladas em forma de chopas , as quaes servem , quando se quer alargar , ou engrossar os traços , ou fazellos tão grossos , que seja preciso abandonar as pontas , o que não se deve fazer com tudo , senão em grande extremo , porque as pontas entraão mais vivamente no cobre , do que as ditas chopas ; porém a excessiva grossura dos traços , que convém fazer , segundo as occasiões , obrigará muitas vezes a servir-se das chopas , e o que se deve fazer , como acima dice , he , que depois de ter feito esses grossos traços com a chopa he preciso tomar huma das pontas curtas e grossas , e com ella repassar fortemente pelo meio dos ditos traços , principalmente nos lugares , que devem ser mais largos.



Modo de fazer os traços grossos com as chopas , e o meio de as ter , e manejar sobre a chapa envernizada.

(*Estampa 5.*)

DEve-se considerar na figura seguinte huma das chopas como huma pena de escrever , cujo oval *ABCD* seja a abertura , e a parte vizinha a *C* o bico que escreve : quanto ao modo de pegar na dita chopa , he semelhante ao da pena , á excepção de que nesta o talho , ou aparo he voltado para a mão , e na chopa o oval ou face corresponde ao dedo polegar como mostra a figura 3. não he porque se não possa voltar , e manejaella em outro sentido , como por exemplo , se o oval fosse voltado para o dedo medio , como se vê na figura 4. mas porque me parece mais commodo o primeiro modo , e porque assim ha melhor disposição para carregar com mais força , e segurança.

Agora para conhecer o modo de fazer os traços grossos , e profundos , e quanto a chopa he propria para isto , vejaõ-se as duas figuras 1. e 2. que eu fiz muito maiores , que o natural , a fim de se perceber melhor , o que quero dizer sobre isto.

Primeiramente , se vê , que a figura *ABCD* he a face , ou oval da chopa : ora se se podesse carregar na chapa a ponta da chopa até a linha *BD* , que he a mais extensa da sua largura , ella daria hum traço da largura , que *BD* tem de comprimento , e que no seu meio seria cavado , ou profundo do comprimento de *OC* ; e se não se carregasse a chopa taõ fortemente , faria hum traço largo e profundo , como mostra a figura 2. *bodc.*

Por

Por este meio já se vê, que carregando muito pouco, o traço será menos fundo, e por consequencia mais estreito, como se vê no exemplo dos traços, que a mão do meio figura 3. tem feito, os quaes se mostraõ em *rns*, onde se vê, que tendo começado levemente em *r*, carregando de mais a mais até *n*, e daqui saindo, aliviando a mão até *s*, se fará hum traço igual a *rns*, e assim dos mais. A difficuldade, de fazer ver hum oval em tão pequeno, me obrigou a representar a chopa entre os dedos das duas mãos muito mais grossa, do que ella deve ser, isto he, mostrando-a da mesma grossura do cabo, em que parece deveria estar cravada. Pela figura 4. estando a face da chopa virada para o dedo medio, he preciso começar os traços por *m*, e acaballos em *n*, com a mesma força, e o mesmo alivio, que na outra.

Querendo fazer-se mais finas as extremidades destes traços, não tem mais, do que largar a chopa, e acaballos com huma ponta, como nos dous traços da figura 5. carregando hum pouco, como em *q*, e aliviando até o resto *p*, e o mesmo da outra parte; e para maior commodidade he preciso, quando se trabalha, voltar a chapa em todos os sentidos, que convierem aos talhos do instrumento.

Alguns artistas ha, que tendo gravado com a ponta, vem a acabar, ou repassar com a chopa, a fim de engrossar os traços, onde he preciso, o que eu praticava tambem em outro tempo; mas agora acho, que o melhor he principiallos primeiro com a chopa, e depois acaballos como já dice; quanto mais que a ponta trabalha mais facilmente no traço da chopa, do que está no da ponta, e os seus traços são muito mais limpos.

Os que sabem valer-se do buril; pôdem com elle engrossar os ditos traços, depois de ter feito profundar a obra pela agua forte; e isto melhor he, do

do que pelo sobredido meio, porque então ficam os traços muito mais limpos.

Creio ter explicado bem o modo de manejar as pontas, e as chopas; com tudo eu direi ainda aqui de passagem, para que nada reserve, se me he possível, que, quando se gravar, he preciso ter as pontas, e chopas sempre direitas, e a pluma o mais que se puder sobre a chapa, e que os principiantes se acostumem a maneja-las com franqueza a fim de que os seus talhos sejam mais limpos, e mais firmes, para o que nunca já mais se deverá trabalhar com estes instrumentos, sem que estejam bem amolados; e por melhores que elles sejam, he preciso amolallos muitas vezes.

Ainda advirto mais o traçar as brandas sombras, que se aproximaão á luz, e todos os longes do quadro, com pontas bem finas, apoiando-as levemente, e com alguma força nos lugares, que devem ser mais sensiveis, como as sombras, a fim de que se possa cobrir, (como depois direi) a maior parte das brandas sombras e dos longes, tudo de hum golpe; porque he bem certo que as pontas, que tem feito os traços visinhos á luz ou lugares esclarecidos, tem muito pequena acção sobre o cobre, e tão pequena que quasi lhe não tiraõ mais que o verniz, de tal sorte que, applicando-se a agua forte, os seus traços seraõ muito menos profundos, que aquelles, em que se houver carregado com mais fortaleza; por isso tendo cuberto de hum golpe os longes, os lugares firmemente tocados parecerão mais fortes, que os outros; nisto consiste huma das principaes indicações da arte da gravura a agua forte.

E para dizer melhor; se com huma mesma ponta se tiver gravado hum longe, carregando igualmente por toda a parte, assim da luz, como da sombra; está claro, que vindo a cubrir tudo jun-

to,

to, para lhe vedar a agua forte, não poderá a obra ter mais que huma mesma força por toda a parte; e o mesmo he das meias tintas, que se quizessem praticar a respeito das mais fortes, o que de nenhum modo parecerá bem.

Ora outra vez recomendo o ter cuidado de tempos em tempos de tomar o pincel grosso, ou em falta d'elle, huma pena para espanar as raspas do verniz e do cobre, que as pontas tem tirado, durante a gravura, para que se não apeguem aos traços, porque poderiaõ triscar o verniz, quando se movesse o papel, que se lhe pós em cima para o conservar, e preservar dos toques das mãos; tambem se terá cuidado em que o cabello do pincel não toque em cousa salgada, ou de gordura, e seja isto dito pela ultima vez.

Modo de a apromptar a chapa para receber a agua forte.

TEndo-se acabado de gravar huma chapa, he preciso ter muito sentido em que lhe não fique cousa alguma dentro dos traços; se acaso houverem alguns traços de mais, ou raios, ou outras cousas semelhantes, que senão queiraõ sugeitar á agua forte, como ainda as bordas da chapa, que de ordinario não são bem envernizadas por toda a parte em razão das differentes acções porque tem passado para se coser, e enegrecer o verniz, e conhecer, se está cosido, tocando-o com hum páosinho, cobrem-se todas essas faltas do modo que vou a dizer.

He preciso fazer aquecitar, e derreter a composição ou mistura de sebo e azeite, que se tem feito antes; e depois tomalla com hum pincel grosso ou fino a proporção dos lugares, que se quer cobrir, e applicalla bem espessa aos traços ou faltas, que se quer defender da agua forte.

Feito isto, toma-se huma broxa de sedas de porco, ou cousa semelhante; e tendo-a molhado na dita mistura, se esfrega com ella as costas da chapa, para que a agua forte a não succave por essa parte; o que não faria tanto mal á chapa como á agua forte, que por isso se enfraquece.

Note-se bem, que a mistura não seja muito liquida; porque de contrario, quando se lançar a agua forte, esta a fará correr, e deixar o lugar, a que se tinha applicado; por isso he preciso, que ella seja composta, como tenho dito, de sebo e azeite proporcionados de modo, que depois de applicada ella se appegue com alguma firmeza.

Quanto a mim, depois de a ter applicado, cos-
tu-

tumo, logo que a chapa entra a esfriar, polla de tempos em tempos sobre a mão esquerda, principalmente no inverno, para que no entanto o calor da mão entretenha sempre a mistura mais derretida; o que me parece mais commodo, do que estar sempre a derretella na vasilha, que a contém.

Não me esquecerá dizer, o que me tem acontecido muitas vezes, e principalmente com o verniz mole; e he que deitando-lhe a agua forte, ella levantava n'hum instante todo o verniz: procurando eu descobrir a causa deste accidente, aconteceu-me n'hum dia, que fazia hum frio humido, que, depois de ter trabalhado, achei, levantando a minha chapa de cima da meza, que ella estava toda molhada por detrás, como poderia estar hum prato, que cobrisse huma panella a ferver; isto me fez pensar, que poderia muito bem haver entre o verniz, e o cobre alguma humidade; o que me obrigou a fazer huma experiencia, que foi, trabalhar em duas chapas envernizadas da mesma sorte, e antes de lhes deitar a agua forte, cheguei huma das ditas chapas ao fogo para lhe dissipar a humidade no caso que a houvesse, e por tanto fui feliz com esta; pelo contrario na outra, que não tinha chegado ao fogo, levantou-se logo o verniz, como eu tinha pensado; por isso he que, principalmente no inverno, havendo de gravar a agua forte, se deve chegar de tempos em tempos a chapa ao fogo para lhe fazer evaporar a humidade, sobre tudo ao ponto de se lhe deitar a agua forte; isto he de grande importancia.

Ha tambem outra cousa difficil a prever, mas bom he que poucas vezes acontece, e vem a ser, que o cobre algumas vezes he de sua natureza unctuoso em certas partes, o que faz, que o verniz se não apegue a elle, ainda que pareça ter-se apegado; e isto não se reconhece, se não quando se lhe deita agua forte; porque se ella se tem lançado

por sete ou oito vezes nos lugares unctuosos, onde se tem gravado, o cobre parece mais vermelho, que nos outros lugares, onde elle não he unctuoso, e succede que nestes lugares o verniz he sugeito a estalar: para isto não tenho achado outro remedio mais, do que acabar de fazer profundar a chapa com outra agua forte, feita de bom vinagre distillado: este accidente me tem succedido tres ou quatro vezes no espaço de dez ou doze annos. A primeira vez que eu percebi estalar o verniz, estava a minha obra já meia profundada pela agua forte, julguei que a falta vinha da agua forte, que podia estar muito misturada da antiga, e de mais, que na ultima, que eu tinha feito, o vinagre era muito corado; isto me obrigou, para poder salvar a minha obra deste naufragio, a lavar a chapa com agua commum bem limpa, e depois enxugalla muito bem ao ar do fogo, e tendo feito a agua forte com vinagre distillado, acabei de profundalla dois dias depois. Quiz fazer este aviso, para que, sendo necessario, se podesse utilizar da mesma lembrança.

Eu vou expor o modo de fazer huma especie de maquina para ter a chapa em estado de se lhe deitar agua forte, o que não impedirá a quem quizer, o mandalla fazer de outro modo á sua vontade.

Maquina, que he preciso ter, para por commodamente a chapa em estado de se lhe deitar agua forte.

(Estampa 6.)

EM primeiro lugar á aquelles que desejão ser so-
frivelmente fornecidos de utensilios, esta figura
mostra, que a peça *A* he huma pia de páo inteiri-
ssa, de altura quasi de quatro pollegadas, e quasi
seis de largura; debaixo desta está huma terrina
de barro vidrada *B*, na qual se deita a agua forte,
para a ir tomando dahi, e lançalla sobre a chapa:
no fundo da dita pia ha hum buraco defronte de
A, por onde a agua forte torna a cair na terrina:
MNOP, he huma taboa rodeada por cima, e pelos
lados, de huma borda pouco mais ou menos de
duas polegadas, para impedir que em se lançando
a agua forte, ella não caia por fora; a dita taboa
está encostada em declivio a huma parede, ou ou-
tro qualquer corpo, e entra na abertura da pia de
modo, que a agua forte, que se lança sobre a cha-
pa, que está em cima da taboa, torna a cair na
pia, e dahi, pelo buraco, que está no lugar mais
concavo della, passa á terrina *B*, que fica por bai-
xo: *C*, he a chapa sustentada por duas cavilhas de
páo, assentada na dita taboa: advirta-se que a ta-
boa, as cavilhas, e a pia, devem ser breadas, ou
alcatroadas, ou bem espessamente oleadas com al-
guma tinta moida a oleo de nozes bem graxo, a fim
de resistir á agua forte: *Q*, he huma bilha de bar-
ro, ou de faiança, com a qual se toma a agua for-
te na terrina *B*, e se lança por toda a chapa *C*,
como mostra a figura, e a penas se tiver acabado
de

de a despejar , quando logo he preciso outra vez enchella na terrina , e lançar assim continuadamente sobre a chapa , até hum certo tempo.

Por baixo da terrina meti a figura de hum taboa grossa , ou estrado para a elevar mais a cima , o que não foi sem causa ; pois que , tendo mandado fazer os pés da pia de hum altura commoda de sorte que , o que lançasse a agua forte estivesse assentado , e vendo que a terrina , estando apartada da pia , a agua forte cahia de muito alto , e saltava por fora della , e de mais se tornava quasi toda em espuma , como agoa de sabam batida ; isto me obrigou a levantar mais a tal terrina ; e quanto mais poder ser , melhor : para este effeito se podem fazer differentes sortes de maquinas , todas simplicies , e faceis de conceber.

Passemos á ordem , que se deve guardar para fazer correr a agua forte sobre a chapa , e ao modo de cobrir , quando he preciso , com a mistura de azeite e sebo os traços delicados da gravura , como são os longes , as luzes , etc.

❖ ————— ❖

*Ordem que se deve seguir para deitar a agua forte em
hum chapa gravada, e para cobrir os traços
delicados das luzes, dos longes etc.*

(Estampa 7, e 8.)

TEm-se visto o modo de accomodar a chapa para receber a agua forte; resta agora seguir por ordem o tempo de lh'a applicar por vezes; porque em muitas obras he preciso lançalla interpolladamente pelas razões abaixo deduzidas.

Tendo deitado huma sufficiente quantidade de agua forte na terrina, della se irá tomando com hum pucaro de barro, ou de cousa semelhante, e lançando sobre a chapa, pela parte superior, de modo que se possa espalhar e correr igualmente por toda a sua extensão sem se lhe tocar com o pucaro em parte alguma. Depois de ter despejado por outro ou dez vezes o pucaro cheio sobre a chapa na posição que mostra a estampa, he preciso voltalla em sentido differente do que estava; por exemplo, como mostra a figura supperior da estampa 7, e assim lançar-lhe tambem dez ou doze vezes agua forte; depois voltalla, como na figura debaixo, da mesma estampa, e lançar-lhe do mesmo modo outras tantas vezes agua forte, continuando assim regularmente por outro minutos, pouco mais ou menos, segundo a força da agua forte, ou a qualidade do cobre; porque, sendo este agro, he preciso lançar agua forte menos tempo, e pelo contrario mais, sendo macio; e como nem todos pódem conhecer perfeitamente a fortaleza da agua, nem a precisa qualidade do cobre, eu direi o como se pódem reconhecer, para que nesta operação possa cada hum

re-

regular mais seguramente a força , ou delicadeza , que quer dar á sua gravura ; porque alguns ha , que , segundo a differente maneira do seu trabalho , assim devem tambem dar-lhe mais ou menos força do que outros ; ainda que tambem ha communmente obras , que não requerem traços mais grossos e mais firmes , nem mais delicados ou mais brandos , que aquelles v. g. da estampa do frontispicio desta obra. Para reconhecer pois do modo possivel a natureza do cobre , e a força da agua forte , para acertar no seu procedimento , se lançará primeiro a agua forte , como acima dice , por espaço de quatro minutos ; tira-se depois a chapa , e deita-se-lhe agua commum para a lavar , de modo que nada lhe fique d'agua forte ; porque a não ser assim , em se fazendo seccar , apparecerá o verniz todo verde , e não deixará ver a obra : chega-se então a chapa ao ar de hum fogo brando , para que , sem derreter a mistura , faça seccar a agua que lhe restar ; estando secca , toma-se hum pequeno pedaço de carvão , e com elle se esfrega o verniz em algum lugar , onde hajaão traços brandos , e achando-se que a agua forte os tem já assás profundado , faz-se assentar a chapa em hum cavalete de Pintor , ou cousa semelhante , e com hum pincel proprio molhado na dita mistura hum pouco quente se irá cobrindo , como querendo pintar os lugares , que se querem menos fortes , como tambem o que se houver descoberto com carvão , advertindo que he preciso incorporar sempre estas cobertas ; porque , ainda que o pincel fosse grosso , não bastaria só passallo sobre os traços , mas seria necessario mesmo cobrillos , como quando se pinta , carregando-os de côr , para que a mistura se introduza por elles.

Depois aquecendo hum pouco a chapa , se he no inverno , para lhe seccar toda a humidade , torna-se a po-la sobre a taboa , e continua-se , como d'antes , a lançar-lhe agua forte por espaço ; pouco
mais

mais ou menos, de meia hora, voltando-a tambem de vez em quando, como fica dito: feito isto, torna-se a lavar ainda com agua commun, e se enxuga ao ar do fogo, como d'antes, sem deixar correr a mistura (no que he preciso grande cuidado) para se não expôr a perder o trabalho.

Estando a chapa bem secca; põem-se outra vez sobre o cavalete, e com o dito pincel e mistura se cobrião da mesma sorte os traços, que se seguem depois dos mais fracos, que se tem coberto.

Julguei a proposito fazer huma estampa de muitos e diversos toques de brandura, para que melhor conheçaõ a ordem, que devem guardar em cobrillos directamente, aquelles que se não achaõ ainda avançados nos conhecimentos desta arte. Veja-se a estampa 8.

Agora se verá que com razão, falando do modo de manejar as pontas e chôpas, eu dice sempre que era preciso apoiallas com força, onde se quizesse fazer os traços grossos, e abrandar ou alliviar a mão, chegando ás extremidades dos mesmos traços, se ali houvessem de ser mais finos, o que ajuda muito a agua forte; por exemplo, se se tivesse coberto com a mistura pela primeira vez a parte, que contém a linha *ABCD*, que faz huma especie de oval, e da segunda o espaço que ha entre as linhas *ABC*, e *EOT*, deixando correr a agua forte por cada vez o dito tempo, isto faria certamente o effeito pertendido.

Eu figurei no alto desta estampa hum braço de mulher para mostrar pela linha pontuada *abcd*, e pela outra mais chegada á sombra, o modo por que ordinariamente, costume cobrir o delicado dos traços por duas vezes, ainda que por huma bastaria. Tambem na parte inferior da mesma estampa figurei quatro pequenas vistas de terrassos hum sinalado *mmm*, que foi o primeiro coberto, outro *nnn*, depois outro *ooo*, e finalmente o outro mais

Mas dirá alguém: parece que se tivessem feito os traços com igual força e a mesma ponta, logo que fossem assim cobertos, faria a agua forte o effeito desejado. Ora, ao que for deste parecer, respondendo que isso não seria tão bom, porque em tal caso se faria muito visivel o procedimento das cobertas, o que bem se conhece na figura 2. que de proposito fiz para mostrar esse inconveniente, onde pelas divisões 1, 2, 3, 4, se vem os lugares, em que se deo a mistura, como succede em muitas estampas de certos Gravadores á agua forte: logo por esta força sómenté, dada ao instrumento, quando mesmó se tirasse o verniz, sem ter applicado a agua forte; claro está que elle faria hum traço como o do buril, a excepção de ser pouco fundo para imprimir em negro: mais, a agua forte, tendo sido applicada por algum tempo, faz que as duas separações cobertas, não possam ser tão sensiveis, ao que tambem a vivacidade, com que se manejarão as pontas, ou chopas, tem ajudado efficaçmente.

E quanto mais que fazendo enxugar ao fogo a agua, com que se tem lavado a chapa, poderia inadvertidamente acontecer que a mistura se derretesse, e corresse para os traços, que se queria ainda profundar; e sendo assim, primeiro se deveria enxugar esse lugar com hum pano macio, e com o miolo de paõ esfregallo bem até ficar perfeitamente desengordurado, e ainda este remedio era em extremo; porque não se poderia de tal sorte desengordurar, que se não podesse impedir a agua forte de obrar bem; haja pois muito cuidado, para que isto não aconteça.

Tornando ao modo de acabar de profundar a chapa, que temos coberto da mistura pela segunda vez: depois desta segunda cobertura se tornará a pôr a chapa sobre a taboa, e se lhe deitará ainda agua forte por boa meia hora. Feito isto, lava-se outra vez com agua commum, e faz-se seccar como dantes;

tes ; e. depois pela ultima vez se cobre com a mistura o que ainda parecer conveniente ; porque bem se sabe que , segundo os desenhos e a valentia da obra , que elles contém , he que ha tambem mais ou menos branduras a fazer ; depois lança-se tambem pela ultima vez a agua forte em cima , e he então que se devê lançalla por mais tempo , segundo a qualidade da obra ; por exemplo , se na gravura houverem traços ou sombras , que se devaõ fazer bem fortes e profundos , e por consequencia mais negros , he preciso só desta ultima vez lançar-lhe agua forte mais de huma hora , e assim á proporção das outras obras ; porque he bem certo que se não pôde prescrever huma regra geral de cobrir sempre a proposito , nem hum tempo determinado para cada vez que for preciso lançar a agua forte ; mas devo advertir , que Mr. Callot nunca lançou tanta agua forte nas obras pequenas como nas grandes. Já acima dice como de tempos em tempos se pôde descobrir com o carvão alguns lugares da chapa , para ver se a agua forte tem penetrado bem , ou não. Regulem-se tambem os tempos , durante os quaes se tem de lançar a agua forte , pela quantidade de obras que houverem a fazer-se : quanto a esta ultima boa hora , advirto que he para dar a mesma força que tem as estampas , que apresento neste livro , entre outras a do frontispicio , que fiz quasi como aqui tenho escripto , com tudo he preciso in sempre com moderação e advertencia ; todos os cobres , nem todas as aguas fortes , não tem sempre igualmente a mesma qualidade , e natureza huns , que os outros.

Tendo pois a chapa recebido ultimamente a agua forte , torna-se ainda a lavalla ; mas não será preciso mais fazella seccar , como antes , quando se queria reiterar a profundação ; basta polla assim molhada , como estiver , ao ar do fogo até que a mistura se tenha detetido toda , e enxugalla depois muito bem pelas costas e por diante com hum pano de linho.



Meio de que usava Mr. le Clerc para applicar a sua agua forte.

(*Estampa 9.*)

MR. le Clerc applicava a sua agua forte de hum modo mais simples e mais facil. Elle tinha huma caixa de proporcionada grandeza , cujas bordas eraõ, pouco mais ou menos , de tres ou quatro polegadas de altura , e de hum páo muito delgado , e bem compacto ; as suas juncturas eraõ forradas por fora com tiras de papel ; e toda a caixa pintada a oleo , para não absorver a agua forte.

Praticando pois , como elle ; quando se quer applicar a agua forte , desengordura-se a superficie da chapa , e pondo-a no fundo da caixa ; se cobre de agua forte a altura de huma ou duas linhas : faz-se depois balançar a caixa com hum brando movimento fazendo passar a agua forte , huma e muitas vezes por cima da chapa. A pessoa , que lhe dá este movimento , tem a caixa sobre hum dos seus joelhos ; ou , se esta he grande , a põem em equilibrio sobre huma meza por meio de hum páo roliço , e bem grosso , ou outra qualquer cousa , sobre que possa balançalla.

Se a chapa não assenta bem no fundo da caixa , e lhe passa por baixo a agua forte , he preciso firmalla com alfinetes ou pequenos pregos untados tambem de mistura.

Tirando depois a chapa para a lavar , conserva-se inclinada em parte , onde possa escorrer a agua forte , e se lhe vai lançando brandamente por cima agua limpa , a qual , mostra a experiencia , que sendo deitada de alto , como ensina Mr. Bosse , abal-

aballa muitas vezes o verniz , que depois não resiste muito tempo á agua forte , e salta fora , antes de estar a chapa bem gravada.

Depois de lavada assim a chapa , deixa-se escorrer por hum instante , e pondo-a sobre hum meza , estende-se-lhe por cima huma folha de papel pardo ou de má impressão , a qual , depois de se ter batido , e apertado brandamente , se tirará com geito , substituindo-lhe outra , que acaba de absorver a humidade , que restar ainda , e depois se leva por hum instante a chapa ao ar do fogo para a seccar inteiramente.



Modo de tirar o verniz da chapa depois que a agua forte tem produzido o seu effeito.

EScolhe-se hum carvão de salgueiro bem macio, e sem o queimar, se lhe tira a casca; molhando-o depois em agua limpa, e mesmo deitando na chapa algumas gotas, se esfrega com o carvão sobre o verniz, sempre em hum mesmo sentido, como quando se pule o cobre, e isto fará sair o verniz. Haja muito cuidado em que lhe não caia então alguma areia, e que o carvão não tenha algum nó; porque faria riscos e mossas na chapa, que seria bem difficiloso tirar, principalmente nos toques brandos, e ños longes; pelo que não se deve usar do carvão, que tiver servido para pulir, porque a pagaria estes traços; nem tão pouco do que não for requeimado, porque muito pouca ou nenhuma mordicação faz sobre o cobre.

Tirado o verniz, fica a chapa de huma côr desagradavel por causa do fogo e da agua, que tem obrado sobre ella; e para dar ao cobre a sua côr ordinaria, toma-se a agua forte, da que usão os Refinadores e Ourives, e ainda muitos Gravadores, que trabalhão em verniz mole (de que tratarei depois) e ajunta-se, se ella he pura, com os dous terços de agua commum ou mais; toma-se depois hum pedacinho de pano, amollhando-o nesta agua misturada, esfrega-se com elle toda a superficie da chapa, e logo se verá, que ella se torna bella, e limpa, e de côr ordinaria do cobre. Enxugando-a então promptamente com hum pano de linho secco, de sorte que lhe não fique porção alguma da agua, faz-se aquecer hum instante, e deitando-lhe hum pouco de azeite, esfrega-se com hum retalho de cha-


hapeo fino, ou cousa semelhante, para á enxugar depois com hum panno, com tanto que não seja o que servio para enxugar a sobredita agua.

Então se verá claramente se he necessario reocalla a buril, como de ordinario acontece, principalmente nos lugares, que devem ser muito esuros; porque quando ha muitos traços huns sobre os outros, pouco verniz resta entre elles, e por consequencia a agua forte levanta muitas vezes es e pouco, e comendo por baixo delle, põe tudo em pasta.

Quando assim aconteça, he preciso immediatamente cobrir esses lugares com a mistura, sendo mais facil retocallos ainda a buril, do que depois da agua forte ter ahi feito huma cavidade tal, que rá certamente produzir huma pasta negra sobre a stampa, e que depois de algumas impressões a faz cada vez mais branca, a proporção que a tinta se não póde conservar nesse lugar.

Tendo pois coberto a tempo esta falta do verniz, não resta mais, do que profundar com o buril os traços para os fortificar, como se ensina na terceira parte, que trata do modo de gravar a buril e de retocar as chapas.

Fim da primeira parte.



MODO DE GRAVAR

A

AGUA FORTE , E A BURIL.

SEGUNDA PARTE

DA GRAVURA A VERNIZ MOLE.

I. Composição do verniz mole , como ensina Mr. Bosse.

TOma-se onça e meia de cera virgem bem branca e limpa ; huma onça de almecega em lagrimas bem limpa e pura ; meia onça de espalto calcinado : piza-se bem a almecega e o espalto , e faz-se derreter a cera em hum vaso vidrado. Quando estiver inteiramente derretida , e bem quente , salpica-se pouco a pouco com o pó de almecega , mechendo-a de vez em quando com hum pequeno páo , para que esta se encorpore melhor com a cera. Salpica-se depois esta mistura com o espalto do mesmo modo que se fez com a almecega , mechendo tudo ao fogo , até que o espalto se tenha bem misturado com o mais , o que se poderá fazer em quatro ou sinco minutos : tira-se então do fogo para esfriar , e tendo deitado agua limpa em hum prato , lança-se dentro o verniz , e amassando-o com os dedos , se formará em rolo de pouco mais ou me-

nas huma polegada de diametro, ou tambem em pequenas bolas, que se devem cobrir de tafetá, para servirem, como se dirá depois. No inverno será preciso ajuntar-lhe mais cera; porque ficaria mui secco com a doze dita, que convém no verão.

II. Verniz branco de Rimbrant.

Toma-se huma onça de cera virgem; meia onça de almecega, e meia onça de espalto calcinado ou de ambar. Piza-se separadamente a almecega e o espalto; lança-se pouco a pouco deste pó na cera, que já estará ao fogo derretida em hum vaso vidrado e novo, mechendo sempre, até que tudo esteja bem misturado, e neste estado se despeja em agua limpa, para formar huma bolla, que se guardará para servir, quando for preciso. Aqui se deve advertir tres cousas: 1. não aquecer muito a chapa, quando se quizer envernizalla; 2. applicar-lhe a menor quantidade possível deste primeiro verniz, a fim de se lhe poder ao depois dar o verniz branco por cima, sem fazer grossura consideravel; 3. não enegrecer este verniz com o fumo, como se faz ao verniz ordinario, mas antes, deixando-o esfriar, moe-se muito bem hum pouco de alvaiade fino, desmancha-se este pó em agua gomada, que não fique muito espessa, e depois com hum pincel se passa igualmente por toda a superficie da chapa envernizada huma cama desta aguada. Deste modo envernizava Rimbrant as suas chapas.

III. Verniz mole tirado de hum manuscripto de Callot.

Toma-se meia quarta de cera virgem; meia quarta de ambar ou do melhor espalto calcinado; meia quarta de almecega, sendo de verão, porque
ella

ella endurece o verniz, e o preserva de algum máo successo, se na acção de gravar se lhe assenta a mão em cima; de inverno bastará huma onça ou menos ainda: toma-se tambem huma onça de pezerina, huma onça de pez commun, e meia onça de termentina.

Estando promptas estas materias, põem-se ao lume a cera em huma panella nova, e estando derretida se lhe vai ajuntando pouco a pouco o pez, e depois os outros pós mechendo sempre, desde que ali se tiverem lançado. Estando tudo muito bem derretido e misturado, retira-se do lume, e despeja-se em huma tijella cheia de agua limpa, formando então com os dedos pequenas bolas desta materia, que se guardaráo para o uso em huma boceta ao abrigo do pó.

IV. Outro verniz mole traduzido de hum livro Inglez.

Toma-se huma quarta de cera virgem, meia quarta de espalto, huma onça de ambar, e huma onça de almecega. A preparação he a mesma que a do precedente; o fogo não deve ser muito violento; e este verniz só serve para o verão, porque seria muito duro para o inverno.

V. Excellente verniz mole, de que presentemente se servem muitos Gravadores em Pariz.

Toma-se huma onça de cera virgem; huma onça de espalto, ou pez grego; meia onça de pez negro; duas oitavas de pez de Borgonha: piza-se o espalto em hum almofariz; derrete-se a cera a fogo brando em huma panella vidrada; e ajunta-se-lhe então pouco a pouco os ingredientes, mechendo sempre com hum pequeno páo, até que tudo esteja derretido e bem misturado, e tendo toda a atten-

ção em o não deixar queimar. Lança-se depois toda esta mistura em hum vaso de agua fria, e amassando-a com as mãos, se formarão pequenas bolas, que se devem embrulhar em tafetá novo, para servirem, como depois se dirá.

VI. Verniz de Mr. T.

Tomaõ-se duas onças e meia de cera virgem; tres onças de pez de Borgonha; meia onça de pez rezina; duas onças de espalto, e meia onça de termentina: a preparaçãõ he a mesma, que se tem descrito. He muito bom este verniz, e experimentado.

VII. Outro verniz mole.

Tomaõ-se duas onças de cera virgem; duas onças de espalto calcinado; meia onça de pez negro; e meia onça de pez de Borgonha; sendo de veraõ se lhe ajuntará tambem meia onça de pez rezina ou arcansãõ. Derrete-se a cera e o pez em huma panela vidrada, e ajunta-se-lhe pouco a pouco o espalto moido, mechendo tudo, até que esteja bem ligado: lança-se em agua tepida bem limpa, e amassa se com as mãos para o misturar melhor. Não esqueça escolher o pez de Borgonha mais limpo, e mecher com muita velocidade as drogas, quando se lhes ajuntar o espalto, e deixando-as aboborar por hum quarto de hora ao fogo, se lhes ajuntará então o pez rezina, mechendo sempre com hum páo. Para conhecer se o verniz está bem cosido, não tem mais, que levantallo com o mesmo páo, e observar, se deixa fio: deixa-se então esfriar hum pouco, e lança-se em agua tepida, como fica dito, para o amassar e formar as bolinhas.

VIII.

VIII. Verniz mole de hum excellente Gravado moderno.

FAzem-se derreter em vaso vidrado duas onças de cera virgem, meia onça de pez negro, e meia onça de pez de Borgonha; ajunta-se-lhe também pouco a pouco duas onças de espalto em pó. Deixa-se coser tudo, até que fazendo cahir hum gota delle em hum guardanapo, esta se possa quebrar, dobrando-a entre os dedos; que he o signal de estar bem cosido. Tira-se então do fogo para esfriar hum pouco, e lança-se em agua tepida para fórmar as pequenas bolas, que se cobrem de tafetá novo para uso.

He preciso notar, 1. que o fogo deve ser brando, para não queimar o verniz; 2. que em quanto se lança o espalto, e mesmo depois de o ter ajuntado, se mecherào continuamente as drogas com hum páo; 3. que a agua, em que se lança esta composição, esteja quasi no mesmo gráo de calor, que tiverem as drogas, para evitar hum certo choque, que acontece, sendo ella de todo fria.

Este verniz deve ser mais duro no verão, que no inverno; e assim será, deixando-o coser mais, ou ajuntando-lhe maior doze de espalto, ou hum pouco de pez. A mencionada experiencia da gota fria determinará o gráo de consistência mais accommodada ao tempo, em que se houver de servir delle.

Modo de applicar á chapa o verniz mole.

Tendo-se polido a chapa, e passado por toda ella o brunidor, como se dice a paginas 13 depois de a ter desengordurado com o cré ou branco de Hespanha; applica-se-lhe o verniz mole bem envolvido em tafetá novo, que não seja muito tapado, nem muito raro, para não deixar passar demasiado verniz.

Assenta-se então a chapa em hum rescaldo, pegando-lhe, para se não queimar, com hum torninho ou dous, e mesmo com quatro, como depois se verá, quando ella he grande; e apertando-os nos cantos ou em parte, a que não chegue a grayura, se conservará a chapa no rescaldo, até adquirir hum grão de calor, que possa derreter o verniz, logo que lhe seja applicado assim mesmo envolvido no tafetá, esfregando com elle em linha recta toda a superficie polida da chapa em quanto está quente para a cobrir da menor quantidade possível do mesmo verniz, como fica advertido. Feito isto, haverá humma especie de almofadinha, (*ponceta*), que se faz de algodão envolvido em tafetá novo, com a qual se bate ligeira e levemente sobre a parte envernizada, em quanto está ainda o verniz fluido. Para unir ainda melhor, e dar-lhe humma grana mais fina, tira-se por hum instante a chapa do fogo, e continua-se a bater por toda ella com a ponceta, em quanto não esfriar e endurecer o verniz, e parando logo que esfriar; porque então a ponceta o levantaria todo. Torna-se a aquecer a chapa para que o verniz esteja hum pouco fluido, quando se quer enegrecello; havendo todo o cuidado de o não deixar queimar, o que facilmente se conhece, logo que entra a deitar fumo, e a formar pequenos grumos, a semelhança de argueiros.

Mo-

Modo de enegrecer o verniz mole.

Quando bem unida e delicadamente se tem envernizado a chapa, se passará a enegrecer o verniz com hum coto de archote acceso ou cousa semelhante, que fazendo grande chamma, dê também bastante fumo, para ir mais depressa e não deixar esfriar o verniz, podendo ser, em quanto se enegrece. Para maior commodidade se poderá pregar no tecto da casa hum gancho, e pendurar nelle huma corda de quatro pontas iguaes na extremidade, tendo cada huma dellas huma argola de ferro pouco mais ou menos de tres polegadas de diametro: metem-se nestas argolas os quatro torninhos, que se apertarão nos cantos da chapa, a qual ficando assim suspensa com o lado do verniz para baixo, facilmente se pôde enegrecer; mas isto he somente para as grandes, que custaria a sustentallas muito tempo, sem esta invenção. Haja cuidado de não aproximar muito o archote, passando-o por baixo da chapa, para que o morrao não toque o verniz, o que certamente lhe faria manchas e riscos. Se se vê que o fumo não tem penetrado o verniz, assenta-se outra vez por hum pouco a chapa no rescaldo, e logo se observa que o verniz, começando a derreter-se, se une com o negro, que apparece em cima, e igualmente se enegrece por toda a parte. Ora he preciso sobre tudo, nestas operações, haver o cuidado de ter sempre hum fogo moderado, e mover muitas vezes a chapa, e mesmo mudalla de lugar, para que o verniz se derreta igualmente por toda ella, e não se queime: em todo este tempo, e em quanto a chapa não estiver inteiramente fria, he preciso também evitar que caia algum argueiro ou pó sobre o verniz; porque elle se lhe apegaria, e deitaria a perder a obra.



Modo de calcar o desenho sobre o verniz.

HA' muitos modos de expôr sobre a chapa envernizada, os traços de qualquer desenho ou pintura, que se quer gravar.

Querendo-se huma gravura do mesmo tamanho, e no mesmo sentido do seu original, he preciso primeiramente pregar sobre este hum papel fino envernizado com verniz de Veneza, bem secco e transparente; marca-se com hum lapis sobre este papel os traços, que se percebem ao travez delle, e calca-se depois estes mesmos traços sobre a chapa envernizada do seguinte modo. Assenta-se sobre ella sómente o papel em que se tem marcado os traços, mettendo entre ambos outro papel, cujo lado correspondente á chapa tenha sido bem esfregado com pó de lapis vermelho; e passando depois hum estilete por cima de todos os traços, estes se irão imprimindo e signalando em vermelho sobre o verniz. Isto se faz do mesmo modo, que com o verniz duro, a excepção de não ser preciso carregar tanto no estilete; porque então se apegaria o papel avermelhado ao verniz, e lhe faria algum damno. Tambem se poderia esfregar o papel com o lapis ordinario da mina de chumbo, em lugar do vermelho, e então os traços appareceriaão brancos no verniz.



Modo de contratirar o desenho sobre a chapa envernizada.

HAVENDO-se marcado os traços em papel envernizado, como fica dito, com o lapis escuro, ou tambem com a tinta feita de lapis vermelho desmanchado em agua, toma-se hum papel branco do mesmo tamanho do desenho, anticipadamente molhado, como para se imprimir huma estampa, e colha-se tambem o desenhão por detraz com huma sponja hum pouco embebida em agua limpa, tendo o cuidado em que esta não passe ao lado do desenho, porque isso o impediria de contraprovar. Istando assim humedecido o desenho, toma-se huma chapa de cobre, pelo menos do mesmo tamanho, para que não sobeje papel nas bordas; assenta-se esta chapa sobre a meza do torculo, cobrindo-a com hum papel limpo e humedecido, para evitar, que ella possa manchar o desenho, o qual se deve pôr sobre a chapa, com a parte desenhada para cima cobrindo-o tambem com o papel branco, que se tem preparado a receber a contraprova, e ponho-lhe por cima alguns pedaços ou folhas de papel ardo tambem humedecidas, estende-se cuidadosamente sobre tudo varios pannos de lã, (como epois se verá, fallando do modo de imprimir), e faz-se passar tudo isto entre os cylindros huma, e muitas vezes sufficientemente carregados ou apertados, para sahir mais forte a contraprova; levando então o papel branco, se acharão nelle impressos todos os traços do desenho, e sem o deixar seccar, torna-se immediatamente a passallo entre os cylindros, virado sobre a chapa envernizada,

H

pa-

para deixar nella os mesmos traços , que tem recebido.

O Torculo deve então estar bem apertado , e he preciso voltallo igualmente e com brandura , para que o lapis se imprima melhor sobre o verniz , passando huma vez sómente para não duplicar os traços. Acabada por tanto esta manobra , se achará o desenho contraprovado sobre a chapa do mesmo modo , e no mesmo sentido , em que está no original ; porém com mais garbo , do que se poderia fazer , calcando-o com o estilete.

Para bem ajustar sobre a chapa o papel contraprovado , he preciso que haja primeiramente a advertencia de marcar sobre o desenho , com traços fortes e capazes de calcar , os quatro meios dos seus lados ; o que se fará , traçando sobre elle duas linhas , que se cruzem em angulos rectos no centro do mesmo desenho. Marca-se igualmente com hum pequeno traço nas bordas da chapa envernizada os quatro meios dos seus lados ; e os do desenho , tendo sido contraprovados juntamente com os outros traços sobre o papel branco , picaõ-se com hum alfinete , para que , assentando depois este papel sobre a chapa , se possa ver pelo reverso aonde ficaõ os ditos meios , para os acertar com os marcados na mesma chapa.

A contraprova deve ir pregada com cera nas bordas da chapa , para que , ao passar pelos cylindros , não succeda variar , ou redobrar os traços nos lugares , que se tem de gravar.

Querendo-se huma gravura em ponto menor que o original , traça-se levemente com o lapis sobre toda a pintura ou desenho hum certo numero de quadradinhos em fórma de grade ; e precisamente em hum papel o mesmo numero de quadradinhos , porém menores proporcionadamente á redução que se quer fazer.

Copia-se então neste papel o original, observando sempre o mostrar cada huma das suas partes no quadrado, que lhe corresponde sobre o papel. A isto se chama *reduzir por gradicula*.

Mr. Langlois, artifice de instrumentos mathematicos, celebre pela sua grande habilidade, inventou ou aperfeçoou huma certa maquina bastante commodamente para reduzir os desenhos de grande a pequeno, e de pequeno a grande, e para os copiar em qualquer ponto, ainda mesmo não se sabendo desenhar. Este instrumento he chamado *panographo* ou *macaco* em razão da propriedade, que em de imitar toda a sorte de quadros e desenhos: felizmente pôdem usar delle os que não sabem desenhar.

Tambem se pôde recorrer ao livro intitulado *Regras do Desenho*, onde se acharão muitas invenções para copiar, ou reduzir estampas; e muitos discursos sobre o desenho á lapis e cores, que não erão inúteis aos Artistas.

Sendo necessario que a estampa saia no mesmo sentido que a pintura ou desenho original, (o que sempre será, quando nelle houverem figuras com acções proprias da mão direita, e que gravallas no mesmo sentido sahiriaõ á esquerda), he preciso então contraprovar todo o desenho sobre a chapa, sem o calcar primeiro em papel branco, como acima dice, devendo neste caso ser traçado com o lapis de mina de chumbo, que marca melhor o verniz, ainda que o não faça tão bem sobre o papel, além de não poder contraprovar duas vezes. Deste modo sahirá a estampa no mesmo sentido do original; mas he necessario então gravalla á *espelho*, como depois direi.

Quando se quer fazer o mesmo, calcando só o mesmo desenho original sobre a chapa, sem ser obrigado a contraprovallo, não tem mais que tralhar em papel envernizado, e assentallo com a

parte desenhada sobre a chapa , mettendo entre ambos , como fica dito , hum papel fino , esfregado no reverso com o pó de lapis vermelho: calca-se depois com o estilete os traços do desenho assim voltado em sentido contrario , para que a final a estampa saia no sentido do seu original.

Para *gravar a espelho* , quando o desenho foi calcado na chapa em sentido opposto , deve o Gravador ter diante de si hum espelho , e apresentar-lhe o original de modo que o possa ver directamente no mesmo espelho ; e inclinando mais ou menos qualquer delles para huma ou outra parte , para que hum apanhe a melhor luz , e outro reflita commodamente verá então no espelho o original em sentido opposto , e correspondente ao calco , que tiver feito sobre a chapa. Isto ordinariamente só se pratica gravando em pequeno ; porque seria muito incommodo , quando se houvesse de gravar huma chapa grande.

De qualquer modo que seja , he preciso sempre que se tiver calcado hum desenho sobre o verniz , fazello segunda vez derreter para se não apagarem os traços do calco , o que se fará aquecendo a chapa com papel , que se lhe queima por baixo , e mudando-a sempre de posição , para que se não esquite mais em huma que em outra parte , e o verniz se não queime , retirando a chapa a esfriar , logo que estiver igualmente derretido.

Em verniz mole se trabalha com as mesmas pontas , de que falei , tratando do verniz , duro , á excepção das chopas , de que mnitos se não podem servir para o verniz mole , bem que ellas sejam com tudo muito oommodas principalmente para gravar architecturas. Fica á escolha dos Gravadores o servirem-se dellas ou não , conforme lhes parecer mais commodo.

Observações sobre as pontas e chopas.

O que Mr. Bosse dice a paginas 21 , tratando das pontas que servem para gravar a verniz duro , requer alguma explicação.

Ainda que se poderia servir , como elle diz , de agulhas de coser , com tudo as melhores são as que se fazem de pontas de buris usados , que o couteleiro accomoda para este fim : ao menos devem servir estas grossas , quando se grava alguma cousa maior , encabadas em pequenos páos torneados , e guarnecidos de hum annel ou canudinho de cobre cheio de lacre derretido , para ali se introduzir a agulha. Quando esta pela continuação se gasta , e fica curta , não tem mais que , aquentar o annel até derrete-se o lacre , e tiralla para a estender , ou substituir-lhe outra. He preciso haver humas poucas de tres ou quatro differentes grossuras , gradualmente seguidas até á chôpa , que deve ser a mais grossa. Todas ellas á primeira vez se devem aguçar igualmente finas ; gasta-se depois a ponta das que se quer hum pouco mais grossas , fazendo-a mais curta , segundo a inclinação , que se dá ao cabo amolando-as , e conforme se quizerem mais ou menos grossas. Por este meio todas ellas ferirão hum pouco o cobre , sem que pela sua grossura impeçam ver o lugar em que assentaão , o que he de consequencia , principalmente gravando em pequeno.

Sendo difficultoso o fazer-se huma ponta perfeitamente redonda , advirto que na extremidade da pedra de amolar se pôde fazer huma especie de pequeno rego , onde introduzindo a dita ponta , se possa amolar redondamente , esfregando-a pelo seu comprimento , e voltando ao mesmo tempo o cabo entre os dedos.

O uso da chopa a verniz mole he muito bom para cousas , que se devem gravar de hum modo grosseiro , como terraços , troncos de arvores , paredes ,

des, etc. que demandaõ força, e hum trabalho vagaroso e reiterado, como direi depois. Aqui se deve observar, que supposto este instrumento só pareça proprio para grossos talhos, pôde-se com tudo servir tambem delle para fazer os traços mais finos e delicados, trazendo-o sobre o lado em que elle he mais estreito: pelo que havendo bem pratica da chapa, se poderá só com ella preparar inteiramente huma chapa para agua forte, voltando-a mais ou menos, segundo a grossura dos traços que se quer fazer.

He preciso hum grande cuidado para conservar o verniz mole sobre a chapa, por ser muito facil em ceder a qualquer impressaõ de outro corpo, que o esmaga, e risca, ainda ao mais leve toque ou roçamento; mas isto se pôde evitar por muitos modos, v. g. havendo huma especie de estante, sobre que se ponha a chapa, e que tenha de cada lado huma regua fixa servindo como de cavaletes para sustentarem huma taboa delgada, que cobre a chapa, e onde descançaõ as mãos do Gravador. Deste modo se pôde preservar toda a chapa, não descobrindo mais, que a parte que se quer gravar.

Outros ha que trabalhaõ assentando a chapa n'hum cavalete a maneira dos Pintores. Eu aprovaria antes este uso; porém poucas pessoas se poderão acostumar a elle.

O meu costume he, estender sobre huma meza, que tenho justamente a maneira de estante, huma folha de papel branco ou pardo; ponho sobre ella a minha chapa, e dobrando em quatro hum guardanapo de pano adamascado sem orela nem bainha, e já de bom uso, por ser mais macio, ponho-o assim dobrado sem a mais pequena ruga sobre a chapa: serve este pano para assentar sobre elle as mãos quando trabalho; bem como as folhas de papel para o verniz duro. Este methodo he mui commodo; e em lugar de pano se pôde tambem usar de

de humâ pelle de carneiro ou pelica passada em azeite , assentando sobre o verniz a parte mais macia.

Todas as vezes que se levantar do trabalho , he preciso deixar sempre coberta a chapa , para evitar o pó , ou outro accidente ; não lhe encostando já mais o braço com os botões da manga ou da camiza , de modo que possaõ esmagar , e romper o verniz , pois deve o Gravador ter sempre a providencia de acautelar tudo aquillo que for capaz de produzir algum desmancho na sua chapa.

Acontecendo porém riscar-se por algum accidente o verniz , he preciso ter verniz de Veneza , vulgarmente chamado *verniz de Pintor* , e tomando-o com hum pequeno pincel , desmanchallo com hum pouco de negro de fumo , para com esta mistura cobrir os riscos ou falsos talhos , que se houverem feito. Esta invenção , ainda desconhecida a Mr. Bosse , he bastantemente util ; porque o tal verniz consente gravar-se ainda sobre elle , e recebe a agua forte com a mesma segurança que o proprio verniz da chapa.

Para corrigir pois algum desmancho , ou traços de mais , ou em differente sentido , se poderá usar deste verniz , com tanto que não seja muito antigo ; porque então se torna espesso , e não pôde tão perfeitamente cobrir o que se quer emmendar ; antes porém seja novo , e bem misturado com o negro de fumo , para cobrir exactamente o que for preciso , não se lhe pondo tambem logo em cima a pelle ou pano , sobre que descançaõ as mãos , em quanto não estiver bem secco , para o não safar , e espalhar por onde he escusado , nem tambem deixando cahir-lhe o pó , ou algum cutão , que depois de appellido impediria gravar sobre elle limpamente.

Logo que se começar a gravura , haverá hum grosso pincel de pello de gris ou outro do mesmo
tom ,

tom, que sirva, como de espanador, para limpar a chapa do verniz, que for sahindo; sendo presente a dobrada attenção, que he precisa para conservar o verniz mole a respeito do duro; motivo, porque Mr. Bosse abandonou aquelle especialmente para obras de longo trabalho; além de que os traços boleados se fazem mais livremente em verniz duro, pois que a sua mesma consistencia, resistindo algum tanto á ponta, faz que esta convenha na direcção, que com proporcionada força lhe dá o Gravador; ficando assim os seus traços mais francamente puxados, e mais semelhantes na limpeza aos do buril.

Evitar-se-ha, quanto for possivel, que pessoa alguma toque na chapa envernizada, e muito mais não sendo da profissão: o azeite, a manteiga, e outras cousas gordurosas deverão tambem affastar-se da chapa, para que alguma dellas lhe não caia; porque em tal caso, só, sendo o verniz duro, he que com hum pano fino ou miolo de paó se pederia limpar.

Se o verniz, ao rompello com a ponta, estalla isto he, se senão traça limpamente, como acontece no inverno, he prova de estar muito secco: he preciso então cobrir esses traços com o sobredito verniz de Veneza, e metter entre a meza e a estante, sobre que deve estar a chapa, hum pequeno fogo ou rescaldo para entreter o verniz mole e pegajoso.

Quanto aos que trabalham em verniz mole, tendo a chapa em hum cavallete, não são tão suggestos a esmagar lhe o verniz, nem a espanalla tantas vezes; porque estando quasi a pluma, deixa por si mesma calir todo o verniz, que sahe, á proporção que se vai gravando. O cavalete he mesmo como o dos Pintores; e não ha aqui outra differença mais, do que trabalhar com a ponta, ou com o pincel; devendo tambem o Gravador conservar sempre a sua chapa bem firme, principalmente quando lhe he preciso carregar mais para fazer os grossos talhos. Deste modo se diz que Callot tra-

trabalhava , para conservar a sua saude , que se alterava , estando elle alguma cousa inclinado.



Principios da Gravura a agua forte necessarios a todo aquelle , que se quer aperfeiçoar nesta Arte.

DEpois de todos os preparativos , que Mr. Bosse acaba de prescrever sobre o modo de gravar a verniz duro , e verniz mole , do qual ao presente mais se usa , não será desacerto ajuntar tambem huma especie de theoria , que possa facilitar aos principiantes todos os meios de se aperfeiçoarem nesta Arte.

Por este motivo eu passo a descrever alguns principios bem necessarios a aquelles , que desejaõ fazer o seu principal talento na Gravura , aprendendo por elles a preparar com gosto huma chapa para agua forte , de modo que facilmente a possaõ retocar depois a buril. Os que não poderem ter com facilidade bons mestres , aqui acharaõ instrucções , que os supraõ ; e os que os tiverem , leraõ sempre com fructo este Tratado , que lhes apresenta aos olhos as mesmas lições , que elles tem recebido , e que facilmente escapaõ á memoria.

Aquelles porém , que querem gravar por seu divertimento , contentando-se só com o effeito da agua forte , sem usar do buril , ainda que pareça não serem taõ obrigados a cingir-se a preceitos , e poderem gravar com mais licenças ; estes mesmos com tudo aqui acharaõ regras geraes , que lhes he essencial saber , e não desprezar.

Supponhamos huma chapa já prompta , envernizada , e em que já se tem mercado os contornos

do desenho, as terminações das sombras, e as meias tintas; tudo feito ou calcado pelo mesmo desenho, para ficar o mais correcto possível; por quanto, ainda que seja facil corregillo depois na Gravura, com tudo melhor he segurar-se para não titobiar; além de que, quantas faltas involuntariamente escapão, a pezar de hum grande cuidado, sem se expor ainda a fazello por negligencia?

A Gravura differe do desenho em que, neste se começa por brandas sombras para ao depois lhes dar por cima os toques: na Gravura porém se dão logo os toques, e depois se acompanhaõ de sombras, por isso mesmo que se não retocaõ os traços no verniz mole, que não tem toda a resistencia para suster a ponta, e impedir que escape do traço huma vez feito. Não he necessario acabar logo da primeira vez com toda a força os traços do que se quer gravar antes das sombras; porque pôde bem succeder, que na continuação da obra se ache ter feito alguns em certos lugares pouco a proposito; por isso se deve ir traçando levemente por pequenas partes, quanto bastar para metter as sombras, marcando os toques principaes, e depois a parte da luz com huma ponta muito delgada ou mesmo com pequenos pontinhos; e sendo carnes, não fazer absolutamente traço algum nos lugares, que devem ser hum pouco ressentidos. He preciso tambem acompanhar estes traços ou de pontos, se for em carnes, ou de pequenos riscos, se for em roupas, para não parecerem magros, e seccos, estando sós.

A Gravura he de si uesmo muito secca pela necessidade, que ha, de se deixar branco entre os talhos; por isso se deve sempre adoptar o gosto de hum methodo o mais cheio, que for possível.

Como se não pôde fazer hum grosso talho, que não seja ao mesmo tempo mui negro; para imitar o macio do pincel ou lapis, que os faz largos, e com tudo brandos, he preciso servir-se de muitos tra-

traços delgados unidos huns aos outros, ou de pequenos pontos, que acompanhem o que se tem traçado, para lhe dar hum espaço de sombra, que o adoce. Isto mesmo se observará nos toques das sombras; e haja cuidado em que os talhos do meio de hum toque sejaõ mais carregados, que os das extremidades, sendo as sombras em fim gravadas com talhos igualmente arrançados.

Podendo-se considerar a Gravura como hum modo de pintar, ou desenhar, com traços, o methodo melhor e mais natural de os empregar he, imitando o toque do pincel, se for hum quadro o que se copia: Ora não ha certamente hum quadro feito com arte, onde se não descubra o manejo do pincel. Se for hum desenho, he preciso fazer os traços no mesmo sentido, em que se fariaõ, se se copiasse a lapis; isto he sómente para o primeiro talho: quanto ao segundo, he preciso passallo por cima de modo, que segure bem conjunctamente a fórma com o primeiro, e por meio d'elle fortificar as sombras, acabando-as de hum modo hum pouco espesso, isto he, parecendo cortadas sem doçura. Estas não se devem continuar nos reflexos, quando elles são brandos; mas deixallas hum pouco mais claras, do que devem ser depois de acabada a chapa, reservando para o buril, que deve acabar a obra, o trabalho de allongar estes traços para escurer os reflexos, e tirar-lhes o transparente, que os faria mui semelhantes ás obras de plena luz. Se assim as sombras, como os reflexos houverem de ser muito fortes, entãõ será preciso gravallas a dous talhos com humã grossa ponta; e da mesma sorte os reflexos, porém com huma ponta mais fina.



Dos primeiros , segundos , e terceiros talhos.


OS primeiros talhos fortes devem-se fazer grossos e unidos; os segundos hum pouco mais delgados e afastados; e os terceiros ainda mais finos e mais distantes; o que tudo se pôde fazer com a mesma ponta, carregando-a mais ou menos, ou tambem com pontas de diferentes grossuras, quando a parte, que se grava, requer limpeza e bella côr.

Quando os talhos dobrados ou triplicados são quasi de igual grossura, produzem huma côr escura e pezada, que não atrahe a vista: quando pelo contrario são desiguaes entre si, fazem hum trabalho mais bello, e conveniente ás partes illuminadas ás roupas, aos panos preciosos, etc.

O primeiro talho não deve ser forte, elle serve para formar; o segundo de algum modo para pintar, e interromper o primeiro; e o terceiro para ofuscar certas cousas, a fim de não ficar toda a obra de huma belleza monotonica; tambem serve para empastar as sombras fortes, que sem isto seriaõ de huma limpeza mui secca; mas deve haver toda a discrição no seu uso.

Se o primeiro e o segundo forem quadrados, o terceiro deve ser lozango sobre hum dos dous; e se estes fõrem lozangos, será o terceiro quadrado sobre hum delles, de modo que seja sempre lozango sobre hum, e quadrado sobre outro; isto faz huma Gravura macia e de muito bom gosto. Deste terceiro pouco ou nada se deve expor á agua forte, para haver depois alguma cousa a fazer á buril, a fim de que a estampa venha de huma côr agradável, e porque muitas vezes succede penetrar a agua forte tanto estes lugares, que vem depois a ficar inteiramente negros; por isso aqui não falaremos mais, que dos dous primeiros.

Das

*Das carnes dos homens, e das mulheres.*

O Segundo talho deve passar mais ou menos em lozango sobre o primeiro, segundo a natureza e caracter das cousas, que se gravaõ; nas carnes, por exemplo, devem ser meios lozangos, para que o terceiro, vindo a terminalllos, possa ahi fazer hum bello effeito, que não faria, se fossem quadrados.

Gravando-se á agua forte, não se perca já mais de vista o modo, porque o buril a deve terminar; e he mister logo ao principio prever o effeito, que fará o trabalho, que ahi se pretende empregar. Finalmente o mais ou menos lozango depende do character das carnes, que se quer representar; porque sendo de homens musculosos, e pintadas de hum modo mais tocante, não ha que temer o esbatellas por camas ou massas hum pouco em lozango: em lugar de que as carnes das mulheres requerem hum trabalho mais unido, que possa representar a doçura da sua pele, o que o outro trabalho de certo interromperia. Ha com tudo pessoas habeis, que sustentaõ o contrario; que o lozango he mais proprio nas carnes delicadas, que nas outras, que pedem mais côr, tendo experimentado, quando queriaõ dar toques mais vigorosos, que elle se fazia muito incommodo. Ainda sendo assim, he preciso evitar sempre os traços quadrados, que só para representar o pão ou pedra, he que são bons.

He verdade que se achão excellentes pedaços de Gravura, em que se vem muitos quadrados; mas isto não faz, que este trabalho deixe de ser sempre de máo gosto; nem he seguramente nisso, que elles são admiraveis; porque a maneira de lozango he incomparavelmente mais agradável e macia. Dis-

to.

to temos os melhores exemplos nas estampas de *Cornelio Vischer*, cujo gosto de Gravura he, sem contradita, o melhor, que se póde imitar.



Das Roupagens.

AS roupagens devem ser gravadas, segundo os mesmos principios: he preciso dirigir os traços de modo, que figurem bem as dobras; e para este effeito, não se violentar a proseguir ou continuar hum traço, que serviria bem para formar huma cousa, quando não for tão proprio para representar a seguinte; valle mais deixallo, e fazer outro mais conveniente, observando com tudo, que elles possaõ servir de segundo hum a outro, ou ao menos de terceiro. Se felizmente poder servir de segundo, pode-se-lhe então passar por cima o outro com huma ponta mais fina; e se unicamente poder servir de terceiro, deve-se então deixar para o buril o cuidado de o allongar, e finalizar docemente entre os outros.

Em fim neste genero de Gravura nada deve ser obrigativo: a continuação do mesmo traço só se uza nas obras puramente de buril, e ainda mesmo nestas não he da maior necessidade. Bolswert, tão habil como era, nunca se embarçou com isto. Com tudo não seria bom servir-se de talhos, em sentido diametralmente oppostos no mesmo pedaço de roupa, quando as separações cauzadas pelo jogo das dobras não fossem muito sensiveis; porque isto viria a fingir huma roupa, como feita de differentes retalhos sem conexaõ alguma entre si. Esta mesma opposição de trabalho unida aos differentes grãos de cór, que inspira o quadro ou desenho original, he que serve para distinguir duas differentes roupagens,

e mostrar que ellas não dependem huma da outra. Pelo que, sendo possível sem violencia, se farão sempre quasi do mesmo modo os differentes sentidos de talhos, que formalizaõ as dobras de huma mesma roupa; reservando o fazelloõ em sentido contrario para quando o jogo ou traçado da roupa fizer ver, e determinar differentes dobras; porque esta differença de talhos servirá para fazer distinguir facilmente a parte superior, inferior, ou lateral da mesma roupa.

Os talhos se devem voltear docemente, segundo as eminencias e profundidade das dobras: nunca será bom methodo o formallas com hum só talho, e passar depois outro directamente por cima sem tortuosidade alguma, sómente para dar hum toque mais escuro; será antes melhor, que todo o trabalho, que ahi se introduzir, tenha sempre sua intenção, e sirva para segurar as fórmãs, que se quer representar; menos quando isto fosse de algumas cousas, que se quizesse deixar indecisas, servindo de enchimento ou de apoio a outras quaesquer, como não devendo atrahir a attenção do espectador.

Deve-se evitar, que os talhos, que vão terminar aos contornos assim das dobras como dos membros, acabem fazendo com elles hum angulo recto, ou mesmo unindo-se; mas antes se vão perdendo em lozango, e de hum modo menos sensível, e mais macio. Para os talhos porém, que formão os esforços, he preciso algum conhecimento de Perspectiva, sem o qual he muito factível o arranjallos muitas vezes em hum sentido opposto, ou em má configuração.

*Das meias tintas.*

DEpois de se ter fixado do modo, que fica dito, a terminaçãõ das sombras, se arranjarãõ os talhos, que devem formar as meias tintas, com huma ponta mais fina; observando sempre o metter pouca obra, ou menos escuro, nas massas de luz, para não interromper o effeito com trabalhos muito escuros, ou inuteis, que manchariaõ as partes, que requerem limpeza. Estes se farãõ de modo, que venhaõ a ajuntar-se com os das sombras; sendo porém huma meia tinta mais corada, que pede dous traços, se se não puder ajuntar o segundo com algum das sombras, ao menos será bom, que ahi se possaõ ir perder, ou servir-lhes de terceiro. Não he necessario cançar-se em ajuntar os traços, que são susceptiveis de se ligarem pela agua forte, porque he arriscar-se a ter huma Gravura pouco limpa; assim como se não tiverem huma bem ordenada distancia entre si, faraõ tintas negras, que he cousa desagradavel: o melhor será reservallos para o buril, que os faz mais limpamente, e sem confuzaõ.

Pode-se signalar com a ponta alguns traços finos junto aos claros; mas he preciso, que elles sejaõ mais largos, quero dizer, mais distantes huns dos outros, do que os das sombras. As luzes geralmente se devem deixar grandes, e pouco sugeitas á agua forte, para deixar alguma cousa a fazer pela doçura do buril. As roupas brancas, e outros panos finos e claros se preparaõ com hum só talho, para haver lugar de lhe passar em certas partes hum segundo traço de buril muito ligeiro e delicado.

Do modo de pontilhar as carnes.

OS pontos, que se mettem á agua forte para fazer as meias tintas das carnes, se podem metter de varios modos; que todos fazem hum effeito muito feliz, quando são arrançados com gosto. Nas carnes de homem humas vezes se fazem algum tanto compridos na extremidade, ou entre os talhos; outras vezes redondos, para allongallos depois com o buril, ou deixallos mesmo assim entre misturados com os compridos, que se fazem ao retoçar á chapa. Nas carnes de mulher, se fazem só os redondos á agua forte, porque os compridos representariaõ hum trabalho mui grosseiro; mas para que elles não fiquem perfeitamente redondos, o que seria huma regularidade insípida, fazem-se com a ponta alguma coisa inclinada. Quando se gravaõ figuras grandes, he preciso uzar de huma grossa ponta, que dê também pontos mais cheios. Em fim os pontos redondos se devem metter á agua forte; isto lhes dá hum certa rudeza pictoresca, que, misturada com a limpeza dos pontos compridos á buril, faz hum melhor effeito, que não fariaõ estes mesmos pontos redondos feitos á ponta secca simplesmente. Porisso he que nas bellas cabeças gravadas puramente á buril não se vem mais, que pontos compridos, porque os redondos só pareceriaõ tão bem, se fossem mettidos á agua forte. O seu arranjo he quasi bem semelhante ao dos tijolos de hum muro, *cheio sobre junto*: sobretudo deve haver nisto muita ordem; porque ou seja por engano da grossura do verniz, ou por outra qualquer cauza, succede, ao ferir o cobre, que, apesar de toda a irregularidade, que ahi se tenha observado, elles parecem ainda mal arrançados; e

se não houvesse o cuidado de o remediar , tocando-os depois a buril , isto faria certamente hum máo effeito , e representaria huma carne , cheia de borbulhas.

Não se devem aproximar muito á luz os pontos á agua forte ; mas sim deixar lugar para os metter á buril ou á ponta secca , cada vez mais delicados , até acabar insensivelmente em branco. Tambem algumas vezes , querendo representar panos mais grossos , se mettem pontos compridos , ou mais antes pequenas pontas de traços extremamente curtos : e para lhes dar aquella aspereza pictoresca , que os destingue das outras obras mais unidas , ou mais cheias , he preciso dirigir os talhos hum tanto tremidos , o que lhes dá hum tom muito agradável , com tanto que isto se faça sem affectação.

Quando se gravar alguma cousa em grande , se terá o cuidado de não formar os toques das carnes , ou seja nas cabeças , nas mãos , ou em outras partes , com talhos tão perto huns dos outros , que a agua forte os possa ajuntar , e de muitos fazer só hum : isto produziria hum negro aspero , e profundo , que seria difficiltozo remediar , pelo que se prepara delicadamente as carnes , ferindo mui levemente o cobre , para as poder acabar facilmente , e de huma maneira doce , e agradável com o buril.

Quando se gravar alguma cousa em grande , se terá o cuidado de não formar os toques das carnes , ou seja nas cabeças , nas mãos , ou em outras partes , com talhos tão perto huns dos outros , que a agua forte os possa ajuntar , e de muitos fazer só hum : isto produziria hum negro aspero , e profundo , que seria difficiltozo remediar , pelo que se prepara delicadamente as carnes , ferindo mui levemente o cobre , para as poder acabar facilmente , e de huma maneira doce , e agradável com o buril.

——*—*

Da degradação dos objectos.

HA huma regra geral fundada no bom senço e a perspectiva, e he de unir cada vez mais os talhos, segundo a degradação dos objectos ; quero dizer, que tendo-se gravado as figuras anteriores do quadro com huma grossa ponta, ficando os traços cheios, e rasoavelmente apartados, se gravarão as do fundo do mesmo quadro, que estiverem sobre hum plano mais distante, com huma ponta menos grossa, e fazendo os traços mais conchegados: se houverem ainda figuras mais longe sobre hum terceiro plano, se farão da mesma sorte com huma ponta mais fina, e traços ainda mais unidos ; e assim do mais até ao horizonte, seguindo sempre esta idéa de degradação. Poristo he que ordinariamente se cobrem os fundos de terceiros e ainda de quartos traços, porque isto mancha, ou escurece, o trabalho, e o faz por consequencia menos perceptivel á vista: de mais, este modo de gravar, encobrendo os pequenos claros, que restão entre os traços, une muito mais o trabalho, e produz tambem tintas pardas de differentes toques, que fazem sahir melhor as obras largas, e cheias de mais perto, dando-lhes ao mesmo tempo maior valentia ; mas este trabalho deve ser antes do buril, que da agua forte. Os objectos fronteiros se gravão tambem com traços de differentes larguras, segundo a sua representação ; assim, os panos finos com os traços mais unidos, menos quando se destinaõ a receber entre talhos, que são mui proprios a representar os panos de seda, as aguas, os metaes, e outros corpos pulidos ; os panos mais grossos, com traços tambem mais largos ; o que deve ser confuso e assombrado, com traços

mais unidos, do que o que for vago e distincto, e por consequencia nas sombras, mais chegados, que nos claros. Esta attenção não deve com tudo ser tão sensivel, que venhão os objectos de diante apparecerem-se com os do fundo.

Don longes.

HUm effeito consideravel da perspectiva he, que quanto mais os objectos parecem apartados e ao longe, menos devem ser acabados: isto mesmo acontece na Natureza, quando se olha para hum objecto distante, por exemplo huma figura vestida, não se lhe distingue mais do que as massas geraes, e se perdem todas as feições, ou sejaõ da cara, ou das dobras do vestido, e ainda mesmo as suas differentes côres. A Gravura, que não he mais que huma imitação da Natureza, deve seguilla em todos os seus effeitos, e mostrar os objectos tanto mais inforimes, quanto he maior seu apartamento. Pelo que, gravando-se as figuras distantes se evitará o desenhar as suas formas com traços, e contornos muito sensiveis em certos lugares, que os fariaõ assaz conhecidos; antes pelo contrario se devem traçar como hum esboço, e assombrallas por camas esbatidas, quasi do mesmo modo, que hum Escultor esboça huma figura de barro. O Famoso Gerardo Audran disto mesmo deo inimitaveis exemplos em todas as suas obras, como se pôde ver, entre outras, na estampa de Pyrrho salvado, que elle gravou pelo desenho de Poussen, onde elle mostrou de huma admiravel maneira o toque largo, e plano do pincel nos longes e nos fundos. Isto parece bem facil, mas com tudo só se acha nas obras da-


laquelles, que tem já muita pratica desta arte: assim he que a maior difficuldade das artes, que em por base o desenho, não consiste em finalizar, e descrever pontualmente humas tantas couzas, porém sim em saber supprimir a proposito o trabalho superfluo, para não mostrar mais que o necessario. Muitas vezes succede que o Gravador eduzido pelo prazer de gravar hum pedaço, que ulga mui bello, se eleva a finalizar a cabeça de uma figura distante com excellentes pontinhos arranjados com todo o cuidado e limpeza; mas sem mal empregado vai o seu trabalho, porque essa obra, que, posta em outra parte, teria seu enriquecimento, lhe faz cometter huma grosseira falta contra o senso commum, e o bom gosto do desenho.

*Da Paisagem , e da Architectura.*

OS terrenos , paredes , troncos de arvores , e paisagens devem ser gravadas com traços tremidos : ah se pôde misturar com acerto o quadro com extremo lozango , e servir-se da chopá pela parte mais larga. A paisagem se deve fazer toda com o mesmo lozango , para que os talhos acompanhem com mais macieza os traços , que os designão , e deixem inenos sentir a seccura dos contornos que fórmão as suas folhas. Os terrenos se pôdem gravar com pequenos talhos curtos e lozangos , para que as aberturas de seus angulos os representem toscos , e formados por toda a sorte de trabalhos livres , que ali são mui convenientes. As pontas rhombas , ou emossadas são mais proprias a gravar a paisagem , que as aguçadas ; porque estas introduzindo-se pelo cobre , não deixaõ á mão a liberdade de as conduzir em todos os sentidos , que convém , sobre tudo na Gravura das arvores. A architectura quadrada se grava ordinariamente á regua ; com tudo quando ella não he mais que accessoria , como em hum assumpto de historia , onde ella se faz por figuras , he melhor gravalla á mão , a fim de que a sua limpeza não dispute as figuras. He preciso tambem trenuir hum pouco os seus traços , mas sempre com ordem ; porque geralmēte qualquer cousa deste genero , ainda mesmo aquellas , que são menos susceptiveis de limpeza , se devem gravar sempre com igualdade , e arranjo , com tanto que isto seja sem affectação , a fim de evitar que se ajuntem alguns traços , que vão interromper a igualdade das massas com toques de hum aspero escuro : porque não se pôde acertar neste effeito , se não por grandes massas

uni-

unidas ou de sombra ou de claro , avivadas entretanto com alguns toques nos lugares indicados no original , que se tem de seguir. A Gravura foi sempre opposta á hum certo tom de mágieza , que deve reinar nestes toques de escuro em razão dos pequenos quadrados brancos , que he preciso deixar entre os seus traços , sem contar ainda a aspereza em algumas partes da tinta pela desigualdade delles , sendo muitas vezes preciso encher todos os quadrados com pontinhos para chegar a dar-lhe este toque de igualdade. Daqui se segue , que a Gravura em grande , onde muitas cousas se reservaõ , para as retocar a buril , deve ser feita com muito gosto e limpeza ; que não se deve carregar muito nos toques e contornos , porque chegando a agua forte a profundallos , antes que mais , seria indispensavel o retralla , sem ter ainda profundado as sombras com a competente vantagem , ou tambem sendo já demasiadamente profundos , manchar a obra a fim de os acompanhar , e esbater , e talvez mesmo apagallos inteiramente. Melhor he expor-se a fortificallos depois a buril ; ainda quando , por mais cuidado , que haja de dar os toques em seus proprios lugares , se acha com tudo , depois da acção da agua forte , que he preciso sempre rectificallos , e que , só por esta acção , quasi nunca adquirem aquella perfeita decisão , que se julgava ter-lhes já dado : portanto convém sempre , que os toques , e os contornos se fação de modo , que facilmente se possaõ corrigir , tanto dentro como fora , sem apagar cousa alguma.

*Das differentes pontas.*

Ainda que seja mais antigo , e mais ordinario o uso de gravar a agua forte com pontas aguçadas , e que ferem algum tanto o cobre , ha com tudo muito habeis Gravadores , que se servem de pontas , que não cortão : este uso parece ter mesmo huma vantagem relativa ao effeito da agua forte ; porque muitas vezes succede , que ao traçar hum contorno , ou affirmar qualquer toque com huma ponta , que corta , a mesma justeza e perfeição , com que se applica a fazellos , conduz insensivelmente a carregar mais a ponta , e profundar o cobre mais ahi , que nas outras partes ; d'onde vem , que estes traços , primeiro que todos , começam , e continuão a soffrer com mais violencia o effeito da agua forte , e que por tanto , como fica dito , vão produzir huma aspereza nas estampas : entretanto que as pontas , emmassadas , não ferindo a chapa mais n'huma , que n'outra parte , fazem tambem , que a agua forte profunde igualmente tudo , segundo a gradação das pontas , de que se tem servido , e os seus traços vem a ter por consequencia hum tom mais vantajoso para se retocarem limpaente. Por outra parte se poderia dizer , que de ferir algum tanto a chapa , resulta mais firmeza ao Gravador , do que quando a ponta he emossada , que escorrega , e he mais difficil sustentalla ; por isso he que , quando se trabalha em huma grande chapa , aonde deve entrar muita obra de buril , não será dezacerto o servir-se destas pontas , deixando as que cortão para a Gravura em pequeno , que tem differente trabalho , como depois se verá. He de notar , que , quando as pontas cortão , he preciso carregallas nos tra-

traços , que formão as massas de escuro , sem o que elles se fariaõ delgados , e por isso mesmo que o traço participa da grossura da ponta , com que he feito , he necessario introduzir no cobre toda a parte della mais aguda ; do contrario , tanto faria huma ponta grossa , como delgada. Tambem não será máo introduzir muitos segundos nos corpos de sombra , a fim de que elles tenhaõ já tomado huma sufficiente côr , quando os toques forem profundados , e que se possa tirar da agua forte toda a vantagem possivel para o prompto adiantamento da chapa ; porque hum simples traço não produziria tanta força , e levaria muito tempo a profundar-se , primeiro que adquirisse hum tom mais vigoroso. Finalmente cada hum poderá seguir indifferentemente a maneira mais conforme ao seu gosto natural , bem persuadido de que não he o instrumento , que caracteriza o merito da obra , mas sim a intelligencia do artista , que o conduz.

Da Gravura em pequeno.

A Gravura em pequeno se deve tratar differentemente da Gravura em grande. O seu principal merito consiste em ser desenhada, e tocada com merito espirito e graça; e como assim seja, he preciso, que os seus traços tenhaõ toda a força, e viveza; que se lhes poder administrar com a ponta. Os toques, que na Gravura em grande poderião perturbar o seu repouso, e igualdade, nesta fazem toda a sua alma, conservando-lhe sempre as massas de claros tenras, e largas. Toda a sua excellencia depende da agua forte, e o buril só lhe deve ajuntar alguns toques, hum pouco mais fortes, e alguns adoçamentos; pois sendo o seu trabalho muito lento, e frio, he muito provavel, que diminua, ou que tire mesmo totalmente a alma, e a ligeireza, que a ponta de hum Gravador versado lhe tem podido conferir; por tanto delle se uzará com discreção, e sómente para ajudar o effeito, e harmonia da mistura em algumas partes. He preciso pois ter mais vantagem da agua forte, e que esta haja de trabalhar mais nas obras pequenas, que nas grandes, e que só com este seu bosquejo ella pareça logo satisfazer á intelligencia das pessoas de gosto, e que o buril só seja empregado para a tornar mais agradável aos olhos do Publico, de que a maior parte não tem aquelle conhecimento necessario para julgar, e sentir o que seja este espirito de huma tal Gravura. Elle foi bem conhecido do celebre *Picart*: as suas primeiras obras, menos carregadas de trabalho, o possuem mais, que as outras; porém seduzido pelos aplausos da multidão, elle se entregou depois a huma maneira pezada,

este maior trabalho. Elle não se contentou só com tirar todo o espirito das suas cabeças gravadas, á força de as cobrir de pequenos pontos, mas passou ainda a carregar as suas roupagens de traços tremidos e sem gentileza; a sua extrema paixão pelo bem acabado chegou mesmo a querer mostrar as differentes côres dos vestidos, o que em pequeno he a destruição de todo o gosto, e bom effeito. Suas produções, tanto tempo admiradas do vulgo (bem que de outra parte muito estimaveis pela belleza, e extensão de seu genio) não serão já mais capazes de se comparar á amavel negligencia de *La Bella*, ao animoso toque de *Le Clere*, nem á ponta engraçada, e pictoresca de *Gillot*.

Querendo-se pois fazer huma obra d'agua forte animada, e com vantagem, deve-se mudar muitas vezes de ponta nos objectos da frente; e para dar mais caracter ás cousas, que o devaõ ter, he preciso gravallas com talhos curtos, e dirigidos com firmeza ao longo dos musculos, ou roupas, que elles formão; porque os talhos compridos, e unidos, produzem hum todo frio, e sem gosto. Quanto mais apertados forem os talhos, mais bella parecerá a Gravura, com tanto que isto se faça com intelligencia, observando a degradação das cousas mais chegadas a respeito das mais distantes, e dos objectos salientes para os que lhe servem de fundo. A Gravura seja fina, e tapada, para fazer huma obra agradável, ou ao menos para se conformar ao gosto do presente seculo, em que a Gravura em pequeno não se estima, se não á proporção, que ella parece finamente gravada, como que se o verdadeiro merito consiste em ter huma vista extremamente boa, e muita paciencia.

Os contornos serão desenhados de huma maneira hum pouco quadrada; elles não devem ser equívocos, mas he preciso que sejam nessesentidos; ter-se-ha todo o cuidado de os formar sómente com

talhos , que os representem ; esta maneira póde ser boa em grande , entre tanto que he má em pequeno , porque enfraquece muito os contornos. Eu repitirei ainda em despique da moda e do má gosto de hoje , que a Gravura em pequeno deve conservar huma idéa de esbosso , e que quanto mais se acaba , mais se lhe tira o seu principal merecimento , que consiste no espirito e franqueza do toque. Poucos pontos são bastantes para terminar as carnes : ha obras em pequeno , que aliás tem merecimento , mas que as carnes são tão carregadas de pontos , que os claros parecem luzentes como o bronze ; isto faz que as roupagens que são de differente trabalho , pareçam mais desalinhadas. O motivo do interesse , e a vontade de agradar ás pessoas , que não tem conhecimento algum do desenho , he o unico , que póde mover a seguir humma maneira tão má , pois que tudo se póde fazer **tambem** com muito menos trabalho ; e nas artes , **que tem** relação com o desenho , qualquer obra tem **tanto** merecimento , quanto mais parece ser feita com facilidade , e sem trabalho. Na Gravura em **pequeno** não he preciso applicar-se a mostrar todos os talhes ou feições das cabeças , como em grande ; **quaesquer** pequenos toques dados com arte bastão para fórmar caras expressivamente alegres , ou apaixonadas ainda melhor , que quanto trabalho se empregasse para representar os pomulos , as palpebras , os narizes , e outras miudezas. He verdade que isto attrahe mais a admiração de alguns , ou daquelles sabios , cuja habilidade em outras Sciencias , faz respeitar as decisões como importantissimas em humma arte , de que elles entendem nada ; mas este extremo acabado não he mais , que humma escravidão importuna , de que o habil artista se deve desprezar , e só he boa para pessoas mediocres , e incapazes de fazer qualquer cousa sem muito trabalho.

As figuras do fundo , e outras cousas , que devem parecer ao longe se gravaráo quasi inteiramente com a mesma ponta , excepto os toques brandos ; e não he preciso que esta seja demasiadamente aguda , para que os seus toques , ferindo o cobre , não venhão a fazer buracos , e asperezas , que destroem todo o effeito em pequeno , e são inteiramente difficeis de concertar , pois para isto seria necessario apagar alguma parte do que houvesse ao redor , o que já mais se não pôde restabelecer tão bem com o buril.

Quando as carnes se terminaõ a buril , não he facil servir-se com acerto de pontos alongados , sem que estes sejaõ bastantemente curtos , porque de outra sorte seria querer fingir huma carne coberta de cabellos. Para a agua forte nunca se serve se não de pontos redondos , e sómente as sombras da carne he que se pôdem gravar com hum talho ou dous de pontos compridos. Tambem algumas vezes se pôdem aventurar terçeiros traços , naquellas cousas , que se representaõ confusas e embrulhadas , como nuvens , terrenos , e outras partes , que se fazem mais escuras para servirem de fundo a outras ; mas he preciso gravallas com huma ponta bastantemente fina , a fim de que ellas se profundem menos , que as outras. Em fim deve-se obrar de modo que a chapa seja inteiramente feita pela agua forte , sendo possivel , para conservar todo o espirito do desenho ; porque quanto mais a obra se expor a agua forte , mais seguramente se acertará , com tanto que tudo isto se faça a proposito , e com gosto , e que se não deixe profundar demasiadamente. Este he o meio de agradar ás pessoas habéis , e aos verdadeiros conhecedores , cujos pareccres são os unicos lisongeiros , que devem procurar , os que se querem aperfeiçoar , e adquirir huma solida reputação.

Finalmente o que até aqui se tem dito , não
res-

respeita mais, que aos principiantes : tem-se tratado de lhes mostrar o caminho mais breve, e mais seguro para os conduzir á perfeição da sua Arte. Aquelles, que por maiores talentos, ou por huma experiencia consumada, tem adquirido a reputação das pessoas habéis, são superiores a estas regras. Seu genio he de algum modo a sua unica lei : toda a sorte de trabalho he bom debaixo da sua mão, e gosto, que elles lhe applicão, o fazem sempre excellente, por mais que se apartem dos principios, com que ordinariamente se grava. Mas estas maneiras são algumas vezes de huma tal natureza tão pouco susceptíveis da imitação, que mais depressa poderiam perder, do que aperfeiçoar aquelles, que as quizessem seguir; porque degenerando, não poderão ellas já mais ter algum merito; e hum servil imitador, não podendo obrar com a mesma sciencia, e não fazendo, por assim dizer, mais do que a carga, póde adquirir huma ruim maneira, seguindo hum bom original. Por tanto deveria o Gravador ter sempre toda a attenção nos seus principios em procurar huma que não fosse viciosa : tal he, por exemplo, a de *Cornellio Vischer*; e ainda que bem pouco se attenda á perfeição das obras deste grande homem, com tudo a sua imitação conduziria sempre a hum gosto macio, e a huma excellente maneira.

Modo de applicar a cera á borda da chapa , para conter a agua forte.

HE preciso haver huma pouca de cera amarella , que se amollece muito bem entre as mãos , e com ella fazer ao redor da chapa huma borda alta , pouco mais ou menos , de huma pollegada , que sirva como de amparo ou parede , para que , estando a chapa bem nivelada em plano , possa conter por meio desta borda a agua forte , que se lhe deitar , sem que esta possa correr , nem escapar por parte alguma ; para o que deverá a cera estar muito bem unida á chapa. Em hum dos cantos desta borda se faz huma goteira , ou pequeno bico , que serve para despejar mais commodamente a agua forte , sendo para isso os dous lados , que a formaõ sempre mais altos , que o resto da borda , para naõ deitar por fora a agua ao despejalla em hum vaso para isso destinado. Muitos cobrem as bordas da chapa , onde está pregada a cera , com huma certa mistura de varias drogas a fim de tapar melhor qualquer buracinho , por onde possa escapar a agua forte ; mas este uso he pouco limpo , e suja as mãos , quando se quer amassar a cera , para tornar a servir em outra chapa ; o melhor he pregalla , depois de a ter abrandado , e mesmo aquecido ao fogo , e em quanto está ainda mole , correr com firmeza o dedo ao comprimento do angulo , que forma a cera unida á chapa ; assim se apegará mais facilmente por toda a parte.

Estando assim bordada a chapa , toma-se a agua forte dos Refinadores , misturada com metade de agua commum ; posto que Mr. Bosse manda juntar-lhe só hum terço , mas ainda mesmo com a

me-

metade como ordinariamente se pratica, ella seria bastantemente forte; (*) lança-se brandamente sobre a chapa, até a altura de hum dedo. Então se observa, que ella começa promptamente a obrar sobre os traços mais profundos; quanto aos mais fracos parecem a principio brancos e da côr do cobre, porque nestes a sua acção não he logo tão sensível á vista.

Passado algum tempo, que a agua forte tenha comido com vigor nos traços fortes, e que comece a fazer o seu effeito sobre os brandos, deixa-se então comer mui pouco: facilmente se pôde conhecer, se ella tem comido sufficientemente, desembrindo o cobre hum pouco com hum carvão macio sobre os lonjes, como já o dicemos, falando do verniz duro, pag. 40. Despeja-se então a agua forte em hum vaso vidrado, e lança-se logo sobre a chapa agua commum para tirar, e extinguir o que tiver ficado de agua forte na gravura; faz-se então seccar, como se tem ensinado, tratando do verniz duro: he preciso lembrar principalmente a respeito do verniz mole, e desta qualidade de agua forte o fazer evaporar no inverno a humidade, que pôder haver entre o cobre, e o verniz, antes de lhe deitar a agua forte. Depois de secca a chapa, toma-se a mesma mistura de azeite e cebo, de que se fallou no principio do verniz duro, pag. 4, cobrem-se com ella os longes, e os lugares mais brandos; e depois de se ter coberto esta primeira vez, lança-se sobre a chapa a mesma agua forte, que se havia tirado, e se deixa por meio quarto de hora, segundo os traços, que se quer profundar, depois do que se tira segunda vez, lava-se a chapa, secca-se, e cobre-se o que se houver ainda de

(*) Havendo agua forte, que tenha já servido, o que facilmente se distingue pela sua côr azulada, servir-se-ha della em lugar da agua commum para misturar com agua forte viva proporcionadamente segundo a sua força.

de cobrir. N. B. Como a mistura de óleo e cebo, de que ordinariamente se serve para cobrir na chapa os lugares, que se quer poupar á acção da agua forte, pede muito cuidado e sugeição, sendo preciso cada vez despejalla, e depois lavalla, e enxugalla ao fogo, o que gasta muito tempo, e retarda a acção da agua forte, exaqui huma nova mistura, que tem a vantagem de se poder applicar com a ponta do dedo nas partes, onde for preciso, ao mesmo tempo, que a agua forte trabalha.



Mistura para cobrir as chapas, sem ser necessario despejar a agua forte.

Toma-se partes iguaes de cera, e de termentina, de azeite, e de gordura de porco; faz-se derreter tudo junto em hum vaso vidrado, misturando bem estas materias; deixaõ-se ferver algum tempo, até se encorporarem humas com as outras. Sendo preciso cobrir alguma cousa na chapa, que tem agua forte, toma-se na ponta do dedo, ou com hum pincel huma pouca desta mistura assim derretida, e estando mesmo a chapa com a agua forte, sem a despejar, se leva a todas as partes, que he preciso cobrir: deste modo se apegará a mistura ao verniz, e impedirá todo o effeito da agua forte nesses lugares. Este uso he promptissimo, e muito bom para obras de pouca consequencia, ou em casos de maior pressa. Depois de cobertos os lugares, que se quizer, conserva-se ainda a agua forte na chapa por meia hora, segundo a força da mesma agua, e a natureza da obra; então se despeja, e se lava a chapa, como acima, aqueenta-se para lhe tirar a borda de cera, e torna-se a aquentar

M

ain-

ainda mais , até derreter o verniz , e a mistura , e assim quente se esfrega muito bem com hum pano limpo , e depois com azeite para acabar de tirar melhor o verniz ; finalmente se enxuga para ser retocada a buril , onde for preciso.

Advirto , que estando a chapa com agua forte , he necessario passar-lhe de vez em quando hum broxa macia , ou a barba de hum a pena , para tirar o lodo , ou verdete , que se ajunta nos traços , em quanto opéra a agua forte , a fim de lhe facilitar a sua acção , e tambem para ver , se o verniz estala em alguma parte , o que a fervura da agua não deixaria perceber.

Advirto mais , que a agua forte do verniz duro pôde servir igualmente bem para o verniz mole , e que a practica de a lançar , e cobrir a chapa com a mistura he tambem a mesma para qualquer dos vernizes ; e se algum quizer servir-se della , pôde estar certo , que he ainda melhor para isto , que a dos Refinadores ; além do que não he sugeita a fazer estalar o verniz , nem a outros accidentes mais , como por exemplo , ser prejudicial á vista , e á saúde , como he a outra ; mas não obstante isto , use cada hum da que quizer.


Modo de embranquecer sobre a chapa tanto o verniz duro, como o mole.

HA hum meio de embranquecer os vernizes sobre a chapa, em lugar de os fazer negros, e he, que depois de se ter applicado o verniz duro, como fica dito a pag. 13 se faz seccar ao fogo, sem o enegrecer, e deixa-se esfriar: depois disto he preciso haver hum pouco de alvaiade bem moido em agua, e com hum pouca de colla de Flandres derretida, levalllo ao fogo em hum vaso de barro vidrado, para fazer aqueutar tudo: toma-se entao deste branco sufficientemente raro com hum grosso pincel ou broxa de sedas de porco, e da-se sobre o verniz o menos espesso, e com a maior igualdade possivel, e deixa-se seccar: se ao applicallo, elle não se apegas ao verniz, ajunta-se-lhe hum ou duas gotas de fel de boi, e mexe-se na mesma vasilha com a dita broxa.

Quanto ao verniz mole não tem mais, do que fazer-lhe o mesmo, depois de o ter estendido bem com a ponceta de tafetá sem o enegrecer; e se alguem me dicesse, que, se antes de se applicar o branco, se enegrecesse a chapa, indo depois a gravar, appareceriaõ os traços mais negros, e por tanto mais distinctos á vista: a isto responderia duas cousas. A primeira, que o branco não se apegaria á chapa enegrecida, e em tal caso não seria bom carregallo de fel de boi com medo de estragar o verniz. A segunda, que, ainda mesmo apegando-se-lhe o branco, nunca este ficaria tal, menos que não fosse muito espesso, o que, sendo assim, era o mesmo que nada, pela difficuldade, e outros accidentes, que occorreriaõ para a gravura.

O estarsido, ou calco sobre o verniz mole, se faz com o lapis vermelho em pó, como fica dito a pag. 18. ou tambem esfregando as costas do desenho, ou d'outro papel com o lapis negro, quando se tenha embranquecido o verniz.

Querendo-se lançar a agua forte na chapa gravada a verniz mole embranquecido, se lhe deitará primeiramente hum porção de agua commum pouco mais de tepida, e com hum a esponja macia e limpa, ou mesmo com as pontas dos dedos esfregar levemente todo o branco, para o hir amolecendo, e finalmente tirallo todo, e depois enxaguar o verniz com agua limpa, e fazello seccar; para então se lhe deitar a agua forte do modo acima dito: ora este verniz se póde conservar sempre branco em quanto se grava sobre elle, mas he, tendo-lhe sempre em cima hum pano de lãa bem macia em lugar de papel: e querendo-se mais promptamente tirar o dito branco, deita-se-lhe hum a pouca de agua forte destemperada com agua simples, a qual immediatamente o amolece, e o consome; e então despejada esta, se lhe torna a deitar agua commum, para lavar o verniz, e tirar-lhe de todo o branco, como fica dito; depois enchuga-se a chapa, e deita-se-lhe a agua forte para a profundar.




Modo de gravar alguma coisa, que tenha esquecido fazer, ou mesmo o que se quizer mudar ou ajuntar, depois que a chapa tem já passado pela agua forte.

ANtes de concluir esta segunda parte, me lembrou dar hum meio de refazer pela agua forte alguma coisa de novo, ou de mudança na Gravura, como quando acontece gravar alguma coisa, que depois se cobrio da mistura para não ser mais profundada, ou mesmo querer-se ajuntar alguns ornatos, e outras muitas cousas, que pôdem occorrer nestã occasiaõ; em tal caso pois se esfregará primeiramente a chapa com azeite para tirar todo o negro, e immundicia, que se tiver entranhado nos seus traços; esfrega-se depois com miolo de pão, ou alvaiade em pó, de sorte que lhe não fique azeite algum dentro nem fóra dos traços, e depois de bem limpa, põem-se a aquecer sobre as brazas, e se lhe dá o verniz, estendendo-o com a ponceta, que fique tudo muito bem coberto, e enegrecendo-o á luz do modo ordinario. Depois disto entaõ se grava o que se pertende refazer, ou ajuntar e se lhe deita a agua forte para o profundar, advertindo porém que, antes de a deitar, he preciso cobrir da mistura todos os traços da primeira Gravura, porque pôde ser, que não tenhaõ ficado bem cobertos de verniz, e isto he sempre o mais seguro, para evitar algum desmancho da agua forte, sobre elles. Tendo profundado o tempo necessario, tira-se a agua forte, e segue-se tudo o mais, que se tem dito, para tirar o verniz, e limpar a chapa.

Fim da segunda parte.

MO



MODO DE GRAVAR

A

AGUA FORTE , E A BURIL.

TERCEIRA PARTE

DA GRAVURA A BURIL.

HE inutil dizer, que o desenho he o fundamento desta Arte, e que he necessario a hum Gravador o saber desenhar correctamente; porque sem isto não poderá já mais imitar bem hum quadro, ou hum desenho, pois que a sua obra he feita por assim dizer, as apalpadellas; poderá sim fazella com muito cuidado, e mesmo huma Gravura macia, mas sem espirito, sem arte, e sem intelligencia.

Deixando em silencio a maneira de desenhar do Gravador, que deve ser a mesma, que a do Pintor, diremos sómente, que elle deve fazer hum grande exercicio em desenhar pés, mãos, e outras partes do corpo separadamente, copiando-as do antigo, do natural, dos quadros, e dos desenhos de insignes mestres, e que não deve desprezar ver as estampas gravadas de *Agostinho Carrache*, e de *Villamene*, que desenharaõ perfeita e facilmente estas extremidades. Diremos em fim, que o Gravador adquirirá por este meio huma liberdade de as fazer de bom gosto, quando lhe seja preciso copiar para a Gravura alguma obra de Pintores mediocres, ou desenhos não acabados.

Mas

Mas logo que se trata de copiar quadros de grandes mestres, he necessario, que o Gravador se afiaste inteiramente da propria maneira, que poderia ter de desenhar, para se conformar com a quella das obras, que elle quer imitar; conservando-lhe o character, que faz destinguir as maneiras humas das outras: para este effeito, se deve copiar muito, e com cuidado as pinturas de *Raphael*, dos *Carraches*, de *Dominiquino*, de *Possen*, e outros. Não havendo occasião de copiar estas obras, mas sómente de as ver, he necessario observar com attenção todas as suas bellezas, e entregallas á memoria por hum forte applicação de espirito, e caprixar em conhecer a differença de cada hum no modo de traçar os contornos.

He muito necessario a hum Gravador o saber Architectura, e Perspectiva: a Architectura, para guardar as proporções, que os habeis Pintores algumas vezes não quizerão ter o trabalho de terminar nos seus desenhos; sobre tudo, quando se gravá por esbossos, ou por quadros mal acabados. A Perspectiva, para as degradações do claro ao escuro, lhe dará muita facilidade para representar a fugida, ou avanço das figuras, e outros corpos, que se acharem no quadro, que tiver de imitar.

*Preparativos para gravar a buril.*

O cobre vermelho he, de que ordinariamente se serve, por ser menos agro, e por consequencia melhor para ser gravado a buril. Muitos se enganaõ em recozello, para o abrandar, quando pelo contrario me parece, que elle se deve desejar hum pouco duro, com tanto que não chegue a ponto de ser agro: para este effeito bastará recomendar a quem o aparelha, que o bata hum pouco a frio, mas que seja bem aplanado, sem covas, sem palha, nem gretaduras, e de ighal corpo.

Antes de traçar cousa alguma, ainda que a chapa pareça bem polida, deve-se passar fortemente hum brunidor por toda ella, para lhe tirar os pequenos raios, que a pedra pomes, e o carvão lhe tem deixado, pois que fazem ordinariamente o fundo da Gravura de huma côr manchada. Todos os Gravadores sabem, que para os buris he necessario escolher o aço de Alemanha o mais puro, e o melhor: consiste a sua bondade, em que não tenha mistura de ferro, que a grãa seja fina, e côr de cinza; mas devem tambem saber, que o official, que forja os buris, precisa entender perfeitamente da tempera.

Quanto á forma do buril, he inutil falar della, pois que cada hum es escolhe segundo a sua vontade: huns os querem muito em lozango, outros totalmente quadrados; huns os affiaõ summamente delgados, outros grossos e curtos.

Quanto animo, parece-me, que será bom ter sempre hum buril de bom comprimento, que a

sua forma seja entre o lozango e o quadrado , que seja bem delgado para a ponta , mas que tenha corpo para poder resistir segundo a força do trabalho ; porque se elle he muito delgado , e affiado de longe , dobra , e quebra todas as vezes que he preciso esforçallo.

O Gravador deve cuidar em que o aparo do seu buril seja amollado bem chato , e que corte perfeitamente , fazendo-o levantar hum pouco para a extremidade da ponta , a fim de o desembaraçar mais facilmente do cobre : tambem deve ser advertido de não gravar já mais com hum buril , que tenha a ponta rhomba , se quizer , que a Gravura seja viva , do contrario parecerá arranhada.



Modo facil de saber afiar hum buril.


(*Estampa 10.*)

Para maior intelligencia ponhamos no alto desta estampa a forma de hum buril com seu cabo desenhado de varios modos para melhor se poderem conhecer as suas configurações ; sobre o que se deve advertir, que os buris comprados a quem os faz , tem a mesma forma , que depois de os ter afiado ; ella he communmente em lozango , e algumas vezes quasi quadrada , em lozango , são proprios a fazer hum traço profundo á proporção da sua largura ; na estampa se vê que elles tem quatro faces, das quaes só duas he preciso afiar para a Gravura, e saber, na fig. 2. as faces *ab*, e *bc*; depois achatando-o na extremidade se faz a ponta ou angulo *b*, que entra no cobre; de modo que para ter esta ponta *b*, bem viva, aguda, e cortante, he necessario ter afiado tão bem as ditas duas faces, e do mesmo modo toda a grossura do buril na ponta, para o que he necessario haver humma boa pedra, bem plana; á qual, deitando-se-lhe azeite, se applica o buril por humma das suas faces, v. g. a face *ab*, e tendo-o firme, e de plano sobre a dita pedra, appoiar sobre elle o dedo index, (como mostra a fig. 3.) e esfregallo muitas vezes com força de *ba*, para *om*, e de *om*, para *ba*, até que a dita face esteja bem plana, fazendo outro tanto do lado *bc*, de sorte que a quina commum a estes dous lados seja bem viva, e cortante no espaço de humma boa polegada, pouco mais

ou menos. Depois se fará a sua face , como se vê na fig. 4. esfregando com força o buril sobre a pedra de *b*, para *c*, e de *c*, para *b*, de modo que não varie, pois por pouco que variasse, nunca ella ficaria bem plana.

Sendo esta face muito larga , he preciso abater hum pouco os dous lados *ad*, e *dc* , fig. 2. principalmente a quina *d*, por meio da pedra. Quando pela continuação de gravar succede , que a ponta do buril se faz muito grossa , e he custoso gastar sobre a pedra estes dous lados *ad*, e *dc*, se faz abater , e gastar no rebolo de hum Couteleiro.

Pois está claro , que tendo assim afiado bem vivamente chatos estes dous lados do buril , e a sua face da ponta , elle deve cortar bem o cobre ; entre tanto , que tudo depende da sua ponta , a qual custa a perceber só com a vista , se está boa , e para a conhecer , costuma-se experimentar apoiando-a na unha , para ver se pega com subtileza.



Modo de trabalhar com o buril sobre a chapa.

(*Estampa 11.*)

NEsta mesma estampa se vê, (na figura de cima) que para se amolar hum buril, he preciso primeiro introduzillo em hum cabo de páo da feição, pouco mais ou menos, que ahi se representa; mas depois de amolado se lhe deve tirar metade da bola ou parte mais grossa do seu cabo, que corresponde ao assento, e perpendicularmente ao angulo *b*, e ás duas faces *ba*, e *bc*, como melhor se vê nas figuras superiores da estampa 11. Todos os Gravadores em talho doce cortaõ ordinariamente esta parte do cabo, para que o seu buril melhor se possa introduzir de plano sobre a chapa, pegando-lhe do modo, que se vê na fig. 1. assim pois, sempre a quina, ou angulo, que forma a ponta do buril, deverá ser voltada para a chapa, quando se trabalha, sem que entretanto haja de ficar algum dedo entre o mesmo buril e a chapa, como se vê na dita fig. 1. Por este modo será mais livre, e facil o manejallo em qualquer maneira sobre a chapa; como, para fazer hum traço grosso no meio, e delgado nas pontas, etc; o que não se poderia fazer taõ bem, se ficasse algum dedo ou qualquer enchimento entre a chapa, e o buril.

He preciso cuidar em ter sempre o mais grosso do cabo encostado ao pé da concavidade da mão, e o braço descansado sobre o cotovello, para vencer mais facilmente por este meio a resistencia do cobre, principalmente quando se trata de fazer traços profundos e grossos: bom seria mostrar tambem agora a função; que entre tanto fazem os dedos pa-

ra coadjuvar o movimento do buril ; mas como só por figuras não se pôde facilmente perceber, os que se acharem perto dos Gravadores , em pouco tempo o aprenderão delles ; e contentar-me-hei só com o dizer, que, quando se grava, he preciso conduzir sempre o buril o mais parallelo á chapa, que for possível, porque aliás, tendo os dedos por baixo, para fazer qualquer traço, elle entraria cada vez mais ao fundo, e deste modo não se poderia levar de hum vez ao fim hum talho grosso no meio, e delgado nas extremidades, como se dice, tratando do verniz duro pag. 101. &c.

Pelo que he preciso primeiramente exercitar-se bem em fazer traços rectos, e curvos, fercejando, ou aliviando a mão, segundo as occasiões: para este effeito será preciso tambem haver hum coxim de couro bem forte, quasi semelhante ás almofadinhas, de que usão as mulheres para terem agulhas, e alfinetes, o qual terá meio pé de diametro, e tres ou quatro polegadas de alto, estando bem cheio de areia fina. Põem-se este coxim em hum mesa, e sobre elle andará a chapa, a fim de se voltar commodamente, segundo a necessidade dos traços, que se houverem de fazer, cujo movimento não se pôde tambem por figuras representar perfeitamente; pois bem se sabe quanto he difficil o descrever aqui todas as observações necessarias para este fim; e só na pratica he que cada hum conhecerá, e observará melhor as difficuldades, que com a leitura, e as estampas não pôde comprehender; e porque tambem me parece, que nenhum dos que querem praticar esta arte; deixará de ter visto, ou não possa ver o modo de gravar a buril: com tudo devo ainda dizer hum cousa, e he, que muitas vezes succede na gravura o quebrar-se, ou amassar-se a ponta do buril; quando porém ella se quebra limpamente, ou estala, he signal de que a sua tempera he muito rija; e para a abrandar, se appli-

applicará o buril á huma braza, assoprando-a sempre para o aquecer, até que este se faça amarello, e chegando a este ponto, metello logo em agua fria; sendo o aço muito rijó, será preciso deixallo chegar a huma côr de cereja, que começa a avermelhar; más se a ponta do buril se amassa sem se quebrar, então he signal de que não presta.

Ainda he preciso advertir, que depois de se ter gravado alguns traços, devem-se raspar com a quina viva, ou cortante de outro buril, conduzindo-o, parallelamente á chapa, para raspar, e desbarbar os ditos traços, sem fazer raios; e para melhor se ver o que se tem gravado, costuma-se de ordinario fazer huma especie de rollo de retalhos de chapeo negro hum pouco embebido de azeite, com o qual se esfregaõ os lugares já gravados, para denegrir os traços, e fazellos assim mais visiveis. Havendo por accaso alguns raios, que se fizessem ao raspar os traços, podem-se tirar ou apagar com o brunidor, sem com tudo o passar por cima dos mesmos traços, porque isso então os abateria tambem.

Resta ainda fazer huma cousa, depois de se ter gravado, e retocado a chapa, e he, limar-lhe as bordas, e bolear-lhe os cantos primeiro com huma lima grossa, depois com outra mais fina, e passar-lhe em fim o brunidor para desvanecer os traços da lima; que na impressão manchariaõ a estampa, se se deixassem ficar.

Quando os Impressores são curiosos nas suas obras, costumaõ aliviar deste trabalho os Gravadores, porém muitas vezes elles imprimem as chapas no mesmo estado, em que as recebem, e por tanto tenha sempre o Gravador este cuidado, se quizer ser em tudo curioso.



Das differentes maneiras de gravar.

HA pessoas, que mostram no seu trabalho huma grande facilidade de buril, outras tem huma maneira cançada; ve-se que affectaõ de cruzar os seus talhos muito em lozango, e outras os fazem inteiramente quadrados. As maneiras mais facéis, de que ouço falar são as de *Goltzius*, de *Muller*, de *Lucas Kilian*, de *Mellan*, e de alguns mais, que em muitas partes parecem ter sómente tratado de mostrar, por hum volteamento de talhos, que elles eraõ mui Senhores do seu buril, sem se metterem no trabalho da justeza dos contornos, das expressões, nem do effeito do claro escuro, que se acham nos desenhos e quadros, que se quer representar. As que eu chamo cançadas são, por huma infinidade de traços e de pontos confusos, e sem ordem, que mais proprios são ao desenho, do que á Gravura.

Não se devem já mais crusar os talhos muito em lozango particularmente nas carnes; porque elles formão angulos agudos, que fazem hum engradamento ondeado muito desagradavel; o que priva a vista do repouso, que se requer em toda a sorte de obras; á excepção de algumas nuvens, dos temporaes para representar as vagas do mar, das peles dos animaes gadelhudos, e tambem da folhagem das arvores, em que este trabalho faz mui bom effeito.

A maneira entre quadrado e lozango me parece mais util, e mais agradavel aos olhos, se bem que he mais difficil, por ser ahi mui sensivel a desigualdade dos traços; e quando eu digo que sejaõ entre huma e outra cousa, não quero dizer, que se fação inteiramente quadrados, porque isto faria toda a representação de

Do

*Do modo de conduzir os talhos.*

PPrimeiramente se deve attender a acção das figuras, e de todas as suas partes, com a sua redondeza; observar como ellas avançam, ou se affastam dos nossos olhos; e conduzir o buril, segundo as eminencias e cavidades dos musculos, ou das dobras, alargando os talhos nos claros, e fechando-os nas sombras, como tambem na extremidade dos contornos, até onde for preciso levar o buril, para não fazer os traços *mastigados*, aliviando entretanto a mão, para vir a acabar os contornos, sem os fazer cortados, nem duros: podem-se ver exemplos disto mesmo nas obras de Edelinck, que entre muitas possuiu maravilhosamente esta parte.

Ainda que se abandonem os traços no lugar dos musculos, ou seja por necessidade, ou para os figurar, e fazer mais commodamente o seu effeito, he preciso que elles conservem sempre huma certa união, e encadeamento entre si de modo, que o primeiro talho sirva muitas vezes, pelo seu retorno, de fazer os segundos: isto indica huma certa liberdade; e a Gravura he tanto mais bella, quanto parece que se fez mais facilmente.

Os talhos com tudo corraão sempre com toda a naturalidade, evitando rodeios extravagantes, que tem mais de capricho, que de razão; mas entretanto se evitará tambem o cahir naquella rectidão, que muitas vezes observaão alguns, quando querem gravar limpamente, por lhes ser mais facil levar os talhos do buril pouco curvados, do que accommodallos á configuração dos musculos, que elles não entendem, por não saberem desenhar.



Do pelo , dos cabellos , e da barba.

DEve-se começar por fazer as voltas dos toques principaes , e esbossar depois as sombras , deixando grandes claros ; que de resto se cobrem , querendo-se , até a extremidade. Esta maneira deve ser *à negligé* , pouco reflectida , quero dizer , feita com poucos traços , e mesmo desiguaes entre si , para haver depois lugar de encher com alguns traços mais delicados os espaços , que resultão da sua mesma desigualdade. Esta maneira me parece ser a melhor ; porque a de poucos cabellos he bastante-mente secca.

Deve-se procurar , quanto for possivel , da primeira vez o effeito de qualquer talho , principalmente , quando as figuras não são muito grandes ; pelo que não he preciso cançar-se a profundallos , logo que elles tem a força necessaria : e querendo-se metter alguns segundos da parte das sombras , para misturar , e dar mais uniaó com a carne , sejam sempre muito delicados.

Da Esculptura.

Querendo-se representar Esculpturas, nunca se fará o trabalho muito negro; porque estas obras são ordinariamente formadas de pedra, ou mármore branco, que reflectindo a côr de todos os lados, não produz, hum escuro, como as outras materias.

Os olhos das figuras não devem ter pontos brancos no iris, como se fossem copias de pinturas, nem os cabellos e a barba se devem representar ao natural, para não parecerem soltos, ou postigos: isto seria impor aquillo mesmo, que a Esculptura não pôde fazer.

Dos Estofos.

O panno de linho deve-se gravar mais delicado e unido, que os outros estofos; pôde ser todo de hum talho, e a levar dous, será sómente em alguns pequenos lugares, ou nas sombras, para dar uniaõ, e impedir huma aspereza, que isto poderia causar, achando-se defronte, ou sobre os pannos de lã, e outros corpos escuros cruzados de muitos talhos.

Se for panno branco de lã, pôdem os talhos ser largos, segundo a maior ou menor grossura do estofo, porém de dous talhos sómente. Podem-me objectar, que se tem visto já com tres talhos, mas eu responderei, que isso seria a procurar-lhes a expedição. A differença que se poder metter nos

estofos , tornará a obra mais agradável , ainda que na verdade seja o trabalho mais penoso e dilatado.

Deve-se notar , que em todo o lugar , onde for necessario cruzar os talhos , he preciso que o segundo seja mais delgado , que o primeiro ; e o terceiro mais , que o segundo , para adoçar mais a obra. Veja-se sobre isto a pag. 74.

Os estofos luzentes devem-se gravar mais tremidos , e mais direitos , que os outros ; porque , sendo elles ordinariamente de seda , apresentam dobras esquinadas e chatas , principalmente o setim , que he duro por causa da sua goma : elles se devem exprimir por hum ou dous talhos , segundo as suas eôres forem mais ou menos escuras : entre os primeiros talhos será preciso meter outros mais delicados , a que chamamos *entre-dous*.

Os veludos , e os pannos se exprimem do mesmo modo com estes talhos , só com a differença de que os primeiros talhos devem ser muito mais grossos , que nos outros pannos , e os segundos mais delgados , mas participando da grossura dos primeiros.

Os metaes , como vasos de ouro , ou de cobre , e peças de aço polido , seguem a mesma ordem dos talhos *entre-dous* , e o que produz o seu luzente he a opposição do escuro ao claro.

*Da Architectura.*

A perspectiva nos mostra que he preciso , que os talhos , que formão os objectos fugitivos , se estendaõ ao ponto de vista.

Havendo columnas inteiras , seria conveniente formallas , quanto fosse possivel , por linhas perpendiculares ; porque , atravessando-as , segundo a sua redondeza , os traços , que se achão junto ao capitel , sendo oppostos aos da base , fazem hum effeito desagradavel á vista ; menos , quando se supposesse huma tão grande distancia , que podesse tornar os objectos quasi parallelos.

*Da Paysagem.*

OS que tem pratica de agua forte pôdem fazer-lhe os contornos , particularmente da folhagem das arvores : isto he mais prompto , e não poderá fazer mal , com tanto que haja a discrição de os não fazer muito fortes , e que , acabando-os com o buril , se não perceba mais agua forte ; porque de outro modo não teriaõ a mesma doçura.

Para bem executar este trabalho , acho que he preciso conformar-se á maneira de *Agostinho Carrache* , que o tocava maravilhosamente ; mas pode-se acaballo ainda mais , segundo a occasiaõ. *Villamene*, e *Joaõ Sadeler* tambem nisto forão insignes , assim como *Cornellio Corte* , que gravou neste genero muitos desenhos de *Mucianno* , bem dignos de servirem de norma pela sua belleza.

*Dos Montes.*

OS talhos devem ser frequentemente partidos na formação dos lugares escarpados : os segundos talhes rectos , em lozango , e acompanhados de alguns pontos compridos : se forem rochedos , he preciso crusar os talhos mais quadrados e unidos , tanto mais , porque o calhão he ordinariamente mais pulido.

Os objectos distantes para o horizonte devem ser muito brandos , e pouco carregados de negro , ainda que a maça pareça escura , como poderia succeder em algumas sombras suppostas por occasião de nuvens oppostas á luz do sol ; entretanto que estas sombras , e estes claros por mais fortes que pareçam , sempre são fracos em comparação daquelles , que se achão nas figuras , e outros corpos da frente do quadro , pela grande distancia , e ar , que se medeia entre estes objectos.



Das aguas.

AS aguas se representaõ em calmaria, ou agitas pelo vento, como as do mar, ou despenhadas como nas cachoeiras, e cascatas. Em calmaria se mostraõ por talhos muito direitos, e parallelos ao horizonte, com os *entre-dous* mais delgados, omitindo alguns lugares, que pelos seus claros interrompidos farão o luzente da agua: tambem pelos mesmos talhos mais ou menos fortes, segundo a exigencia das cousas, e mesmo por alguns talhos perpendiculares se exprime a forma dos objectos reflectidos, e avançados em distancia sobre a agua, ou sobre as bordas; os quaes seraõ mais ou menos explicados, segundo tambem a maior ou menor distancia, em que estiverem da frente do quadro. Se forem arvores, devem-se exprimir por hum contorno, principalmente se a agua he clara, e chegada á frente, para que a representaçaõ, que dellas se faz seja tão bem explicada, como a mesma cousa.

Quanto ás aguas agitadas, como saõ as ondas do mar, os primeiros talhos devem seguir a agitaçaõ das ondas, e os contratalhos muito em lozango. Quando porém ellas se precipitaõ com rapidez do alto de algum monte ou rochedo, he preciso que os talhos sigaõ a direcçaõ da sua queda, misturando-lhe tambem os *entre-dous*, e que os luzentes, que se acharem nos lugares, onde bate a luz a plumo, sejaõ bem vivos, principalmente se forem chegados á frente.

*Das nuvens.*

Quando as nuvens parecem espessas, e agitadas he bom liberalisar o buril, volteando-o segundo a forma, e agitação das mesmas nuvens: se ellas tiverem sombras, que obriguem a metter-lhes dous talhos, estes serão cruzados mais em lozango, que nas figuras; porque isto faz hum certo transparente, que convém muito a estes corpos, que não são mais que vapores; de modo porém que estes segundos talhos sejaõ sempre dominados pelos primeiros.

As nuvens chatas, que insensivelmente vão a perder de vista com o ceo, se faráõ com talhos parallellos ao horisonte hum pouco ondeados, conforme a espessura, que parecer. Os segundos se forem precisos, sejaõ antes mais, do que menos, em lozango; e chegandõ ás extremidades, alivia-se tambem a mão para não formar algum contorno.



Maximas geraes para a Gravura a buril.


Para conservar certa igualdade, e uniaõ nas obras, he preciso esbossar grandes partes, antes de as acabar, por exemplo huma, duas, ou tres figuras, sendo historia, ou se as figuras forem grupadas. Com este esbosso deve ficar logo o desenho taõ esbelecido, e firme, que perfeitamente se conheçaõ todas as cousas, á excepção da força, que lhes falta, como se se quizesse, que a obra ficasse mesmo desta sorte: porque em deixar para o fim o desenho, he que muitos se achaõ enganados, não podendo mais acertallo, sem apagar alguma cousa; o que entaõ he muito contra a sua vontade pelo pezar, que tem, de destruir a limpeza do seu buril, em que põem todo o seu cuidado, crendo, que toda a sciencia de hum Gravador não consiste mais, que nisto; daqui procede haver huma immensidade de estampas, cujas chapas saõ muito bem cortadas, mas sem arte alguma.

Se algum concluir daqui, que he pois inutil o gravar bem; eu responderei, que he necessario, quanto for possivel, ajuntar á correcção, e á justeza do desenho a belleza do buril; mas não abandonar inteiramente huma pela outra, e firmar o seu capricho nestes ultimos engodos, que servem muitas vezes de tornar a obra negra, insipida, e sem vida.

Não pretendo por isto, que se venha a cahir no erro de fazer as obras pardas, antes pelo contrario desejo, que tenhaõ força; porque a força de huma estampa não consiste no denegrido, mas

sim na diminuição , ou degradação dos claros e escuros , que se devem fazer mais ou menos vivos , á proporção da distancia, ou proximidade da vista ; por quanto se passar-mos a examinar as obras dos melhores mestres , acharemos que ellas não são negras , menos que o tempo as tenha reduzido a isso : elles imitárao fielmente a Natureza , que o não he principalmente nas carnes ; á excepção de terem querido representar algum objecto de noite esclarecido pela luz de hum candieiro , ou de huma vela.

As pequenas obras pedem antes huma gravura delicada , do que grossa , e com buris hum pouco lozangos ; mas que o seu talho não seja arido , e magro , ainda que as figuras sejaõ pequenas. Se a obra requer o ultimo ponto de acabada , nem por isso deve ser fatigada , e opprimida de trabalho ; mas pelo contrario será antes tocada com arte , de modo que paressa ter sido feita com promptidão , e sem maior difficuldade , ainda que com effeito trabalhada com todo o cuidado.

*Da Gravura em grande.*

QUanto ás grandes obras, quero dizer, quando as figuras são grandes e possantès, devem-se gravar hum pouco largas; os talhos devem ser firmes, e cheios, grandes, e continuados, quanto for possível; isto he, que não sejaõ partidos senão nos musculos, ou dobras, que precizamente o pedirém: deve-se esforçar da mesma sorte, como nas pequenas obras, em persuadir, que o trabalho não foi penoso, mas feito com facilidade, como a pouco dice.

Sendo preciso reforçar os talhos, o que senão póde deixar de fazer em muitos lugares, principalmente nas sombras, quando se quer perfeitamente dar o effeito de hum quadro na sua força, e na sua uniaõ, devem-se reforçar ao contrario do sentido, em que se tem esbossado, e com hum buril mais lozango: isto contribue muito para a vivacidade e limpeza da obra.

Naõ se deve fazer muito trabalho sobre os claros, antes porém passar-lhes ligeiramente poucos traços; quero dizer, que os claros ou as luzes sejaõ vagas, e que as meias tintas, quando se houver de acabar ao ultimo, sejaõ sempre muito claras: se pelo contrario fossem muito negras, ellas exterminariaõ, e impediriaõ o effeito, porque entãõ nas sombras com muita difficuldade se poderiaõ achar as meias tintas ou pardos para suster, e produzir a força, e a redondeza. Se o trabalho for pelos desenhos originaes, deverãõ estes ser antes gravados com grandes luzes, e grandes sombras, tantõ assim, que, por mais acabados que elles se possaõ considerar, nunca poderaõ ter tantos detalhes,

como os quadros pintados , que requerem muito mais cuidado , em razão de suas differentes côres.

Talvez me objectaraõ , que he impossivel imitar as côres , visto não haver mais que o branco e preto. Mas quando eu falo em imitallas , não pretendo fazer huma distincção do verde ao azul , do amarello ao vermelho , e assim das outras côres , mas sómente imitar os seus toques , como felizmente o praticáraõ *Wostermans* , *Bolswert* e outros mais , que graváraõ as obras de Rubens. O certo he , que as obras assim executadas por hum Gravador habil e entendido , serão muito mais agradaveis , e farão mais bello effeito. He preciso pois , como acabo de dizer , que o Gravador seja hum homem intelligente e habil ; porque algumas vezes succede encontrarem-se côres claras sobre outras claras , que não fazem effeito , senão pela sua differença , e que causão o que nós chamamos hum corpo roto ou furado , accidente , que se deve evitar , porque destroe a intelligencia do claro-escuro. Tambem senão devem exterminar as principaes luzes , affectando com isto huma rigorosa imitação das côres , sobre tudo nas figuras da frente , porque isto mesmo impediria o seu avançamento , e estorvaria de todo a intenção do Pintor.

Só com esta parte da Gravura se poderia encher hum tratado inteiro , quando se quizesse entrar no detalhe de todas as suas partes , e dar conta de todas as suas circumstancias ; mas eu não passo a esta extensão ; e o que fica dito , parece-me ser muito bastante para huma pessoa intelligente ; além de que o soccorro das estampas dos grandes mestres , que se tem citado nesta obra , e alguma pratica , a poderão conduzir a huma maior perfeição. Acabaremos sim este tratado com huma particular maneira de gravar , chamada *maneira negra* , que á tempos anda muito em moda , especialmente nos paizes estrangeiros , e da qual ninguem até aqui tem

tem ainda falado ; e faremos depois ver o meio de contrafazer com esta especie de gravura os quadros dos grandes Pintores por huma nova maneira de imprimir em muitas côres , que imita muito bem a Pintura. *Mr. le Blon* , Inglez , passa por inventor desta descoberta , pela qual elle gravou muitos retratos em grande com todo o acerto , e merito ; taes como o d'ElRei , do Cardeal *Fleuri* , de *Vandeick* , e algumas cabeças gravadas em pequeno , que são tocadas com muita attenção , e gosto : estes são , sem contradita , os melhores pedaços , que tem apparecido neste genero de gravura.



Da Gravura em maneira negra.

Como esta maneira de gravar he facil , e própria para os Pintores , e outras pessoas de gosto , que sabem desenhar , julgo que parecerá bem aos amadores , o expor-lhes aqui o seu mechanismo. Esta gravura tem a vantagem de ser muito mais expedita , que a de talho doce : he verdade , que a preparação do cobre he longa e fastidiosa , mas tambem se pôde descançar deste trabalho em pessoas , que se tem adestrado para isto ; e quando não haja ainda quem o saiba fazer , facilmente se poderá ensinar , fazendo á sua vista a primeira passagem do instrumento sobre a chapa , e ninguem haverá , que o não possa concluir , pois para isto não he preciso mais , que hum pouco de cuidado , e attenção , e muita paciencia.



Da preparação da chapa.

HAvendo pois hum chapa bem polida e bruni-
da, como se dice na pag. 14, serve-se, para a sua
preparação, de hum instrumento de aço chamado
berçó, que se vê desenhado na est. 12, fig. *A*, e
B. Este instrumento tem de huma parte hum chan-
fro *c*, sobre o qual estão gravados os traços direi-
tos *a*, muito perto huns dos outros, e muito iguaes.
A parte, que deve trabalhar sobre a chapa, he
preciso que seja de huma forma circular, e que so-
bre tudo tenha os cantos bem relevados, porque
do contrario elles gravariaõ mais, que o meio, e is-
to causaria manchas, ou desigualdade de tinta na
estampa. Amola-se sobre a pedra, arredondando sem-
pre os cantos pelo lado *d*, onde não ha traços gra-
vados: isto dá hum fio muito agudo aos pequenos
dentes *b*, formados pelos traços: o seu uso em fim,
he de ser conduzido sobre a chapa pela direcção dos
seus mesmos traços, balançando-o entre tanto, sem
carregar muito. Exaqui a ordem, que se deve se-
guir, para preparar igualmente hum chapa com o
berçó.

Suppondo que a largura *AC*, ou *BD*, (est. 13)
he como o terço da largura do instrumento, cuja
porção sómente poderá tocar na chapa, dividem-se
os quatro lados da mesma chapa em outras tantas
partes iguaes, quantas ella tem de vezes esta lar-
gura *AC*, como se vê na dita estampa 13: marcaõ-
se com letras capitaes, e grossos talhos. Tiraõ-se
então linhas horizontaes *AB*, *CD*, etc. e assen-
tando o meio do *berçó* no ponto *A*, se vai balan-
çando com elle, e conduzindo-o com mediana for-
ça pelo comprimento da linha *AB*. Assenta-se de-
pois

pois no ponto *C*, e se conduz da mesma sorte pelo comprimento da linha *CD*; faz-se a mesma operação sobre as linhas *EF*, *GH*, etc. até abaixo da chapa. Tirando depois linhas perpendiculares *AN*, *PQ*, etc. se conduz sobre ellas o *berçó* do mesmo modo, que sobre as horizontaes. Tiraõ se depois as diagonaes *TD*, *RF*, *GH*, etc. e se procede á mesma operação, a qual se repete ainda em sentido contrario sobre outras diagonaes, que se mostraõ em *PC*, *RE*, *TG*, etc.

Feita esta primeira operação, se traçãõ novos quadrados mais abaixo hum terço, que os primeiros, quero dizer, que tendo-se dividido a largura *AC*, em tres partes iguaes *Aa*, *a 1*, *1 C*, se tiraõ novas linhas *ab*, *cd*, *cf*, etc. marcadas com pequenas letras, e traços delgados na estampa 13, e sobre ellas se conduz o instrumento do mesmo modo, que nas outras. Isto mesmo se pratica sobre as perpendiculares *no*, *pq*, *rs*, etc.; e depois sobre as diagonaes *na*, *pc*, *re*, etc. e sobre as diagonaes oppositas *19b*, *17d*, *15f*, etc. e esta he a segunda operação.

Dece-se finalmente ao segundo terço da largura *AC*, marcada na estampa 13, pelo espaço *1 C*, e se traçãõ novas linhas sobre a chapa, como aqui se vêm, distinguidas por linhas pontuadas, e cifras 12, 34, 56, etc. e se conduz o *berçó* sobre todas estas pontuadas assim horizontaes, e perpendiculares, como diagonaes de ambos os sentidos do mesmo modo, que fica dito, e se fez nas duas primeiras vezes.

O complemento destas tres operações se chama *hum turno*; e para se preparar huma chapa, que fique com huma gram bem negra, e bem unida, he preciso fazer vinte *turnos*, isto he, começar vinte vezes tudo, o que temos dito.

Todos os traços, é linhas, que servem para a direcção do *berçó* sobre a chapa, devem-se traçar ligeiramente

te com o lapis fino, para a não riscar. Tambem se terá o cuidado de não carregar muito no *berçó*, e de o conduzir de huma vez até o fim da linha, sem fazer pausa no meio, para evitar as manchas ou desigualdades de tinta, e para que a gram seja de hum veludado igual, e macio por toda a parte; pois da sua igualdade, e finura, he que depende toda a beleza desta maneira.

Estando assim preparada a chapa, segue-se o calcar sobre ella o desenho, esfregando-o pelas costas com o cré; mas como este branco não tinge bem, é facilmente se apaga, póde-se depois tornar a desenhar com a mina de chumbo, ou com a tinta da China: a tinta commum não he boa para isto, porque se apega á gram, e custa muito a tiralla.

Explicação da estampa 12.

- A. Berçó, que serve de preparar as chapas.*
- B. Profil do berçó.*
- a. Linhas gravadas sobre o instrumento, para lhe formar os dentes b.*
- c. Chanfro, sobre que estão gravadas as linhas.*
- d. Pequeno chanfro, que se forma amolando na pedra o berçó.*
- C. Pequeno berçó para reforçar alguns lugares da chapa.*
- D. Raspadeira para gravar.*
- E. Profil da raspadeira.*
- F. Instrumento, cujas pontas servem hũa para raspar, outra para brunir.*

Dos instrumentos que servem para gravar em maneira negra.

Serve-se de hum instrumento chamado *raspadeira*, (est. 12, fig. *D*, e *E*) a qual se amola sobre o plano da sua parte mais larga, para que o angulo, que ella faz com as duas pequenas faces da ponta, seja sempre bem vivo. Serve-se tambem de *raspadores*, e *brunidores*, assim como na gravura em talho doce, porém mais pequenos, para não apagarem, senão o que he preciso, e formarem golpes de luz mais estreitos, sem tocar no que fica dos lados.

Esta gravura se faz, gastando ou raspando a gram da chapa feita com o *berço*, de modo que só os toques mais fortes perseverem intactos; he o mesmo que desenhar com o branco sobre hum papel negro. Começa-se primeiro pelas massas de luz, e pelas partes, que ressaltão geralmente em claro sobre hum fundo mais pardo; vai-se pouco a pouco aos reflexos, e prepara-se em fim ligeiramente o todo por grandes partes; então se enegrece a chapa com o rolo de chapeo, para ver o effeito, e continua-se depois a trabalhar, começando sempre pelos grandes claros.

He preciso ir com moderação, não se apressando muito a raspar a gram na esperança de acabar mais brevemente; porque não he facil avivalla depois de a ter consumido principalmente nos claros; mas deixando sempre ficar por toda a parte hum, como pequeno vapor, a excepção das luzes.

Porém como pôde succeder, que se tire de mais em alguma parte, que não deva ser, he preciso ter muitos *berços* de varios tamanhos, que sirvão para

restabelecer a gram. A sua figura se vê na estampa 12. fig. C.

Nem todos os objectos são igualmente proprios para este genero de gravura: os que requerem escuridão, como os effeitos da noite, ou os quadros, em que ha muita sombra como os de *Rimbrant*, de *Beneditto*, etc. são os mais facéis de tratar, e que produzem melhor effeito. Os retratos convêm ainda melhor neste genero, como se pôde ver nos bellos pedaços de *Smith*, e de *G. White*, que são os mais habéis Gravadores, que temos tido neste genero. As paysagens não são tão proprias para isto; e geralmente os objectos claros, e de larga luz são os mais difficeis, e muito pouco ou nada podem ressaltar, por ser preciso raspar muito a chapa para dar o effeito, que elles requerem.

O defeito desta gravura finalmente he, faltar-lhe a firmeza; e pela maior parte esta gram, de que ella se compõem, lhe dá hum'a certa molleza, que não he facilmente susceptivel de hum' toque sábio, e valente. Ella pinta de hum'a maneira mais larga, e mais delicada, que o talho doce; dá maior abundancia de cor, e he capaz de hum' maior effeito pela uniaõ e obscuridade, que deixa nas massas; mas o seu desenho he de menor espirito, e não tem toda aquella presteza para a valentia de hum' relevo, que a gravura á agua forte pôde receber de hum' habil Desenhador. Em fim os que melhor tem acertado na gravura em maneira negra não podem receber outro louvôr senão o cuidado, com que elles a tem tratado; mas de ordinario este mesmo trato he sem viveza, não por falta dos Gravadores, mas pela ingratidão deste genero de gravura, que não favorece ás suas intenções.



Do modo de Imprimir.

A Gravura em maneira negra he difficil de imprimir; porque as luzes, e os golpes de claro, que devendo ser bem limpos, são cavados; e sendo estreitos, não pôde o Impressor introduzir-lhes a mão, para os enxugar bem, sem despojar ao mesmo tempo os lugares circumvisinhos. Pelo que he preciso antão servir-se de hum pequeno pão aguçado, e envolvido em hum pano de linho humedecido, para alimpar os lugares, onde não pôde chegar a mão. O papel, em que se quer imprimir, deve ser de humna massa fina e macia, e molhado de algum tempo antes de servir. Toma-se do melhor negro de Alemanha, e se prepara a tinta não muito espessa, a qual se deve carregar bem sobre a chapa, batendo muitas vezes com a balla (1) para a introduzir bem por toda a gram; e depois limpalla com a mão, e não com o rodilhão (2). Finalmente esta gravura em pouco tempo se safa, por isso não pôde dar hum grande numero de boas estampas.

(1) Utensilios que bem conhecem os Impressores de estampas, e se apresentaõ na est. 121. 1. 11.

(2)

Da Impressão em muitas côres.

A Maneira negra deo occasião de se inventar hum sorte de gravura colorida, que imita muito bem a pintura. Ella se faz com muitas chapas, que se vem representar hum só objecto, e que se imprimem por vezes sobre o mesmo papel com a cor particular a cada humo dellas. Estas côres pelos seus differentes grãos, e por sua mistura produzem toques bem semelhantes aos dos quadros originaes. Para este effeito haverá tres chapas de cobre do mesmo tamanho, bem igualadas, e esquadrejadas de modo, que exactamente correspondaõ hum com a outra; estas serão gravadas, e preparadas, como para a maneira negra, e em todas ellas se calcará o mesmo desenho, sendo cada humo destinada, como fica dito, para imprimir humo só cor; isto he, humo para o azul, outra para o amarello, e a terceira para o vermelho: nesta ultima se apagaõ todos aquelles lugares, em que não deve entrar esta tinta, como por exemplo a pupilla do olho, os panos de outra cor, etc. Formão-se sómente as partes, em que domina o vermelho, como os beiços as faces, etc. e as outras, que não leuam mais, que hum leve toque avermelhado, como as massas de sombra, e geralmente toda a pelle, deixa-se-lhes huma pequena gram tenra, e capaz de fazer sómente, pela combinação com as outras côres, hum toque misturado tal, qual se dezeja.

Na chapa do azul se apagaõ inteiramente todas as cousas, que na outra são em vermelho, deixando sómente mui brandas aquellãs, que devem participar destas duas côres; e com toda a fortaleza as que forem inteiramente azues. O mesmo se pra-

tica ha chapa destinada para o amarello; e depois se imprime sobre o mesmo papel cada huma das chapas com a côr que lhe convém. Quando se imprimir, quer se deve seguir para a impressão destas tres côres, varia, segundo a exigencia dos objectos, que se quer representar. Deve-se saber sómente em geral, que he preciso começar pela não apparente no quadro, e reservar para a ultima a que for mais dominante. Algumas vezes he preciso mesmo gravar duas chapas para huma mesma côr, que se quer mostrar com mais viveza; em tal caso se imprime então por ultimo esta segunda chapa da mesma côr, porque ella não vai fazer mais, que assombrar, e fortalecer a primeira. Tambem se serve da terra de sombra, e mesmo de negro, para formar as massas de sombra, e dar-lhes mais valentia.

Todas as côres, que se empregão nesta impressão, devem ser transparentes, de sorte que, apparecendo na estampa huma ao travez da outra, resulta daqui huma mistura, que mais perfeitamente imita o colorido de hum quadro. Para conservar mais tempo estas estampas, e fazellas imitar melhor a pintura, collaõ-se sobre hum pano, estendendo em huma taboa delgada, a qual se faz ao depois entrar em hum quadro de molduras, para se lhe dar por cima hum bello verniz, igual ao que se dá nos quadros.

Esta especie de pintura he excellente para imitar aquellas cousas, que são de huma côr inteira, como as plantas, os fructos, e os pedaços de anatomias: quanto porém aos toques das carnes, são compostos de huma mistura muito difficil, para que se possa esperar delles hum feliz successo: o mesmo he das paysagens, e dos objectos de Historia, para os quaes não he proprio este genero de gravura.

Este invento poderia chegar a hum certo gráo de perfeição, se algumas pessoas habéis se quizessem

sem exercitar, e empregar nelle o seu cuidado porquanto ainda até aqui não tem havido neste genero, senão cousas muito mediocres, e excepta de alguns retratos gravados pelo falecido *Mr. le Blon*, de quem acima se falou (pag. 114.). O defeito principal, que tem apparecido em quasi todas as produções desta especie, depois da morte deste Author, he terem tanto azul, a ponto de se encobrirem esta todas as outras cores (a).

* * *

Principios da Gravura, e da impressão, que imita os quadros.

Para dizer alguma cousa mais precisa e razoavel sobre esta nova arte, referirei aqui hum extracto de hum livro bastantemente raro, e composto por *Mr. le Blon*, (*) e impresso em Londres, a pouco mais ou menos quinze annos, em Inglez, e Franc.

(r). He crível que no tempo de *Mr. Bosse*, como elle mesmo diz, não houvesse ainda cousa de maior merecimento nesta especie de Illuminação, pois que tambem o seu invento era ainda, por assim dizer, de poucos dias, para ter hum progresso mais vantajoso: boje porém que as Artes em geral pelo espirito de invenção se têm sublimado, e que os genios raros de fanfrosos Amadores tanto tem apurado toda a sorte de gravura; esta mesma talvez terá já chegado, senão excedido, a esse grão de perfeição, de que então se poderia lembrar o mesmo Author *Bosse*, segundo as excellentes obras deste genero, que presentemente admiramos pela sua belleza.

(*) *Jacques-Christoph le Blon* Pintor, discipulo de *Carlos Maratti* nasceu em Francfort. Tendo passado hum grande parte da sua vida em Inglaterra, hhi deo a luz no anno de 1730 o livro, de que aqui se trata. Passou-se depois para a França com o desigño de lá publicar a Arte da gravura, e da impressão dos quadros, de que elle era inventor. Por consequência, elle obteve do Rei em 1740, hum privilegio ex-

tez; intitulado, *o colorido*, ou a harmonia do colorido na Pintura, reduzida a princípios infalliveis, e a huma pratica meclanica, com figuras impressas em côr, para facilitar a sua intelligencia; por *Jacques-Christovão le Blon*; em 4.º ornado de cinco estampas.

Mr. le Blon, querendo fixar a verdadeira harmonia das côres na Pintura, prova neste livro, que todos os objectos se podem representar pelas tres côres, primitivas, a saber o vermelho, e amarello, e o azul: que com a mistura destas tres côres se podem compor todas as outras ainda mesmo o negro; o que se entende das côres materiaes, de que se usa na Pintura; porque a mistura das côres primitivas contheudas nos raios do sol, (que elle chama côres impalpaveis) produzem pelo contrario o branco, como demonstrou *Mr. Newton* no seu tratado da Optica. Assim, segundo este principio, o branco resulta da mistura das côres impalpaveis, e não he mais, que huma concentraçãõ, ou excesso de luz: o negro pelo contrario he huma privaçãõ ou falta de luz causada pela mistura das côres materiaes. Estas reflexões conduzirão naturalmente este Author á maneira de representar todos os objectos com sua côr natural por meio das tres chapas gravadas, como fica dito, e das tres côres primitivas. Assim se tem executado esta bella desenheta,

ain-

clusivo para o exercicio da sua nova Arte. Elle tentou, e com effeito conseguiu, formar huma escola de pessoas, que trabalhavam pelos seus modellos, e instrucções; mas até aqui nem havido sempre grande differença entre as suas obras, e as deste celebre homem. Morreo em Paris em Maio de 1741 de idade bastante mente avançada; mas a sua pratica e os seus escriptos se tem conservado, e he digna de se ver a bella explicação dos seus discursos no livro intitulado: *Arté de imprimer les couleurs, ordonnée-segundo os escriptos, e instrucções vertueuses de Jacques-Christovão*; por *Mrs. Goussier de Montigny*; em 8.º com figuras impressas em Paris em 1765.

aínda que, depois da invenção do talho d'onde se fez azeite, muitas tentativas inúteis para chegar a abstracção, julgando-a mesmo impossível, até que *Mr le Blon* achou o meio de a publicar á perto de trinta annos, por alguns pedaços do seu trabalho, que elle fez apparecer então.

Para este fim, depois de ter determinado o objecto, que se quer representar, e de ter destruido os desenhos sobre cada chapa, segundo o effeito, que ella deve produzir sobre hum mesmo papel, gravaõ-se estas chapas quasi inteiramente em maneira negra; excepto as sombras mais fortes, e alguns contornos, que são gravados a buril, do modo ordinario, logo que o toque houver de ser firme.

Não se grava inteiramente o objecto sobre cada chapa, mas somente aquella extensão de côr, que cada huma deve receber para concordar com as outras duas, e dar com ellas a pintura completa.

Por tanto a arte de estampar em côr se reduz
 1.º A representar hum objecto, qualquer que seja, com tres côres, e por meio de tres chapas, que se devem imprimir sobre o mesmo papel. 2.º A fazer os desenhos sobre cada huma das tres chapas de modo que se ajustem a formar exactamente hum objecto. 3.º A gravar estas mesmas chapas de modo, que não possam discrepar huma da outra na ordem da sua impressão. 4.º A escolher as tres verdadeiras côres matériaes primitivas, e preparallas em termos, que se possam imprimir, ter belleza, e durar muito tempo. 5.º Em fim a tirar as tres chapas com todo o cuidado e destreza, para que se não perceba depois da impressão o modo, porque ellas foram tiradas.

O primeiro destes artigos, que he o mais consideravel, pertence á theoria da invenção; e os outros são absolutamente necessarios para a pratica mechanica, de que depois falaremos: elles são na verdade de tanta importancia, que pela menor

falta deixará a execução de ter o seu devido successo. Algumas vezes se póde empregar mais de tres chapas, quando a belleza, ou a difficuldade do objecto o exigem.



Pratica da Gravura e da Impressão, que imita os quadros.

AS chapas destinadas para este genero de gravura devem ser preparadas e *granizadas*, como para a maneira negra, fazendo esta mesma gram ainda mais fina, se for possivel. Serve-se tambem da raspadeira, e do brunidor, como se explicou já, falando da Gravura em maneira negra (pag. 118.) Tem-se o mesmo cuidado de conservar a gram na sua viveza sobre os lugares, que devem imprimir as meias tintas, e apagalla inteiramente nos que devem poupar o papel, para que este possa fornecer as luzes. Os grãos mais ou menos fortes do abatimento da gram não se poderião prescrever, pois só a pratica, e as experiencias serão capazes de ensinar, corrigir, e aperfeçoar os effeitos da raspadeira.

A primeira chapa, que se desenha he a que deve tirar em azul, a segunda em amarello, e a terceira em vermelho. Haverá grande attenção em não aproximar muito os traços, que firmão os contornos, e reservar sempre lugar para os corrigir e aperfeçoar, quando pelas provas se vir, que as chapas não conferem exactamente.

Dirige-se a gravura de modo, que o branco do papel dê, como fica dito, as luzes do quadro; a chapa de azul os longes, e os pertos; a de amarello os brandos e os reflexos; e a de vermelho ani-

me a estampa, e fortifique os pardos até ao negro. Estas tres chapas concorrem quasi por toda a parte a fazer 'as sombras; muitas vezes para isto bastariaõ duas, e outras vezes huma só; e quando ha sombras extremamente fortes, metem-se-lhes alguns talhos de buril.

Facilmente se póde julgar, que os effeitos vem não só da uniaõ das côres, como tambem de serem mais ou menos profundas as cavidades da chapa. O buril he pois de hum grande socorro para reforçar as sombras, e não se deve apprehender, que os traços cruzados nas sombras produzaõ alguma dureza; nós temos estampas assim tocadas, que, vistas de huma certa distancia, representaõ muito bem o macio do pincel.

Para se estabelecer o ajuntamento de côres, logo que se tiver gravado algum tanto a chapa de azul, tiraõ-se della algumas provas, e fazem-se as correções a pincel. Para este effeito se meterá hum pouco de alvaiade preparado á colla nos lugares da prova, que parecerem demasiadamente corados, e hum pouco de azul nos que parecerem muito claros. Consultando depois esta prova assim corrigida, se passará tambem a raspadeira nos lugares da chapa, que sendo muito fortes, tem por consequencia muita gram, a qual pelo contrario se augmentará com o pequeno *berçó* nos lugares, que foraõ muito raspados, e que por isso são muito claros: mas havendo cuidado, e attenção se poderá sempre evitar toda a occasiaõ de regranizar a chapa. Esta primeira de azul, chegando á sua perfeiçaõ, fornecerá as provas, que servem para se conduzir na chapa de amarello. Exaqui o como.

Examinaõ-se as roupagens ou outras partes que devem ficar em azul puro, cobrem-se todas na prova com alvaiade, e raspa-se a segunda chapa de modo que lhe fique para a sua côr de amarello senaõ aquillo mesmo, que na prova se vé em azul

Mas

Mas a chapa de azul não poderá dar tudo o que a segunda pede de amarello, pelo que na prova azul se ajuntará a pincel todo o amarello do original, isto he o amarello puro, o côr de palha, ou outro mais ou menos carregado, suprindo assim a pincel todo o amarello, que esta primeira chapa não poder mostrar, a fim de que, trabalhando a segunda pela prova da primeira, possa aquella dar todo o amarello, que nesta se representa.

Com as mesmas precauções se trabalha a terceira em vermelho pela segunda em amarello; e para julgar dos effeitos de cada chapa, se tirão provas de cada huma em particular, que são camafeus (1), mas todos imperfeitos, por lhe faltarem partes, que senão pôdem achar, senão ajuntando pela impressão as tres côres sobre a mesma folha de papel. Depois de reunidas, se julgará então das tintas, e meias tintas de todas as partes assim as mais claras, como as mais carregadas; e se passará, como acima dicemos, em humas o pequeno *berçó*, e em outras a raspadeira.

Para trabalhar com mais promptidão se usa de quatro chapas: carrega-se logo a primeira de todo o negro da estampa, e para disfarçar a uniformidade, que lhe poderia dar muito tom de maneira negra, pôde-se destribuir tambem pelas outras chapas huma certa gram, que sirva, como de regram (2) sobre o negro. As meias tintas desta primeira chapa devem sempre ficar hum pouco fracas, para que a sua prova receba a côr dos outras chapas, sem as manchar.

Estando pois a estampa em negro, a segunda chapa, que se imprimir em azul, deve sempre ser

R 2

de

(1) Camafeu, se diz da Pintura em huma só côr: pintar em camafeu, e pintar em huma só côr.

(2) Toda a côr que pela sua diaphanidade deixa ver, ainda que com alguma alteração, o fundo, a que se applica.

de huma gram muito menos forte, do que se se trabalha-se sobre os primeiros principios. Da mesma sorte a chapa do amarello, e a do vermelho a penas serão mais reforçadas naquellas partes, que decisivamente houverem de imprimir em amarello ou em vermelho, ou ainda naquellas, que, reunidas, produzem huma terceira côr; assim o azul, e o amarello, juntos, produzirão o verde; o vermelho sobre o azul dará o roxo, etc.

A chapa destinada para o negro será granizada em toda a superficie; e por isso nas outras se pôdem conservar grandes espaços, que ficarão polidos: évitando assim o trabalho de as granizar, se poupará tambem aquelle, que indispensavelmente se teria em raspar, e polir tudo, o que não houvesse de fornecer alguma cousa á impressão.

Huma vez que se tenha conseguido fazer hum **modello**, será isto hum grande avance; porque, tenho, por exemplo, de gravar hum retrato de cem tintas differentes. A estampa colorida de hum **S. Pedro**, v. g. que eu terei conservado com as chapas, que a imprimirão, vai certamente decidir de huma parte das minhas tintas: deste modo. Quero colorir a cinta do retrato; esta, pela confrontação, me parece ser da mesma tinta, que a cinta do meu **S. Pedro** antigamente impresso. Examino as chapas do **S. Pedro** e reconheço, que ellas tem tanto de amarello, e tanto de vermelho na sua gram: logo para a cinta do retrato reservo em amarello, e em vermelho outro tanto, como tem as chapas do **S. Pedro**; e assim do mais. (*)

Exa-

(*) As pessoas, que quizerem ter a curiosidade de se exercitarem neste genero de Gravura, devem consultar o livro de *Mr. de Montdorge*, citado na nota da pag. 124, donde se tirarão os detalhes deste artigo sobre a pratica da Gravura, e Impressão, que imita os quadros.

Exaqui pouco mais ou menos todo o fim desta arte, que seria bem facil aperfeiçoar, se algumas pessoas sabias no Desenho, e na Pintura se quizessem encarregar deste trabalho; porque sem se restringuir ás tres côres primitivas, que *Mr. le Blon* indica, se poderia usar de algumas terras pardas para fazer as massas de sombra, como a ochre, a terra de sombra, obistre, etc. e empregallas nos lugares, onde fosse preciso sobre cada chapa, com huma pequena bala, feita de proposito, e que não servisse, senão para esta ou aquella côr. Deste modo se poderia muito melhor imitar a Pintura, do que pela dura, e mal entendida combinaçã das tres côres empregadas tão simplesmente, como de ordinario se pratica neste genero de trabalho.



Da Gravura em maneira de lapis ().*

A Gravura em maneira de lapis he a arte de imitar ou contrafazer na chapa de cobre os desenhos feitos a lapis em papel. O fim deste modo de gravar he de fazer huma illusão, a ponto de que o verdadeiro conhecedor não possa á primeira vista differenciar o desenho original da copia, que fez em gravura. Bem se vê, que a utilidade deste novo genero de gravura he, de multiplicar os Desenhos exemplares, que nos tem deixado os mais celebres mestres, que possuaõ o que se chama bella maneira de desenhar, relativamente á pratica do lapis: vantagem superior a todos os outros generos de gravura para constituir bons alumnos na pratica do Desenho.

Que soccorros não receberão desta nova descoberta os principiantes? Quantos discipulos longe das grandes Cidades, o centro das artes, que, não podendo adquirir os desenhos dos *Raphaees*, dos *Carraches*, dos *Bouchers*, e outros, passaõ os primeiros annos de seus estudos a desenhar por estampas gravadas em talho doce, e adquirem por isto huma maneira de desenhar com hum arranjo duro,

(*) Este artigo de Gravura em maneira de lapis foi extrahido da *collecção de estampas sobre as Sciencias e as Artes*, Liv. 4.º artigo GRAVURA. Hum Artista celebre, e pratico neste genero de trabalho, quiz ter abundade de o ler com attenção, e de se encarregar da gravura das duas estampas, que aqui ajuntamos para intelligencia do seguinte discurso.

ro, e secco, tão contrario ao bom gosto do lapis, e ao effeito da natureza? Nada disto subsistirá mais para obstar aos seus progressos: multiplicando-se os meios da sua instrucção, se tem aplainado as difficuldades da arte, fazendo-a mais accessivel, e menos difficultoza.

Este genero de gravura não se executa com talhos de buril, como a gravura em talho doce; mas sim por huma variedade de pontos misturados e sem ordem, como sendo mais proprios para imitar esta especie de gram occasionada pelo lapis em hum papel mais ou menos macio: cada traço de lapis sobre o papel se deve considerar como huma infinidade de pontos reunidos; e estes pontos não são outra cousa mais, que as eminencias da gram do mesmo papel, sobre as quaes se deposita o lapis, passando por cima dellas.



Prática desta Gravura.

Sobre a chapa , que houver de servir , depois de polida , brunida , e envernizada , como para a Gravura em talho doce , he preciso contraprovar o desenho , que se quer imitar. Quando este desenho original senão possa contraprovar , prega-se o seu calco á lapis vermelho em hum papel envernizado , ou azeitado ; e servirá este calco de desenho para transmittir ao verniz todos os traços do original : feito isto , se formarão os contornos *aa* do objecto , (est. 15 , fig. 14.) com pontos mais ou menos empastados huns com outros , segundo a força ou delicadeza do toque de lapis indicado pelo original ; e para fazer estes pontos , se usará das pontas 1 , 2 , 3. Estabelece-se depois todas as massas de sombras , e os rellexos , exprimindo logo todos os traços dominantes ; como , por exemplo , se houvesse huma massa de sombra semelhante á fig. 11. da mesma estampa , esta se deveria considerar debaixo de dous aspectos differentes ; 1.º como os da fig. 12. representando os traços dominantes , que servem de indicar a perspectiva do objecto ; 2.º como os da fig. 13 , que não offerece mais , que o fundo granizado , que serve nas massas de sombras para colorir , e ao mesmo tempo esbater o traços , que interromperiao a tranquillidade , que exige a total privação da luz.

As meias tintas serão feitas com traços formados de pontos , ou por massas de huma leve granização , segundo mostrar o original ; e os toques mais vigorosos serão empastados por pontos confusos huns com os outros. A figura 14 da estampa 15 representa hum esbosso feito a agua forte , segundo a ordem
das

das operações, que acabamos de estabelecer. Esta sorte de gravura se pôde profundar por qualquer das duas aguas fortes, á escolha do Artistas, de correr, ou de partir; tendo só o cuidado de deixar profundar por menos tempo as partes vizinhas ás luzes, assim como por mais os toques mais vigorosos. O mal, que nisto pôde haver, he, que os pontos, que formão os traços de lapis mais reforçados, venhão a cravar-se hum pouco huns nos outros; porém disto mesmo resulta hum tremido singular, e hum desordem mais affectada, e ao mesmo tempo mais verdadeira.

A figura 14, não tendo todo o effeito do original, se tornará a granizar em todos os lugares, que disso forem susceptiveis, como *bb* (fig. 15), o que se pôde fazer com a ponta (fig. 1, est. 14), ou com o buril, (fig. 10 da mesma est.) Se o primeiro trabalho he em geral mui transparente nas massas de sombras, usar-se-hão dos ponções de fosco (fig. 5, 6, e 7) para espalhar por toda a parte hum gram, que, absorvendo os pequenos brancos, produza toques mais ternos, ou assombrados. Da-se maior vigor aos traços, usando do buril, para cravar mais o trabalho da preparação. Procura-se em fim imitar a gram do papel, formando especies de pequenos rasgos, que cortão os traços do lapis horizontal, ou perpendicularmente, como mostrar o desenho original, os quaes se devem exprimir por pontos feitos com pequenos golpes de buril, ou com a ponta nos lugares, que representaõ força de lapis, porém menos sensiveis, e menos apparentes nos pardos, e nos claros: nos exemplos *c*, *d*, (fig. 11. desta estampa,) e *e*, *f*, (fig. 15 da estampa 15,) se vem totalmente acabados estes toques em direcções perpendiculares. Esta gravura deve ser desbarbada antes de passar á impressão, bem como se desbarbão as chapas gravadas em talho doce.

Naõ pertendemos por isto, que esta maneira

da operar seja geralmente adoptada por todos, os que trabalhão neste genero : cada hum seguirá a que lhe parecer mais conveniente, e expedito. Os instrumentos variaõ tambem , segundo a escolha do Artista : huns se servem da carretilha (est. 14, fig. 8, e 9) para offuscar as massas de sombras, os reflexos, e as meias tintas, sem preparar a agua forte mais, que os traços dominantes, os contornos, e os toques mais fortes : outros usaõ dos buris de fosco em forma de ponções, de que humna das pontas he guarnecida de humna certa quantidade de pequenos dentes agudos, desiguaes em grossura : elles batem com hum pequeno martello sobre a outra ponta deste buril, e o fazem mover por todos os lugares, que querem fortificar. Todas estas variedades, e differentes meios concorrem para o mesmo fim, e são igualmente bons na mão de hum habil Artista, com tanto que elle saiba cuidadosamente evitar no seu trabalho hum arranjo servil, e muito simetrico ; porque a melhor maneira, isto he, a que faz maior illusão, he aquella, que menos deixa perceber o mecanismo, e que mais parece inimitavel.

—————

*Explicação das figuras relativas á Gravura em
maneira de lapis.*

(Estampa 14, e 15.)

Fig. 1. Ponta, que serve de pontilhar os contornos e os traços na preparação á agua forte.

Fig. 2. Ponta dobrada.

Fig. 3. Ponta, com que se pôdem fazer tres pontos de hum vez. As pontas deste instrumento devem ser de differente grossura, e hum pouco embotadas; e o mesmo he das precedentes.

Fig. 4. Ponção para reforçar a gram, nos lugares já preparados á agua forte, que se quer empastar, e vigorizar mais. Este instrumento faz de hum vez dous pontos de differente grossura, e de fôrma irregular: as suas pontas devem tambem ser hum pouco embotadas para fazer menos aspero o seu trabalho. Serve-se delle, batendo com o martello sobre a parte *a*.

Fig. 5. Especie de ponção chamado *de fosco*. A sua parte *b*, que tem a semelhança do fundo de hum dedal, he guarnecida de hum infinidade de pequenos dentes desiguaes, embotados, e sem ordem: tambem se usa delle, batendo-lhe com o martello; e serve para dar hum ligeira gram, e para offuscar, ou assombrar mais os lugares, que a agua forte tiver deixado mui transparentes.

Fig. 6. O mesmo ponção de fosco com seu cabo. Delle se pôde usar, gravando á agua forte, para espalhar sobre os traços dominantes hum

gram , que forma as massas de sombra , os reflexos , etc.

Fig. 7. A ponta de hum dos ditos ponções representada em grande , para melhor se poder conhecer o seu feitio. Este instrumento deve ser de aço , e da forma , que aqui se vê : antes de o temperar , he preciso fórmar-lhe os pequenos dentes , ou emi-nencias agudas , que tem na superficie c , o que se faz a golpes de buril dados aqui , e ali , sem or-dem , nem simetria ; depois do que , se tempera en-tão. Depois de temperado , se embotaraõ estes pe-quenos dentes , esfregando-os levemente na pedra com azeite. Desta ultima operaçaõ resulta , que os dentes mais compridos ficaõ embotados , e os ou-tros conservaõ as suas pontas agudas ; o que deve fórmar a mistura de pontos necessaria para o tra-balho , á que este instrumento he destinado.

Fig. 8. Rolete de aço temperado , que serve de fazer o fosco , ou seja na preparaçaõ á agua forte , ou no trabalho á buril , para lhe dar o effeito. Faz-se este rolete , e os seus dentes do mesmo modo , que acima se dice para o ponçaõ de fosco.

Fig. 9. O mesmo rolete visto de hum lado. Em d se vê hum ensaio de gram , que elle pôde fór-mar , passando-o muitas vezes , e ém differentes di-recções sobre o mesmo lugar. Esta gram será mais ou menos forte , segundo se carregar tambem mais ou menos no rolete.

Fig. 10. Buril , com que se pôdem fazer dous pontos de huma vez : delle se serve , como do bu-ril ordinario para fortificar os toques por pontos cra-vados huns nos outros.

Fig. 11. Traços cruzados , e esbatidos , ou offus-cados por hum fundo granizado.

Fig. 12. Traços cruzados , feitos inteiramente á agua forte com differentes pontas.

Fig. 13. Fundo granizado , que se pôde fazer com pontas de differente grossura , (fig. 1 , 2 ;) ou tam-

tambem com o rolete, ou ponção de fosco (fig. 6, e 8.) Esta ultima maneira seria mais expedita.

Fig. 14. (Est. 15.) Orelha esbossada á agua forte. Neste trabalho se fará todo o possível por imitar só com a agua forte o tom do original, de modo, que não reste mais; que dar-lhe depois as forças, ou com os pontos do buril cravados huns nos outros, ou com os ponções de fosco.

Fig. 15: A mesma orelha acabada. Os traços *e f*, que indicão a trama do papel, torão metidos depois com a ponta *e* do ponção. (fig. 4. est. 14.)

Por esta maneira de gravar se pôde imitar os desenhos feitos a lapis vermelho, e negro em papel branco, não sendo preciso mais, que gravar duas chapas para o mesmo objecto, quero dizer, hum para cada côr. Com tres chapas se chegaria igualmente a imitar os desenhos a lapis vermelho, e negro, e realçados de branco sobre o papel azul ou pardo.

Observação.

Pela attestação da Academia Real da Pintura e Esculptura, e pela pensão estipulada a *Mr. Francisco* parece, que elle se deve ter por inventor desta nova maneira de gravar á imitação do lapis. *Mr. Demarteau* a aperfeiçoou depois, e deu ao Publico pedaços muito estimaveis gravados pelos originaes de *Mr. Boucher*, imitando muito bem os desenhos de lapis vermelho, ou negro. Mas ultimamente *Mr. Bonet* descobrio o meio de representar os desenhos dos dous lapis, isto he a lapis negro realçado de branco em papel azul, ou pardo; o que até ao presente senão tem podido fazer por falta de hum branco, que se podesse conservar impresso, sem amarellar, ou enegrecer. Estas

vantagens lhe tem facilitado o meio de representar a pintura em pastel. Elle acaba agora de dar huma prova disto pela execucao de huma cabeça de mulher copiada de outra em pastel de *Mr. Boucher*, que na verdade parece ter satisfeito a todos os amadores. *Mr. o Marquez de Marigny*, a quem esta obra foi apresentada com todas as chapas, que faziaõ parte dèsta estampa, acompanhadas de huma instrucção para cada huma dellas, tendo experimentado esta descnberta, houve por bem representalla a ElRei: S. Magestade a vio com prazer, e para dar ao Author huma prova da sua satisfação, além de o honrar com huma gratificação, lhe ordenou gravar o seu Retrato nesta maneira, pelo quadro de *Mr. Carlos Vanloo*.

Dos Camafeus, e da Gravura, que imita a aguada.

Para não omitir cousa alguma do que pôde interessar aos amadores dos differentes generos de Gravura, aqui daremos alguma noção da que imita a aguada, cujo gosto parece renovar-se pelas estampas neste genero, que este anno se tem visto no Sallaõ do Paço. Todos sabem, que entre os chefes d'obras de Pintura, Esculptura, e Gravura, expostas ao Publico pelos Artistas da Academia Real da Pintura, e Esculptura, ha, entre outras, vinte e nove estampas gravadas pelo *Principe* o Pintor, a imitação da aguada por hum procedimento particular a este Artista, e que elle se não dignou ainda manifestar. A muito tempo que se procura o meio de mostrar bem na Gravura este trabalho da aguada, ou seja á sombra, ou á tiña da China, e muitos Artistas o tem conseguido, como depois diremos, por differentes meios: mas parece, que a maneira empregada por *M. o Principe* he superior a todas, as que até aqui se tem imaginado; ou seja pela sua grande facilidade, ou pela promptidão da sua execução, ou seja em fim pela justeza, com que elle sabe imitar todas as sortes de aguadas.

Foi no principio do Seculo XVI, que se imaginou em Italia, e na Alemanha a arte de imitar em estampas os desenhos aguados, e a especie de Pintura em hum só côr, a que os Italianos chamaõ *chiaro-scuro*, ou claro-escuro, que nós conhecemos pelo nome de camafeu. Com o soccorro desta invenção se chega a exprimir a passagem das sombras á luz, e as differentes tintas ou toques da aguada. O primeiro inventor desta sorte de gravura, como afirma *Filibiano*, foi hum Pintor Italiano chamado

Hu-

Hugo, da Carpi. Elle excogitou, (diz este Author) huma maneira de gravar em pão, por cujo meio as estampas sahisssem como aguadas de claro-escuro. Para este effeito eraõ precisas tres chapas de hum mesmo desenho, as quaes se tiravaõ huma depois da outra para imprimir huma só estampa. Ellas eraõ gravadas de modo, que huma servia para os claros e grandes luzes; outra para as meias tintas, e a terceira para os contornos e sombras fortes. Deste genero se vem excellentes obras delle gravadas pelos desenhos de *Raphael*. *Francisco Mazzuoli*, cognominado o *Parmesaõ*, se applicou depois a aperfeicçar esta especie particular de gravura, e della se servio felizmente para multiplicar as suas proprias obras. Na obra de *Bloemart* se achão muitos desenhos em camafeus da invenção de *Abraão Bloemart*, que forão gravados nesta maneira por *Frederico* seu filho. *N. Lallemand* trabalhou tambem sobre os mesmos principios nos primeiros dias do Reinado de *Luiz XIV.* *Francisco Perrier*, Pintor originario de *Franch-Comté*, conhecido pela colleccão de estatuas antigas, que elle desenhou; e gravou pelos originaes, que se achão em Italia; deo ao Publico, á pouco mais ou menos, cento e trinta annos, estampas tiradas em papel pardo hum pouco escuro, cujos contornos e traços eraõ impressos em negro, e os realces em branco, tudo em fórma de camafeu, e que então pareceo novo e muito interessante para excitar a curiosidade do Gravador *Bosse*. Aqui se achará depois o resultado das suas indagações. Em fim hum Pintor Inglez chamado *Arthur Pound*, publicou em Londres, á perto de quarenta annos, huma serie de 72 estampas gravadas em claro-escuro muito curiosa, e habilmente trabalhadas pelos desenhos, e esquissos aguados de grandes mestres Italianos; e mesmo nos nossos dias temos visto muitos desenhos da colleccão de estampas do gabinete de *Mr. Crosat* gravados e impressos desta maneira.

Co-

Como a Gravura em maneira negra he o genero mais proprio para representar o veludado da pintura e da aguada, he muito provavel, que os effeitos desta gravura, combinados com os das tres chapas em pao do mesmo desenho, de que falla *Felibianno*, fizessem nascer as primeiras idéas da arte de imitar a aguada com chapas de cobre: mas ainda que assim seja, eis-aqui o procedimento, que ensina *Mr. Bosse* para chegar á imitação dos camafeus por meio da Gravura, ou seja á agua forte, ou á buril.


He preciso (diz elle) haver duas chapas de cobre de igual tamanho, certamente ajustadas huma sobre a outra: em huma dellas se póde gravar inteiramente o que se quer, e fazella imprimir em negro sobre hum papel pardo, e forte: depois disto, tendo envernizado outra chapa, e pondo o seu lado envernizado sobre a impressão, que a primeira chapa gravada fez sobre esta folha, se passará da mesma sorte por entre os cylindros do torculo: esta folha deixará então a sua contraprova sobre a chapa envernizada. He preciso depois gravar nesta chapa os realces, e fazellos profundar bem com a agua forte: o mesmo se póde fazer á buril, e talvez que melhor, e com mais facilidade.

Ora, a maior difficuldade, que ha nisto (continua *Mr. Bosse*) he de achar hum papel, e hum oleo, que não fassão amarellar, nem aveimelhar o branco: o melhor expediente he, ter oleo de nozes do mais branco, e tirado sem fogo; metello em dous vasos de chumbo, e deixallo ao Sol, até se fazer espesso á proporção do oleo fraco ordinario; e para o oleo forte deixar hum dos mesmos vasos por mais tempo ao Sol.

He preciso depois haver hum bom alvajade bem puro e limpo, e tendo o reduzido a pó subtil, fazello seccar: delle se tomará, para o moer com huma muito pequena quantidade do oleo fraco, e

ajuntallo depois com o mais forte, e mais espesso, como se fez para moer o negro. Tendo-se já imprimido em negro, ou em outra côr, sobre o papel pardo a chapa, que he inteiramente gravada, se deixará seccar a impressão por dez, ou doze dias: depois deste tempo, tornando a humedecer as estampas, he preciso tingir do branco assim preparado a chapa, em que estão gravados os realces, e enxugalla segundo o costume; depois assentalla sobre a folha já impressa em negro, ou em outra côr, de sorte, que fique justamente introduzida na cavidade, que a primeira chapa ahi tem deixado, tendo o sentido de a não por as avessas. Estando assim bem ajustada, segue-se o fazella passar pelos cylindros, como se fez á primeira; e deste modo se terá humma estampa colorida em camafeu, de que o pardo do papel fará as meias tintas, e os reflexos; a chapa inteiramente gravada dará os contornos, as fórmas, os toques, e as massas de sombra, tudo na côr, que se tiver empregado; e a chapa de branco fornecerá os realces, e os golpes de luz.

Por hum procedimento quasi semelhante se póde imitar a aguada, e mesmo fazella por meio de humma só chapa, como *Mr. Bonnet*, Gravador, de quem acima falamos, observou no frontespicio, e outras estampa da *collecção de cabeças de caracter gravadas pelos originaes de Leonardo de Vinci*, das quaes o *S.^r Jambert* veio a dar humma nova edição, em que *Mr. Bonnet* soube perfeitamente dar, por meio de humma só chapa de cobre, gravuras, que imitaõ a aguada; quando pelo contrario na antiga edição tinha sido necessario empregar muitas chapas de páo, e outras de cobre para o mesmo desenho, o que era *bastantemente incommodo*.



Dos Camafeus. executados por meio da Gravura em páo.

Como o que acabamos de dizer das estampas em camafeu, que se achão na collecção de *Mr. Crosat* executadas por meio da Gravura em páo, poderá excitar a curiosidade de alguns Artistas, daremos neste artigo hum resumo do mechanismo deste trabalho, extrahido do livro intitulado, *Tratado historico da Gravura em páo*, por *Mr. Papillon*, em dous volumes com hum terceiro em fôrma de supplemento, de 1766.

Na Gravura em páo as differentes tintas, que compõem a sua impressão, vem por outras tantas chapas, que se empregão para esse fim: os lugares do papel, que ficam em claro, fazem na estampa o mesmo effeito, como se elles fossem realçados de branco: taes são, pouco mais ou menos, as academias, que se desenhão em papel azul, ou pardo, realçadas de branco nos lugares mais esclarecidos. Como a maior parte das estampas em camafeu são destinadas a perpetuar os desenhos dos grandes Mestres assim da Pintura, como da Esculptura, he preciso muitas vezes gravar os seus traços a agua forte em chapa de cobre, quando elles no original são tão delicados, que em páo senão podem dar com a mesma delicadeza por toda a extenção da chapa. Mas depois as differentes tintas se fazem sempre pela operação da gravura em páo. Ora, como a belleza de huma tal estampa consiste sempre com especialidade na justeza das entradas de cada chapa, ou tinta; póde-se fazer, como na impressão

das letras, por meio de muitos pontos em frascueta (1), ou por outros quaesquer reparos, como antigamente fazião os Gravadores em camafeu.

Entrando pois na disposiçaõ desta gravura, he preciso acertar, e esquadrejar do mesmo tamanho outras tantas chapas de pão, quantas forem as diferentes tintas, de que se quer servir. A grossura destas chapas, posto seja arbitraria, com tudo o melhor he fazella de quinze linhas, escolhendo sempre para isto a melhor madeira.

Querendo-se imprimillas no torculo, deverão ser, pouco mais ou menos, huma polegada mais compridas, e mais largas, que o desenho. Foi com o torculo que *Nicolaus le Sueur* imprimio os bellos camafeus, que gravou para a obra de *Mr. Crosat*; assim como algumas mais da collecção de *Leonardo de Vinci*, de que já fallamos a pag. 139, e 140.

Quando pois se tiverem preparado todas as chapas destinadas para a gravura em camafeu, se desenhará com a pena sobre huma dellas a figura ou objecto, que se quer gravar, o que se fará com a maior correcção possivel; e ficando bem no meio da chapa, se pregaraõ quatro pontas em cada hum dos seus angulos, se esta houver de ser impressa como na impressaõ das letras; porque para as que quizerem imprimir com o torculo, bastará o filete, que fórma a margem da chapa, para servir de guia. Depois de gravada e limpa a chapa, tiraõ-se della algumas próvas para as contraprovar, em quanto frescas, sobre cada huma das outras chapas, da maneira seguinte.

Em

(1) *Frasqueta*, Especie de grade de que usão os Impressores pegada ao timpano da prensa; e serve para segurar a folha de papel, que se quer imprimir, ao mesmo tempo que sendo guarnecida de hum pergaminho, em que se fazem diferentes piques, e abertos, serve tambem para impedir, que a folha receba tinta senão nos lugares, que apparecem pelos piques, e aberturas do pergaminho.

Em cada huma destas chapas se porá huma prova do lado impresso, sobre a qual se tem passado antes huma ligeira aguada de goma com hum pincel ou esponja, para que o papel facilmente se conserve seguro, sem escorregar sobre a chapa: ou tambem, se o papel não for bem espesso, se poderá passar esta aguada sobre a mesma chapa. Os quatro angulos do filete da estampa serão exactamente situados sobre os quatro cantos do mesmo filete, ou borda, que se tem traçado sobre a chapa.

Faz-se logo passar pelo torculo esta chapa com a prova collada em cima, e esta deixará impressos na chapa todos os traços do desenho. Assim se fará imprimir o mesmo desenho sobre as outras chapas, que houverem de entrar huma depois da outra, por meio de huma prova, que á cada humas dellas se applica.

Tendo deixado seccar por algum tempo esta impressão, se cobrirá em huma das chapas com hum pincel da cor mais clara, que o traço impresso, o que no desenho deve ser menos carregado, e assim tambem na segunda chapa. O mesmo se fará para a tinta mais clara, ou terceira chapa; e assim das mais por degradação de tintas, ou toques, segundo a quantidade das chapas, suppondo serem mais de tres. Feitos estes ensaios á vontade, e no gosto desejado, se encherá na segunda chapa com hum pincel tudo, o que deve fórmar a segunda tinta, regulando-se pela primeira prova ou chapa, que se houver corado. Passa-se depois a ver a primeira chapa, isto he, aquella, em que estão os traços do desenho, e com que se fizeram todas as provas, que tem servido para contraprovar nas outras chapas, para della tirar, e evacuar profundamente todos aquelles traços, que houverem nos lugares, ou entradas, que a segunda chapa deve occupar. (*) Igualmente se subtrahirá a esta

(*) Ha camafeus, em que he preciso conservar todos os tra-

esta não só os traços, que restarem ná primeira, mas também aquelles, que lhe devem ser tirados. Na terceira chapa em fim se tiraraõ da mesma sorte todos os traços do desenho, deixando-lhe sómente as massas, que devem fórmar a tinta mais clara. Nestas massas he que se devem profundar os talhos, que haõ de ficar em branco na estampa, para produzir os realces, ou os maiores toques de luz. Se nesta ultima chapa se fizerem contratalhos, deveraõ estes ser gravados da mesma maneira; de sorte que, depois de gravadas todas as chapas, não restará precisamente a cada huma, senaõ o que faltar a todas as outras; e que as suas addições, entrando successivamente a reunir-se na estampa humas ás outras por meio da impressaõ, venhaõ a fórmar todas juntas o corpo, e o objecto da estampa em camafeu, que se tem proposto a fazer.

Eis-aqui todo o segredo, e a maior difficuldade desta gravura: ella não exige muita delicadeza nos seus talhos, mas simplesmente huma grande justeza na reuniaõ de todas as partes, e huma grande regularidade nos traços do desenho, assim como na posiaõ dos musculos. Naquellas partes das chapas, onde não houverem traços, se observará, que as massas da segunda e da terceira tinta sejaõ exactamente do mesmo tamanho das partes, que ellas devem colorir, como se restassem ainda os traços do desenho, que lhes foraõ supprimidos.

Mr. Papillon, para melhor explicar a differença entre cada huma destas chapas, deo, depois deste discurso, hum exemplo de huma figura em camafeu por quatro chapas, impressas cada huma separadamente, começando pela tinta mais clara, e de

cos por inteiro; e entaõ será bom servir-se da chapa de cobre, de que acima se falou: isto succede particularmente quando se quer imitar hum desenho traçado primeiro á penna com tinta da China, ou outra, e depois aguado com huma côr differente.

de que a ultima representa o traço, ou tinta mais carregada: elle mostra depois a estampa impressa com as suas quatro chapas, de sorte que por estas facilmente se póde perceber a differença de humas ás outras; o que mostra com clareza todo o mechnismo de hum camafeu impresso por meio da gravura em páo no livro citado ao principio deste artigo.




Dos talhos doces em duas ou tres côres.

REsta-nos ainda fallar de huma nova tentativa em Gravura, cujo successo he devido ao *S.^r Roberto*, discipulo de *le Blon*. Ainda que aqui não haja mais, que os effeitos da Gravura em talho doce, e a harmonia das estampas em côr; achar-se-hão com tudo muitas vantagens particulares para a Anatomia, a Geographia, a Historia Natural, etc. Nella se ganhará o tempo consideravel, que se emprega no granizado da maneira negra, e suas chapas tirarão maior quantidade de boas provas, do que podem tirar as outras daquella maneira.

Duas chapas bastaõ para esta impressaõ, as quaes podem ser gravadas á agua forte, ou á buril, como melhor parecer. A primeira imprimirá o negro, a segunda o vermelho, e sahirá a estampa como hum desenho de dous lapis.

Havendo occasiaõ, se lhe poderia ajuntar huma terceira chapa, sempre em talho doce, para dar, por exemplo, em Anatomia as veias em azul nos lugares de volutos das duas primeiras chapas. Em fim, para a perfeita harmonia das côres, se deverá recorrer ao que temos ensinado acima, falando da Gravura, que imita os quadros.

Fim da terceira Parte.



MODO DE IMPRIMIR

E M

TALHO DOCE, E DE CONSTRUIR O TORCULO.

QUARTA PARTE

A D V E R T E N C I A.

Pertendia neste tratado ser bem pouco extenso sobre o modo de imprimir as chapas gravadas, como materia alheia da minha proffissão; porém varias pessoas me deraõ a entender, que, para o contentamento de cada hum, não seria inutil expolla com alguma profusaõ mais, para que aquelles, que poderem gravar as suas chapas, e se acharem distantes dos lugares, onde se usa esta sorte de impressaõ, possaõ por este livro ter algum conhecimento, de que se utilizem, se lhes for necessario. Além de que, esta he huma arte, da qual até ao presente senão tem tratado por escrito, que eu saiba, e que he absolutamente necessaria para fazer ver o effeito das chapas gravadas, tanto á agua forte, como a buiril, pois só para ellas foi inventada.

Isto por tanto me obrigou a entrar aqui na maior individuação possivel para representar todas as peças de hum torculo, isto he a prensa de imprimir em talho doce, por differentes figuras, e

explicar, o melhor que pude, todas as suas particularidades necessarias para fazer huma boa impressão.

E cômô, tratando do modo de construir esta prensa, de a montar, e de a ajuntar, e guarne- cer de tudo, o que lhe he necessario, me foi pre- ciso fazer passar a chapa entre os rolos da mesma prensa, antes de lhe dar a tinta, e de fallar do modo de cozer o oleo, de preparar o negro, de molhar o papel, etc. devo advertir, que o discurs- so, que explica todas estas couzas, vai depois do que trata da construcção do torculo, e do mo- do de fazer passar a meza e a chapa por entre os mesmos cylindros delle.

* ————— *

Explicação das peças, que compõem o Torculo.

(Est. 16, 17, 18, 19, 20, e 21.)

São muitas as peças, que compõem hum torculo ou prensa, para imprimir as chapas gravadas á buril, ou á agua forte: nas seguintes estampas se mostraõ todas as partes delle; e aqui a explicação das letrãs, que se assignalaõ, para intelligencia do discurso, e vem a ser.

A. Os pés do torculo cavados por baixo no seu comprimento, para melhor assentarem sobré as extremidades *e*.

B. Os dous plumos ou pernas seguras aos pés *A* pelos dentes cavilhados * *.

C. Os braços do torculo.

D. Travessões seguros aos braços pelos parafusos *n*.

E. Columnas, que sustentaõ os braços.

F. Coberta, ou capitel do torculo, unida as duas pernas em cauda de andorinha, e segura de cada lado por dous parafusos *g*.

G. Sommeiros ou travessas seguras as duas pernas pelos parafusos *h*.

H. Cylindro inferior, que deve ser muito mais grosso, que o de cima.

I. Cylindro superior, á que se ajusta a cruzeta ou manivella.

K. Cruzeta, que serve de voltar o cylindro.

L. Lugar, em que se deve pôr o Impressor para marginar a sua estampa.

M. Meza do torculo avançada para o lado do Impressor, para nella assentar a sua chapa.

N. Chave para apertar os parafusos.

O. Mecha-quadrada do cylindro superior, que entra na abertura quadrada do meio da cruzeta.

P. Panno de lã posto sobre o cylindro superior para ao depois o estender sobre a chapa já assentada, e coberta de papel.

Q. A chapa posta sobre a meza do torculo, e assentada na margem.

R. Lado do torculo, por onde o Impressor faz passar a chapa.

S. Retalho de panno posto sobre a chapa, que deve passar pelos cylindros.

T. Taboa, ou banco, sobre que se põem as estampas, á medida que se tiraõ, depois de passarem para traz da prensa.

V. Outro banco para nelle se porem as estampas.

X. Taboa posta sobre o capitel do torculo, na qual se põem o papel, em que se deve imprimir.

Y. Cordas estendidas no tecto da casa, para nellas se estenderem as estampas a enxugar.

Z. Estampas, que seccaõ, penduradas nas cordas.

a b c d. Pedaco de taboa quadrado da grossura de hum polegada, ou duas, que serve de fortalecer o centro da cruzeta, onde se acha pregado por quatro parafusos *a, b, c, d.*

e. Extremidade dos pés do torculo mais elevada, que o resto, para lhes dar melhor assento e firmeza.

f. Abertura nas taboas lateraes ou pernas do torculo, onde entraõ as mexas, ou eixos dos cylindros, e se põem as chomaceiras, em que rodaõ os mesmos eixos, e os calços de papelaõ, que as conchegão mais ou menos.

g. Dons parafusos, que seguraõ, e prendem a coberta ás pernas, ou paredes do torculo.

h. Outros parafusos para segurar o travessaõ, que prende por baixo as pernas do torculo.

z. Chomaceiras, sobre que assentaõ, e rodaõ os cylindros.

k. Concavidade, ou interior das chomaceiras guardada de bronze polido por causa da fricção dos eixos.

l. Pedacos de papelão cortados igualmente para se meterem nas aberturas.

m. Cavilha para segurar a cruzeta na mecha do cylindro superior.

n. Parafusos, que seguraõ as travessas aos braços do torculo.

o. Balla para dar tinta na chapa.

p. Tinteiro, onde se põem a tinta já preparada para imprimir.

q. Bórda larga, e mais levantada, que o fundo do tinteiro, onde se põem a balla.

r. Faca para alimpar de vez em quando a balla, a borda do tinteiro, quando a tinta se tem enlurecido.

s. Fogareiro com brazas, que se mete debaixo da grelha para aquecer a chapa.

t. Grelha quadrada, e levantada sobre quatro pés a altura de oito até nove polegadas, sobre que o impressor põem a chapa para lhe dar a tinta.

u. Espatula para mecher a tinta.

x. Taboa, que serve de meza, onde o Impressor enxuga a chapa.

y. Caixa, sobre que se põem a dita taboa ou meza de enxugar; na qual se guardaõ os trapos de anno branco, os pedacos de papel pardo, o papel e fazer as margens, etc.

z. Pequena balla, ou almofadinha de sarja enrolada, para esfregar com azeite as chapas, quando se em acabado de imprimir.



(*Estampa 16.*)

VE-se nesta estampa o ajuntamento das peças, que compõem hum dos lados do torculo, de sorte que, fazendo-lhe ainda outro, que lhe seja igual em todas as suas partes, não resta mais, que tres, ou quatro peças, que prendem, e aggregaõ estes lados para formar inteiramente o mesmo torculo. Entremos em maior individuação.

Ha duas peças, que se chamaõ os pés do torculo, como as que se mostraõ em *A*. Ellas são hum pouco concavas no seu comprimento inferior, para formar o torculo, dando-lhe melhor assento sobre as extremidades *e e*.

Outras duas peças, que se chamaõ paredes, ou plumos sinaladas *B*, tendo cada huma sua abertura *f*, de 20 até 24 polegadas de comprido, e 5 até 6 de largo, a qual passa de huma á outra parte com angulões rectos para receber os eixos dos cylindros, as chomaceiras, e os papelões.

Quatro chomaceiras *i* guarnecidas de bronze polido na sua concavidade *k*, para maior duração, e para resistirem mais tempo ao esforço e á fricção dos eixos dos cylindros, que rodaõ entre ellas; por fora destas chomaceiras se mete huma grande quantidade de papelões, ou mesmo de papel pardo, para acabar de encher a abertura *f*, depois de encaixados os eixos nas chomaceiras *i*.

O cavado destas chomaceiras deve ter huma porção de circulo muito maior, que a circumferencia dos eixos dos cylindros para lhes facilitar a rotação. Além disto, deve haver o cuidado de engordurar

os eixos para evitar a fricção , e adoçar o movimento.

Ha quatro peças *C*, que formão os dous braços do torculo , prezos de hum a , e de outra parte ás travessas *D*.

Quatro columnas *E* , para sustentar os braços , em que ellas se encravaõ por cima ; e por baixo nos pés do torculo.

A peça *G* , que serve de segurar por baixo as duas pernas do torculo , fixada por dous parafusos *H*.

Os dous cylindros *H* , *I* , que são vistos de topo nesta estampa , e por extenso na estampa seguinte.

O cylindro inferior *H* , se costuma fazer sempre mais grosso , e mais rijo , que o superior *I* : o torculo roda assim melhor , e além disso , quanto mais he proporcionadamente delgado o superior , mais exactamente comprime a chapa , o que faz a impressão muito mais bella. Quando o inferior se emperna , faz-se tambem voltar , ajuntando-lhe outra cruzeta á mexa quadrada , que para isso deve ter do mesmo tamanho , que a do superior , como se vê na estampa 17. Por dous circulos de pontinhos se mostra a grossura dos cylindros , para se vér a proporção , que deve haver entre elles , cujo diametro será maior ou menor , relativamente ao tamanho do torculo.

Para não confundir os desenhos , se escusou o marcar com algarismos a medida de cada peça , o que tambem seria difficultoso perceber nas figuras assombradas , e se suprio com hum petipé , no qual poderá qualquer tomar com hum compasso as medidas proporcionadas de cada peça.



Representação geometrica da fachada do torculo.

(*Estampa 17.*)

F Acilmente se percebe por esta estampa, que as duas metades do torculo estão unidas pelo capitel ou cobertura *F*, que segura as duas paredes *B* por cima; por duas traveças *D*, que são unidas aos quatro braços *C* do torculo; e pela travessa *G*, que segura por baixo as duas pernas *B*. Trata-se só de pôr os cylindros, a cruzeta, e a meza.

Para este effeito se cortão papelões delgados ou papeis pardos do tamanho das chomaceiras *i*, ou da abertura das paredes; destes papelões se meterá na abertura *f* hum quantidade, que faça a grossura, pouco mais ou menos, de sinco polegadas: sobre estes papelões *l* se porá hum das chomaceiras, de modo que a sua cavidade, que he guarnecida de bronze fique para cima: o mesmo se fará á outra parede, e tendo posto os papelões e as chomaceiras, se meterá o cylindro inferior de sorte, que o eixo de cada lado assente sobre o concavo da chomaceira. Colocar-se-ha logo o cylindro superior sobre o debaixo; depois a chomaceira, cuja cavidade entrará na redondeza do eixo, ficando voltado para cima o fundo, para receber a quantidade de papelões, que devem acabar de encher a abertura das paredes. Feita a mesma operação do outro lado, o torculo se achará montado, e capaz de receber a meza.

Nesta estampa se desenharaõ em grande as duas chomaceiras, que devem guarnecer hum dos lados do torculo, com os papelões, que as acompanhaõ

as-

assim por baixo, como por cima, segundo o modo porque estão postos na abertura, para sustentar os dous cylindros.

Na mesma estampa se vê os cylindros postos em o seu lugar, e se observa por linhas pontuadas a redondeza do eixo, que entra na abertura das paredes: também se vê o modo porque a cruzeta *K* entra na meza quadrada *O* do eixo do cylindro superior *I*, como se representa em perspectiva na seguinte estampa, para melhor se conhecer a forma dos braços desta cruzeta.

Ao colocar-se o cylindro inferior *H*, se terá a attenção de o pôr de modo, que fique pouco mais ou menos huma polegada mais acima, que o travessaõ *D*, porque de outro modo a meza roçaria muito pelo travessaõ, passando por cima ao voltar o cylindro, e até ficaria embaraçada a ponto de ficar immovel, e impedir a rotação.

A meza *M* deve ser mais comprida, que o torculo, pouco mais ou menos, seis polegadas, e ter a mesma largura do seu interior; será preciso sómente deixar meia polegada de jogo de cada lado, para que ella corra facilmente, sem roçar nas paredes. A grossura desta meza he de huma polegada e meia, e quando muito duas, fazendo-a adelgaçar nas suas extremidades, para poder entrar com mais facilidade entre os cylindros. He preciso, que ella seja assim grossa para maior fortaleza, e para a poder aplinar de vez em quando, se ella se faz deffeituoza, o que entre tanto a diminua na grossura.

Todas as peças do torculo se devem fazer de carvalho bem secco e sam, excepto a meza e os cylindros, que devem ser de páo de nogueira secco, e sem entrecasca; fazem-se também de alamo, ainda que não são tão bons como os de nogueira, e não pôdem servir senão para os cylindros debaixo. He preciso, que todos elles sejam feitos do quarto, ou

acha, e não da redondeza de hum páo, e que sejam torneados bem cylindrica, e paralellamente.

Se acontecer o rachar-se algum cylindro, poder-se-ha remediá-lo, circulando as suas extremidades com arcos, ou argollas de ferro, tendo feito primeiro entalhes no páo bem largos, e profundos, para fazer entrar ahi a argolla de sorte, que não exceda á madeira.



Perspectiva da Cruzeta.

(*Estampa 18.*)


PElas figuras precedentes, e sua explicação se pôde ver, que a cruzeta serve de fazer voltar o cylindro superior, o qual carregando firmemente sobre a meza, a vai puxando para si ao mesmo tempo que faz a rotação; a meza, que então carrega sobre o cylindro inferior, o faz voltar em sentido contrario ao outro.

Note-se bem, que a meza, passando entre os cylindros, deve apertar igualmente em toda a sua superficie, principalmente em cima; por isso se requer, que ella seja exactamente plana, e os cylindros feitos ao torno com a maior attenção possível, de sorte que posto hum sobre o outro, se não possa vér da outra parte a luz per entre elles.

Para maior segurança, de que o torculo aperta igualmente, se pôde traçar com alvaiade huma linha recta pelo comprimento da meza, e outra pela sua largura, cruzando a primeira; e fazendo depois voltar os cylindros, se observará, se as linhas se imprimem sem interrupção no de cima, o que será huma prova da sua exactidão. O torculo se pôde fazer
mais

mais apertado , metendo-se-lhe mais ou menos papelão de cada lado , sem com tudo meter mais em humma , que na outra parte , porque de outra sorte elle não apertaria igualmente , nem a impressão seria boa.

Tornemos á forma da cruzeta *K* ; na estampa se representaõ duas , a de cima , que está só , e a debaixo , embutida na mexa quadrada *O* do cylindro superior *I* ; *abcd* he hum pedaço de páo chato , e quadrado da grossura de huma polegada , que só serve para fortificar o centro da cruzeta , por ser esse o lugar , em que ella recebe maior esforço. Elle está pregado á cruzeta por quatro parafusos *abcd* , que entraõ nos quatro cantos desta peça. O perfil se vio já na estampa precedente. Esta cruzeta deve estar segura só pela cavilha *m* , para que se possa meter , e tirar da mexa *O* , todas as vezes que for necessário. Ao depois se verá na estampa 20 o modo porque o Impressor faz voltar esta cruzeta ; a qual se representa a qui com os braços algum tanto curtos , devendo-se advertir , que geralmente a cruzeta deve exceder á altura do torculo , pouco mais ou menos , meio pé , quero dizer , que para hum torculo de quatro pés e meio , que he a altura ordinária , que se lhe costuma dar , deve a cruzeta ter sinco pés , porque assim facilita mais o movimento dos cylindros.



*Representação , e perspectiva anterior do torculo
guarnecido das suas peças , e prompto para
Imprimir.*

(Estampa 19.)

TEndo-se já introduzido , e ajustado a meza no torculo , o que se faz , apresentando entre os cylindros a sua extremidade mais delgada , e empurrando-a com huma mão , entre tanto que com a outra se volta a cruzeta , até que ella se segure entre os cylindros ; a chapa estando já com tinta , como depois diremos , e prompta para imprimir , o Impressor se põem de pé em *L* com a face para o meio do torculo , tendo a maior parte da meza corrida para a sua parte. Elle estende então os seus pannos sobre a meza acamando-os de sorte , que o ultimo de cima fique já por baixo do cylindro , para que este o possa apanhar , e logo os outros com mais facilidade , quando se volta a cruzeta ; pois bem se vê , que estando assim os pannos arrançados por camas , o cylindro , subirá , por assim dizer , mais facilmente por elles , á proporção que a meza for passando para a outra parte. Quando pois o cylindro tem já anticipado sobre o ultimo panno o valor de huma polegada , o Impressor volta logo todos juntamente para cima do cylindro , como se vê em *P* ; toma depois huma folha de papel do tamanho daquelle , que elle tem já molhado para estampar , e a prega logo sobre a meza , para marginar com certeza sobre ella a sua estampa ; põem sobre esta folha a chapa gravada , que quer imprimir , arranjando-a , segundo a margem , que lhe quer dar , com a parte gravada para cima , como se vê em *Q* ;

as-

assenta depois brandamente sobre esta parte a folha de papel destinada para a estampa, e sobre ella outra folha de papel pardo molhado com hum a esponja.

Elle volta finalmente com brandura sobre tudo isto os pannos, que tinha deitado para cima do cylindro, e voltando com moderação e igualdade a cruzeta, faz passar tudo entre os cylindros para a outra parte, como se verá na estampa seguinte.

Perspectiva do torculo visto de hum lado, onde se representa o Impressor voltando a cruzetta.

(Estampa 20.)

A Qui se vê o Impressor voltando a cruzeta com brandura, e não por saltos para que a estampa saia limpa, e sem dobras. Se a chapa não he toda de igual grossura, elle mete entre esta e a meza pedacinhos de papellaõ delgado, a que chamaõ alças cortadas, segundo a forma das ditas desigualdades: e quando a chapa tem assim passado para o lado R, de sorte que o cylindro não assente mais sobre ella mas sómente sobre as extremidades dos pannos S, elle vai pelo lado R. Levanta todos os pannos juntos para cima do cylindro, como fica dito, e tira o papel pardo, pondo-o sobre os mesmos pannos.

Depois disto, tendo enxugado os dedos no avental, que tem diante de si, toma pelas duas pontas a folha de papel de cima da chapa, e a tira com muito geito, para que a tenacidade da tinta não esfole a estampa; e passando-lhe attentamente os olhos por hum instante, para ver se ficou tudo bem impresso, elle a põem a seu lado sobre

bre a taboa ou banco *T*: toma depois a chapa, e a vai pôr sobre a grelha, para lhe dar novamente a tinta, como depois se dirá.

Tendo outra vez tingido, e enxugado a chapa, elle volta a pôlla sobre a meza do torculo, precisamente no mesmo lugar, em que a pôz da primeira vez, cobrindo-a da mesma sorte com outra folha de papel molhado, e depois com o pardo, que já servio, sem o molhar de novo, lança tambem sobre tudo isto os pannos, como tinha feito, e pondo-se do lado *R*, volta com muita igualdade a cruzeta; faz repassar a meza, e a chapa pelos cylindros como da primeira vez. Torna depois a levantar os pannos, o papel pardo, e a folha impressa de cima da chapa, da-lhe outra vez tinta, e assim continua a sua impressão, seguindo sempre a mesma ordem.

Bom he advertir, que para a comodidade do Impressor, deve haver de cada lado do torculo em lugar accommodado huma taboa levantada sobre seus pés da altura de hum tamborete, coberta com huma folha de papel pardo, sobre a qual irá pondo as estampas arrumadas humas sobre as outras, da mesma sorte que as tirá da prensa; entre tanto que sobre o capitel do torculo está huma taboa, em que se acha o papel molhado, que deve servir para as estampas, como se vê em *X*.

O Impressor, tendo acabado o seu trabalho, estende logo á noite, ou ainda de manhã cedo, em cordas limpas e bem tezas, as estampas, que tem tirado, deixando-as assim estendidas, até que o papel, e a tinta estejam bem seccos. Neste estado ás tira então das cordas, arrumando-as ás duzias, para perderem a dobra da corda; e tendo-as como em prensa por hum dia, as guardará depois sempre apertadas em huma caixa, porque isto faz avivar, e seccar perfeitamente a tinta.

Antes de concluir este artigo, explicarei o
que

que se entende por *prova*, e *contraprova*. Prova se entende da primeira, segunda, e terceira estampa, que se tira de huma chapa nova, ou mesmô de huma uzada, que torna a servir. A contraprova porém se faz desta maneira. Põem-se nas costas da chapa huma prova, que se tem tirado de fresco, e sobre esta prova huma folha de papel molhado, segundo o costume, e sobre este o papel pardo também humedecido com a esponja; e cobrindo tudo isto com os pannos sobre a meza do torculo, dá-se volta á cruzeta, para o fazer passar pelos cylindros. Levante-se então esta folha, e se achará que ella tem recebido da prova huma impressão, que he o avêssô da estampa; e a isto se chama *contraprova*.

Isto se faz ordinariamente para melhor se poder corrigir, e retocar a chapa; porque, sendo a contraprova do mesmo sentido, que o desenho e a chapa, e sempre mais fraca, ou menos negra, que a prova, he por consequencia mais facil a correcção.

de se pôr sobre a chapa, e a fazer passar sobre a meza do torçulo entre os dous cylindros.

Modo de tingir a chapa para a fazer passar sobre a meza do torçulo entre os dous cylindros.

(Estampa 21.)

E Stando a chapa já gravada, limada, certa, prompta para imprimir, assenta-se com o avesso sobre a grelha, que tem por baixo o fogareiro *f* com brasas cobertas de cinza, para entreterem hum calor mais igual, e durarem mais tempo. Deixando aquecer hum pouco esta chapa, pega-se por hum dos seus cantos com a mão esquerda, tendo-a firme na mesma situação sobre a grelha; tomia-se com a direita a balla *o*, molha-se levemente no tinteiro *p*, para tomar hum sufficiente quantidade de tinta, e com ella se vai esfregando, apertando, e batendo em toda a superficie gravada da chapa, para encher de tinta todos os seus traços; advertindo, que se for chapa nova e grande, com traços de buril profundos, como pôde ser o quadro ou bordadura da estampa, será preciso repassar ainda sobre elles a balla, e mesmo enche-llos de tinta com o dedo: mas isto basta que se faça á primeira prova sómente; porque depois sempre nos talhos se conserva tinta bastante, para escuzar o mesmo trabalho de todas as vezes que se tinge. Quando a balla, de que se serve he nova, se faz preciso tomar tinta muitas vezes; o que não succede com outra, que tem já servido, e está toda coberta, e embebida de oleo.

Esta balla deve estar sempre em lugar limpo, onde não apanhe algum sisco, ou couza, que possa ao depois arranhar a chapa; e o melhor he polla

sem-

sempre na parte anterior do tinteiro , cuja borda he mais elevada, que o resto do fundo , para evitar tambem, que a tinta se espalhe, e a suje toda. Quando , por se não haver trabalhado alguns dias , succede endurecer-se a balla por causa da tinta , que nella tem seccado , he preciso raspalla , ou tirar-lhe por baixo algumas lascasziuhas na superficie , e continuar então a servir-se della , como d'antes.

Tendo assim pois feito entrar a tinta nos traços da gravura , e deixando a balla sobre a borda do tinteiro , onde ella deve sempre estar , como fica dito , toma-se hum dos pannos mais grosseiros , e com elle se alimpa pelo maior a tinta da chapa , e o sujo , que se lhe tiver apegado sobre a grelha ; deixando então este primeiro pauno sobre a meza x , que deve estar ao lado esquerdo da mesma grelha , e passando com ligeireza e habilidade a palma da mão pela superficie da chapa , se irá tirando pouco a pouco toda a tinta superflua , tendo o cuidado de limpar tambem a mão , que trabalha a proporção que se lhe apeg a tinta , a hum panno , que se tem na outra mão , com o qual ao mesmo tempo se segura cuidadosamente a chapa , para que não escorregue , ou escape , quando com a palma da mão se alimpa em todos os sentidos para lhe não ficar mais , que a tinta necessaria nos seus talhos. Não havendo pois mais que limpar , especialmente nos lugares , que não tem gravura , e que por consequencia devem fazer os claros na impressão , bem como as margens do papel , he preciso então limpar as bordas e a grossura da chapa , e ainda a meza , onde se trabalha , para que tudo esteja asseiado ; e pondo outra vez a chapa sobre a grelha , logo que estiver soffrivelmente quente , se enxugará a mão a hum panno branco , e esfregando a palma em branco de Hespanha ou cré , com ella se limpará levemente a superficie da chapa sobre

Y

bre

bre a meza : isto he muito bom para as chapas de retratos , e outras obras , que pedem mais delicadeza e cuidado , que o ordinario.

Deve agora haver todo o cuidado de não tocar mais na gravura da chapa , temendo fazer-lhe alguma mancha ; mas antes pegando-lhe pelas costas e pelos lados , se irá pôr na meza do torculllo como acima se dice , sobre a folha de papel , que ahi esta collada para servir de margem , e tendo enxugado os dedos no avental , que se tem á cinta , se toma hum folha de papel já molhado , e posto á mão , e se estende levemente sobre a chapa ; sobre ella o papel pardo , e os pannos , tudo na fôrma do artigo precedente.

Bom he advertir aqui , que se não deve enxugar a chapa com a mão suada , e em tal caso melhor será fazello com hum panno branco embrulhado , como hoje fazem muitos Impressores nas chapas de architecturas , e outras , que não exigem tanta sugeição como as de retratos. Sendo assim , depois de ter deixado o primeiro panno sobre a grelha , toma-se outro mais limpo , com que em segundo lugar se enxuga a chapa sobre a meza ; e estando enxuta , depois de se ter limpado tambem as bordas , a grossura , e o reverso , se toma hum terceiro panno branco humedecido com agua commum , e com elle se esfrega toda a superficie da chapa para acabar de limpar o que deve ser branco.

Pelo que fica dito se póde ver , que não he necessario , que o primeiro panno seja fino , nem limpo , pois que só serve para limpar a maior parte da tinta , podendo servir muito tempo , com tanto que não esteja endurecido , porque então se deve deixar , e tomar outro. Quanto ao segundo panno , logo que estiver medianamente sujo , passará a servir de primeiro , e se tomará outro em seu lugar : o terceiro porém será sempre limpo , e fino ; e em estando sujo , passará para segundo , havendo já

ou-

outro terceiro humedecido , como acima , com hum esponja , que para isto se tem sempre embebida , etc.

Alguns Impressores se servem de ourina em lugar de agua , mas isto he pernicioso ás chapas , porque ataca o cobrè , fazendo-lhe pequenos buracos , que depois recebem tinta , e manchaõ o papel ; e assim della se não deve fazer uso algum para isto. Além dos sobreditos pannos deve o Impressor ter diante de si hum avental , e por cima delle hum pequeno panno branco atado tambem á cintura , para enxugar nelle os dedos , quando he preciso tomar a folha de papel para a estampar , e tiralla da prensa depois de estampada.

Tendo-se acabado de tirar a precisa quantidade de estampas de hum chapa , he preciso logo fazella aquecer hum pouco sobre a grelha , e deitar-lhe hum pinga de azeite , para esfregar muito bem toda a gravura com hum panno de sarja ou outro semelhante enrolado , como se dice á pagina 104 , fallando da gravura á buril: deste modo se desmancha , e tira a tinta , que resta nos talhos , limpando-a depois com hum panno branco ; e para ficar seguro da sua limpeza , se faz tirar hum prova em papel pardo ou ordinario molhado com a esponja , e isto acabará de esvaziar perfeitamente a tinta da gravura. Com esta mesma prova depois de secca , se embrulha a chapa , para a livrar do pó , ficando a impressão por fora , para se conhecer , e se guarda onde não possa contrahir alguma humidade.

Se por falta destas precauções acontecer o ficarem as chapas encravadas com tinta endurecida nos seus talhos , o que faz ao depois hum impressão fraca como de hum chapa já cansada , será preciso então limpalla do modo seguinte. Metem-se estas chapas em hum tacho , e cobrem-se de cinza peneirada e soda , com agua sufficiente para as co-

brir, e põem-se assim ao lume para ferver por algumas horas; depois se tiraõ, e lavaõ em huma gamella de agua fria para lhes tirar a cinza, e põem-se a esgotar encostadas a alguma cousa, tendo muito cuidado em as enxugar, e limpar bem, para que lhe não fique alguma areia ou cinza, que possa riscar o cobre. Havendo só huma chapa a alimpar, não sendo muito pequena, põem-se com o reverso sobre a grelha, e tendo-a coberto de cinza humedecida com agua a altura de hum bom dedo, accende-se-lhe por baixo fogo bastante, para a aquecer por toda a parte, e deixa-se ferver docemente a cinza molhada; passado algum tempo, ella terá destruido e attrahido toda a tinta da gravura; então se tratará de lavar a chapa com muita agua, que se deita, até que não tenha mais cinza nem areia.

Muitas observações restaõ ainda a fazer sobre o modo de imprimir em talho doce, mas os que lerem com attençaõ este tratado poderãõ supprillas com huma pouca de reflexaõ, principalmente na pratica desta Arte. Direi sómente que ha casos, em que se deve pôr sobre a meza do torculo primeiramente os pannos, depois o papel pardo, a folha de papel, cartaõ, ou outra cousa, em que se quer imprimir, e então a chapa com a gravura para baixo, e finalmente dous ou tres pannos por cima, para que a chapa senaõ curve, e estrague o cylindro, quando se volta a cruzeta, e para que tudo passe, e se imprima como fica dito. Assim he preciso fazer em varios casos, como na impressaõ das estampas em seda, ou tambem quando se quer tirar de huma vez muitas chapas pequenas em huua só folha de papel, e quando se he obrigado a imprimir em cartaõ, ou em papel taõ espesso, que ao travez delle senaõ pôde perceber a chapa, o que he essencial para ajustar a margem.

Tambem se pôdem imprimir as chapas com outras muitas sortes de côres bem moidas e mis-

turadas com o mesmo oleo , sendo escuras , e com outro oleo espesso , purificado , e dezengraxado , sendo claras.

Lembro-me que fazendo imprimir hum dia nesta maneira , percebi que havia difficuldade em se appegar o negro sobre o ouro e a prata applicados antes ao papel , cartaõ , ou outra cousa ; mas quando isto succeda tambem aos outros , o poderão remediar , ajuntando a huma parte da tinta , por exemplo , a grossura de hum ovo , meia colher de fel de boi misturado com huma gota ou duas de vinagre e huma pedrinha de sal commum ; advertindo porém que senão deve temperar deste modo a tinta , senão em quantidade , que se possa empregar no tempo de duas horas , porque ella se perderia passado este tempo.



Ilumin-ações muito mais bellas , que as que se fazem ordinariamente.

Fazendo alguma reflexaõ sobre as estampás ou imagens impressas em muitas côres , eu me resolvi a fazer o contrario do que ordinariamente praticaõ os Illuminadores ; porque em lugar de applicar, como elles , as côres sobre a impressaõ , eu me lembrei de que esta fosse sobre as côres.

Supponhamos , por exemplo , huma chapa gravada de huma figura , que se quer vestir de duas ou mais côres , v. g. o chapeo pardo , os cabellos hum pouco escuros , a capa vermelha , o vestido de huma côr , os calções e as meias de outra , etc. Ha-verá primeiramente huma chapa de cobre , polida , limada , e justamente do mesmo tamanho daquella , de sorte que , posta huma sobre a outra , confiraõ exactamente de todos os lados. Envernizada esta com o verniz branco , descripto á paginas 93 , toma-se huma prova ainda fresca da chapa gravada , põem-se sobre a meza do torculo , precisamente no mesmo lugar , em que foi impressa , e sobre ella a chapa envernizada ; tendo feito primeiro estender dous pannos por baixo da prova , e estendendo agora outros dous por cima da chapa ; passa-se tudo pelos cylindros , e deste modo se fará sobre o verniz huma contraprova da mesma estampa.

Com huma ponta bem fina se passará entaõ a gravar simplesmente os contornos do chapeo , dos cabellos , da capa , etc. e fazendo-os profundar muito pouco com agua forte , tira-se o verniz da chapa , e com ella se faz imprimir a quantidade , que se quer

quer de estampas em papel forte , e passado por hum banho de pedra hume , como adiante se dirá , ou em cartão muito delgado e batido , e que se tenha impressado por alguns dias entre papeis molhados. Depois de feitas as estampas , e o papel ou cartão bem secco , he preciso metter-lhe as nuvens ou pastas de côres nos lugares , que se tem determinado , como o vermelho em tudo o que for capa , a sombra ou bistre no chapeu , e assim o mais.

Feito isto , torna-se a humedecer este papel já assim colorido , estende-se alguns pannos sobre a meza do torculo , põem-se sobre elles huma destas estampas com o colorido para cima , e tendo dado tinta na primeira chapa , que he inteiramente gravada , se porá com a gravura sobre a estampa no mesmo lugar , que a chapa dos contornos tem já feito , depois os pannos por cima etc. e se faz passar pelos cylindros. Descobrimdo então a estampa , se acharão os traços , e sombras da gravura todos impressos sobre as côres , o que as faz mais transparentes , e muito mais bellas , que as outras illuminações ordinarias.



Explicação das cousas necessarias para a impressão em talho doce.

(Estampa 21.)

Dos pannos.

OS pannos devem ser de hum panno de lãa bem apizoadado; ha Impressores curiosos, que tem alguns pannos de sarja fina para os por primeiro sobre a chapa, e depois, sobre estes, dous ou tres dos outros communs. Estes pannos devem ser brancos sem ourella, nem bainhas, e maiores duas ou tres vezes, segundo a chapa e o papel, em que se quer imprimir. E como pela continuação de passarem pelos cylindros, elles se apertaõ, e se fazem duros, ou muito molhados, he preciso cuidar em assoalha-los á tarde; e de manhãa, antes de principiarem a servir, torcellos, embrulhallos, e esfregallos para se fazerem mais macios.

Devem tambem haver de sobrecellente, para se poderem lavar os que se endurecem pela muita goma, que tem contrahido dos papeis molhados, que com elles se imprimem.

Dos

* * *


Dos pannos de limpar.

HE preciso haver humã boa provisão de pannos de linho velhos, que servem huns para alimpar as chapas da maior parte da tinta, outros mais limpos para nelles se enxugar a mão á medida que com ella se esfrega a chapa, para limpar o resto da tinta da superficie, como se dice a paginas 159 e seguinte.

* * *

Modo de fazer a balla.

A ballã o he feitã de bom panno de linho meio usado: enrola-se humã sufficiente quantidade deste panno, como quem enrola humã atadura, porém muito mais apertado; porque nisso consiste tambem muito a sua bondade, ficando quasi a maneira de humã molleta de Pinter, como mostra a figura o. Toma-se depois hum pouco de fio dobrado ou barbante, e humã especie de sovella, com a qual se vão fazendo varios furos ao travez do corpo da balla, e passando entre tanto por elles o fio, se vai cozendo e apertando mais o panno de modo que fique reduzido á grossura de tres polegadas de diâmetro, e de cinco ou seis de altura, pouco mais ou menos; estando assim cozida, corta-se transversalmente na sua extremidade mais larga hum pedaço, como quem corta humã roda de paõ, que he para fazer-lhe hum assento mais igual; e na outra ponta mais delgada se darão alguns pontos, arrematando-a em figura redonda para servir, como de cabo, em que se pegue com segurança e comodidade para dar a tinta na chapa.



Qualidade da tinta negra.

O Melhor negro, de que se serve para imprimir estampas, he o *negro d'Alemanha*, que vem de Francfort; a sua belleza e bondade consiste em hum certo veludado da sua côr, e em desfazer-se entre os dedos brandamente, como a goma de amido crua. O falsificado ou contrafeito não he tão bom em côr, e em lugar de o sentir macio entre os dedos, he, pelo contrario, aspero, e cheio de areia, e por isso desgasta muito as chapas. He feito de borra de vinho queimada.



Vaso ou marmitta para cozer o oleo.

HE preciso haver huma marmitta de ferro grande com sua tampa bem justa; porque assim he preciso para se cozer o oleo como vou a dizer.



*Qualidade do oleo de nozes , e modo de o cozer'
ou queimar.*

Lança-se hum grande quantidade de bom e puro oleo de nozes na marmita acima mencionada, deixando vazia a altura de quatro ou cinco dedos, e cobre-se com a sua tampa; acende-se depois hum bom fogo, e pendura-se sobre elle a marmita conservando-a ahi, até que o oleo, sem o deixar subir, em quanto ferver, pelo grande perigo que ha de se atear o fogo por toda a parte; pelo que he preciso ter toda a cautella em mexello quasi de continuo com huma espatula ou colher de ferro de modo que, estando bem quente, o fogo se lhe introduza mesmo por si brandamente, o que tambem se pôde fazer lançando dentro na marmita hum pedaço de papel acceso, logo que o oleo chegar a este ponto de calor. Estando o fogo dentro he preciso tirar logo a marmita, e polla no chaõ, continuando sempre a mexer o oleo em quanto se queima, o que deve durar, pelo menos, meia hora ou mais, para fazer o primeiro chamado fraco em comparação do forte, que depois se deve fazer. Que- rendo apagar o fogo de dentro da marmita não tem mais que por-lhe em cima a tampa, ou cobrilla com hum panno para lhe privar a communicacão do ar, e logo se apagará: deixa-se então esfriar hum pouco o oleo, e se despeja em hum vasilha limpa, e propria para o guardar.

Feito isto, torna-se a lançar na mesma marmita outra porção de oleo crú, para se fazer o oleo forte, continuando tudo o mais, como para o fraco, á excepção de que depois de tirar do fogo a marmita he preciso deixar queimar por mais tempo

o óleo, mexendo-o de vez em quando, até que se faça bem espesso, e glutinoso; de sorte que, fazendo esfriar algumas gotas em hum guardanapo ou cousa semelhante, se experimente que faz fios á maneira de hum xaropé bem forte: ha officiaes, que o fervem com huma cebolla, ou huma codea de pam a fim de lhe extrahir melhor a parte gordurosa.

Se acontece entrar violentamente o fogo na marmitta, seria preciso deitar-lhe a metade de meio quartilho de óleo cru; e para evitar algum accidente do fogo, melhor será cozello sempre em hum pateo, e não dentro em casa. Para moer a tinta he preciso haver huma grande pedra de marmore, e huma boa molleta.

1.º Se se quiser fazer a tinta de negro, se deve tomar hum pouco de negro, e hum pouco de óleo cru, e moer tudo com a molleta, até que se faça bem espesso, e glutinoso.

Modo de moer a tinta para imprimir.

Estando muito bem limpa a pedra e a molleta, toma-se a porção de negro que se quer, e, moendo-o primeiro em secco se lhe irá depois ajuntando pouco a pouco a metade de meio quartilho de óleo fraco, ou ainda menos, por exemplo para meia libra de negro, e não mais, continuando sempre a pisa-lo com a molleta até que todo o negro se tenha embebido e encorporado com o óleo: estando assim, ajunta se toda a tinta para hum canto da pedra, ou para outra vasilha, donde se irá tirando em pequenas porções para a moer perfeitamente, e com mais facilidade, e ajuntando no outro canto ou em outra couza as porções, que se forem moendo.

Feito isto, torna-se outra vez a chegar tudo ao meio da pedra, e, como tornando a moer, se lhe ajun-

ajuntará tanto como huma colher de oleo forte, e se continuará a mexello com a mesma molleta para o misturar e ligar bem. Passa-se depois para hum vaso vidrado, que se deve cobrir com hum papel ou outra cousa, que lhe não deixe entrar o pó, e dahi se irá tirando para o tinteiro a quantidade necessaria para a impressão.

He preciso advertir que para as chapas usadas ou de gravura pouco profunda não deve a tinta ser tão carregada de oleo forte.

O Impressor terá sempre o cuidado de escolher o melhor negro, e de o moer muito bem; porque, não sendo bom, ou mal moido, além de não fazer boa impressão, elle estraga, e arruina as chapas: os seus oleos que sejam bem queimados, e em boa consistencia de xarope; porque não sendo assim, ficará todo o negro entranhado na gravura, e o papel será sómente impresso de hum oleo sujo, que na impressão se tem separado, por não ter a viscosidade necessaria para trazer com sigo toda a tinta.

Fogareiro para ter as brazas com huma grelha por cima.

HE preciso haver hum fogareiro ou de ferro ou de barro de tamanho proporcionado á grandeza, que pódem ás vezes ter as chapas: huma especie de grelha de ferro quadrada *t*, e levantada por quatro pés da mesma altura do fogareiro, que está por baixo, a qual serve para sustentar a chapa, em quanto se aquece, para receber a tinta. As brazas devem produzir hum calor moderado, e para isso se costuma cobrillas de cinza.

Mo-



Modo de molhar o papel para as estampas.

Para molhar o papel he preciso haver huma vasilha de páo ou de cobre em forma de quadrado oblongo do tamanho pouco mais ou menos de huma folha de papel de maior marca; as suas bordas devem ter a altura de oito até nove pollegadas para conter quatro ou sinco de agua limpa: além desta vasilha haveráõ duas grossas taboas, pouco maiores que a dita folha de papel, bem desempenadas e lizas, em huma das quaes se faráõ pregar dous sarrafos nas côstas, para servirem como de pés, que a tenhaõ algum tanto levantada do lugar em que estiver posta com o papel em cima, a fim de que mais commodamente se lhe possa pegar, para a transportar á outra parte sendo preciso.


Tomaõ-se pois cinco ou seis folhas de papel destinado para impressãõ, e pegando por hum dos seus lados com ambas as mãos, se faráõ passar todas juntas pela dita agua tres ou quatro vezes, segundo a força e goma do mesmo papel; e deixando escorrer hum pouco a agua, se faráõ estender diretamente e sem rugas sobre a taboa, que tem por baixo os sarrafos; desta fórma se molhará todo o papel, arrumando-o do mesmo modo hum sobre o outro: assenta-se depois a outra taboa sobre elle com algum peso em cima, conservando-o assim até ao outro dia para que melhor se deixe penetrar da agua saindo ao mesmo tempo a superflua pela mesma compressãõ.

Molhado o papel á tarde, pôde estar de manhã prompto a ser impresso; e quando, por se ter molhado maior quantidade, sobejaõ algumas folhas; estas serão outra vez molhadas e postas em cima de
mais,

mais, para serem logo as primeiras que se imprimão no outro dia ; advertindo que o papel forte e muito gomado , e o que houver de servir para as obras gravadas a buril deve estar mais tempo molhado do que o outro.

O Impressor he algumas vezes obrigado a molhar o seu papel em hum banho de pedra hume, o que lhe faz desmanchando-a em agua quente, deixando-a esfriar, para então passar por ella o papel do modo que fica dito.

F I M.



INDICE

DO QUE CONTÉM ESTE LIVRO.

I ntrodução.	Pag. 1
<i>Modo de fazer o verniz duro para gravar a agua forte sobre o cobre vermelho.</i>	3
<i>Verniz duro, de que usava Callot, chamado communmente verniz de Florença.</i>	4
<i>Modo de fazer a mistura de sebo e azeite para cobrir as chapas nos lugares, que se não querem muito profundados pela agua forte.</i>	ibid.
<i>Modo de fazer a agua forte para o verniz duro.</i>	5
<i>Composição da agua forte.</i>	ibid.
<i>Meio de conhecer o bom cobre, de o reduzir a chapas, de o polir, e desengraxar antes de lhe applicar o verniz.</i>	7
<i>Modo de estaquear e polir o cobre.</i>	8
<i>Modo de applicar à chapa o verniz duro, e de o ennegrecer.</i>	13
<i>Modo de fazer seccar, e endurecer o verniz sobre a chapa.</i>	16
<i>Modo de desenhar, ou estarsir o desenho so- bre a chapa.</i>	18
<i>Modo de conhecer as boas agulhas, e enca- ballas para serem proprias a gravar.</i>	19
<i>Forma, que se deve dar as pontas das agu- lhas, o modo de as aguçar.</i>	20
<i>Modo de contratirar, ou estarsir o desenho sobre a chapa.</i>	22
<i>Meio de conservar o verniz sobre a chapa, quando se esta gravando.</i>	24

<i>Modo de gravar sobre o verniz.</i>	Pag. 25
<i>Modo de governar as pontas sobre a chapa.</i>	27
<i>Modo de fazer os traços grossos com as chopas, e c meio de as ter, e manear sobre a chapa envernizada.</i>	30
<i>Modo de apromptar a chapa para receber a agua forte.</i>	34
<i>Maquina, que he preciso ter, para por commodamente a chapa em estado de se lhe deitar agua forte.</i>	37
<i>Ordem que se deve seguir para deitar a agua forte em huma chapa gravada, e para cobrir os traços delicados das luzes, dos longes etc.</i>	39
<i>Meio de que usava Mr. le Clerc para applicar a sua agua forte.</i>	44
<i>Modo de tirar o verniz da chapa depois que a agua forte tem produzido o seu effeito.</i>	46
<i>I. Composição do verniz mole, como ensina Mr. Bosse.</i>	49
<i>II. Verniz branco de Rimbrant.</i>	50
<i>III. Verniz mole tirado de hum manuscripto de Callot.</i>	ibid.
<i>IV. Outro Verniz mole traduzido de hum livro Inglez</i>	51
<i>V. Excellente verniz mole, de que presentemente se servem muitos Gravadores em Pariz.</i>	ibid.
<i>VI. Verniz de Mr. T.</i>	52
<i>VII. Outro verniz mole.</i>	ibid.
<i>VIII. Verniz mole de hum excellente Gravador moderno.</i>	53
<i>Modo de applicar á chapa o verniz mole.</i>	54
<i>Modo de ennegrecer o verniz mole.</i>	55
<i>Modo de calcar o desenho sobre o verniz.</i>	56
<i>Modo de contrahir o desenho sobre a chapa envernizado.</i>	57
<i>Observações sobre as pontas e chopas.</i>	61
<i>Principios da Gravura a agua forte necessarios</i>	


<i>rios a todo aquelle , que se quer aperfei- çoar nesta Arte.</i>	Pag. 65
<i>Dos primeiros , segundos , e terceiros talhos.</i>	68
<i>Das carnes dos homens , e das mulheres.</i>	69
<i>Das Roupagens.</i>	70
<i>Das meias tintas.</i>	72
<i>Do modo de pontilhar as carnes.</i>	73
<i>Da degradação dos objectos.</i>	75
<i>Dos longes.</i>	76
<i>Da Paisagem , e da Architectura.</i>	78
<i>Das differentes pontas.</i>	80
<i>Da Gravura em pequeno.</i>	82
<i>Modo de applicar a cera á borda da chapa , para conter a agua forte.</i>	87
<i>Mistura para cobrir as chapas , sem ser ne- cessario despejar a agua forte.</i>	89
<i>Modo de embranquecer sobre a chapa tanto o verniz duro , como o mole.</i>	91
<i>Modo de gravar alguma cousa , que tenha esquecido fazer , ou mesmo o que se qui- zer mudar ou ajuntar , depois que a chapa tem já passado pela agua forte.</i>	93
<i>Da Gravura a buril.</i>	95
<i>Preparativos para gravar a buril.</i>	97
<i>Modo facil de saber afiar hum buril.</i>	99
<i>Modo de trabalhar com o buril sobre a chapa.</i>	101
<i>Das differentes maneiras de gravar.</i>	104
<i>Do modo de conduzir os talhos.</i>	105
<i>Do pelo , dos cabellos , e da barba.</i>	106
<i>Da Esculptura.</i>	107
<i>Dos Estofo.</i>	ibid.
<i>Da Architectura.</i>	109
<i>Da Paysagem.</i>	ibid.
<i>Dos Montes.</i>	110
<i>Das aguas.</i>	111
<i>Das nuvens.</i>	112
<i>Maximas geraes para a Gravura a buril.</i>	113
<i>Da Gravura em grande.</i>	115


<i>Da Gravura em maneira negra.</i>	Pág. 117
<i>Da preparação da chapa.</i>	118
<i>Explicação da estampa 12.</i>	120
<i>Dos instrumentos que servem para gravar em maneira negra.</i>	121
<i>Do modo de Imprimir.</i>	123
<i>Da Impressão em muitas côres.</i>	124
<i>Princípios da Gravura, e da impressão, que imita aos quadros.</i>	126
<i>Prática da Gravura e da Impressão, que imita os quadros.</i>	129
<i>Da Gravura em maneira de lapis.</i>	134
<i>Prática desta Gravura.</i>	136
<i>Explicação das figuras relativas à Gravura em maneira de lapis.</i>	139
<i>Dos Camafeus, e da Gravura, que imita a aguada.</i>	143
<i>Dos Camafeus executados por meio da Gravura em pão.</i>	147
<i>Dos talhos doces em duas ou tres côres.</i>	151
<i>Modo de Imprimir em talho doce, e de Construir o torculo.</i>	153
<i>Explicação das peças, que compõem o Torculo.</i>	155
<i>Representação geometrica do torculo visto de profil.</i>	158
<i>Representação geometrica da fachada do Torculo.</i>	160
<i>Perspectiva da Cruzeta.</i>	162
<i>Representação, e perspectiva anterior do torculo guarnecido das suas peças, e prompto para Imprimir.</i>	164
<i>Perspectiva do torculo visto de hum lado, onde se representa o Impressor voltando a cruzeta.</i>	165
<i>Modo de tingir a chapa para a fazer passar sobre a meza do torculo entre os dous cylindros.</i>	168

<i>Iluminações muito mais bellas, que as que se fazem ordinariamente.</i>	174
<i>Explicação das cousas necessarias para a impressão em talho doce.</i>	176
<i>Dos pannos de limpar,</i>	177
<i>Modo de fazer a balla.</i>	ibid.
<i>Qualidade de tinta negra.</i>	178
<i>Vaso ou marmita para coser o oleo.</i>	ibid.
<i>Quantidade do oleo de nozes, e modo de o cozer ou queimar.</i>	179
<i>Modo de moer a tinta para imprimir.</i>	180
<i>Fogareiro para ter brazas com huma grelha por cima.</i>	181
<i>Modo de molhar o papel para as estampas.</i>	182

ERRATAS:


<i>Pag. Lin.</i>	<i>Erros.</i>	<i>Emendas.</i>
VII. 20	Bimbrant	Rimbrant
56 10	sraços	traços
61 14	derrete-se	derreter-se
64 20	se pederia	se poderia
65 38	mercado	mercado
73 37	irregularidade	regularidade
76 4	aparecerem-se	a parecerem-se
78 3	quadro	quadrado
79 16	que mais	que o mais
80 17	emassadas	emossadas
87 9	e gosto	e pelo gosto
102 12	pag. <i>adde</i> 27.	
113 6	esbelecido	estabelecido
122 30	o cuidado	pelo cuidado
123 3	devendo	devem
127 37	(na Nota) Mon- talorge	Montdorge
131	(na Nota 2) dia- fanidade	diafaneidade
132 37	(na Nota) 124	127
138 3	expedito	expedita
148 25	as que	nas que
149 10	sobte	sobre
158 11	formar	firnar
172 11	docemeete	docemente






J. P. Silva sculp.


No Arco do Cego



O. P. Silva sculpi.


No Arco do Ego.








*Modo de lancar agua forte sobre
a chapa.*






O. P. Silva. sculp.

No. Arco do Lugo



Sergey

No. 100 do Cigno -



O. P. Silva. sculp.

No Arco do Lago




Fig. II.





Fig. I.

Parte

Est. 12.



B. P. Silva sculp.

M. A. do Lago

	19	t	T	17	r	R	15	p	P	18	n	
B												A
b												a
2												ι
D												C
d												c
4												3
F												E
f												e
6												5
H												G
h												g
8												7
K												I
k												i
10												9
M												L
m												l
12												11
O												N
	20	u	V	18	s	U	16	q	Q	14	o	

Est. 14.
Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 10.



Fig. 6.



Fig. 8.



Fig. 7.




Fig. 9.



Fig. 11.







Fig. 13.




Fig. 12.










O. P. Silva f. no. 16 do 1.º lego.










Forge feu.

No Arco do fogo.



Sergeo fer

16 Arco do fogo.



<http://biblioteca.ciarte.pt>